



جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة ديالى - كلية العلوم
قسم الفيزياء



دراسة الخواص التركيبية و المغناطيسية والكهربائية لمتراكبات فيرايتية (صلدة-هشة) المحضرة بطريقة السول - جل

رسالة مقدمة

إلى

مجلس كلية العلوم - جامعة ديالى
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم الفيزياء

من قبل

رغد عدنان مجيد الزهيري
(بكالوريوس علوم فيزياء 2015)

بإشراف

أ.د. تحسين حسين مبارك

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

صدق الله العلي العظيم

شكر و تقدير ..

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق اجمعين ابي القاسم المصطفى

محمد واله الطيبين الطاهرين ..

وأنا أصل المشارف النهائية لهذا البحث لايسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور **تحسين حسين مبارك** لإشرافه على البحث وتقديم ارشاداته ونصائحه القيمة، كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور **نبيل علي بكر** لما أبدياه من دعم ومتابعة انجاز البحث.

كما أود أن اعبر عن شكري وامتناني **لعمادة كلية العلوم – جامعة ديالى**

وأتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل الى زملائي الطلبة الذين ابدو تعاونهم معي للخروج بهذا البحث واخص بالذكر اساتذ **حسين سليمان**

واليك ايها القارئ الكريم..

مرغد علنان

الاهراء

الى البشير النذير والسرّاج المنير ابي القاسم المصطفى محمد وابنته الصريقة الكبرى فاطمة الزهراء

﴿عليهما افضل الصلاة والسلام﴾..

الى الانجم الزاهرة والاقمار المنيرة اآ البيت الاطهار ﴿عليهما جميعاً سلام الله﴾..

الى سيدي ومولاي قائم ال محمد المهدي المنتظر ﴿عجل الله فرجه الشريف﴾..

الى بلدي العزيز وماوي الامن العراق..

الى منبع الدو والعطاء والري العزيز..... الى بحر الحب والحنان والرتي العزيزة

... اطل الله بعمرهما المبارك...

والى من وقف بجانبى بكل لحظة زوجي الغالي

... حفظك الله لي...

الى اخواني جميعا واختي العزيزة ... والى جميع اصدقائي واحبتي...

اهدي بحشي هذا...

مرغد عدنان

إقرار المشرف

أقر بأن أعداد الرسالة تم تحت إشرافي في قسم الفيزياء - كلية العلوم - جامعة ديالى، وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم الفيزياء.

المشرف

التوقيع:

أسم المشرف: أ.د. تحسين حسين مبارك

المرتبة العلمية: استاذ

العنوان: جامعة ديالى/ كلية العلوم / قسم الفيزياء

التاريخ: / / 2017 م

توصية رئيس القسم

بناء على التوصيات المتوافرة، أشرح هذه الرسالة للمناقشة.

التوقيع:

الاسم: أ.م.د. زياد طارق خضير

المرتبة العلمية: استاذ مساعد

العنوان: جامعة ديالى - كلية العلوم - قسم الفيزياء

التاريخ: / / 2017 م

اقرار لجنة المناقشة

نحن أعضاء لجنة المناقشة أدناه نشهد أننا اطلعنا على رسالة الماجستير الموسومة (دراسة الخواص التركيبية و المغناطيسية والكهربائية لمتراكبات فيرايتية (صلدة-هشة) المحضرة بطريقة السول - جل) المقدمة من قبل الطالبة (رغد عدنان مجيد) وقد ناقشنا الطالبة في محتوياتها وكل ما له علاقة بها فوجدناها جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير في علوم الفيزياء ولاجله وقعنا.

رئيس اللجنة

التوقيع:

الاسم: أ.د. نضال نيسان جندو

المرتبة العلمية: أستاذ

العنوان: الجامعة المستنصرية/ كلية التربية/ قسم الفيزياء

التاريخ: / / 2018 م

عضو اللجنة

التوقيع:

الاسم: م.د. جاسم محمد منصور

المرتبة العلمية: مدرس

العنوان: جامعة ديالى/ كلية العلوم/ قسم الفيزياء

التاريخ: / / 2018 م

عضو اللجنة

التوقيع:

الاسم: أ.م. مهدي حاتم ديوان

المرتبة العلمية: أستاذ مساعد

العنوان: جامعة ديالى/ كلية العلوم / قسم الفيزياء

التاريخ: / / 2018 م

عضو اللجنة (المشرف)

التوقيع:

الاسم: أ.د. تحسين حسين مبارك

المرتبة العلمية: أستاذ

العنوان: جامعة ديالى/ كلية العلوم / قسم الفيزياء

التاريخ: / / 2018 م

مصادقة عمادة كلية العلوم/ جامعة ديالى

التوقيع:

الاسم: أ.د. تحسين حسين مبارك

المرتبة العلمية: أستاذ

التاريخ: / / 2018 م

إقرار المقوم العلمي

أقر بتقويم رسالة الماجستير المعنونة (دراسة الخواص التركيبية والمغناطيسية والكهربائية لمتراكبات فيرايتية (صلدة-هشة) المحضرة بطريقة السول-جل) للطالبة (رغد عدنان مجيد) علمياً من قبلي وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم الفيزياء.

التوقيع:

الاسم: أ.د. نادر فاضل حبوبي

المرتبة العلمية: استاذ

العنوان: الجامعة المستنصرية/ كلية التربية / قسم الفيزياء

التاريخ: / / 2018 م

إقرار المقوم اللغوي

أقر بتقويم رسالة الماجستير المعنونة (دراسة الخواص التركيبية
والمغناطيسية والكهربائية لمتراكبات فيرايتية
(صلدة-هشة) المحضرة بطريقة السول-جل) للطالبة
(رغد عدنان مجيد) لغوياً من قبلي وهي جزء من متطلبات نيل درجة
الماجستير في علوم الفيزياء.

التوقيع:

الأسم: أ.د. مازن عبدالرسول سلمان

المرتبة العلمية: أستاذ

العنوان: جامعة ديالى / كلية التربية الأساسية / قسم اللغة العربية

التاريخ: / / 2018

الخلاصة

حضرت فرايتات الباريوم سترانشيوم (Hard ferrite) ذات الصيغة العامة $(\text{Ba}_{1-x}\text{Sr}_x\text{Fe}_{12}\text{O}_{19})$ و ان قيم $(X=0,0.25,0.5,0.75,1)$ و تم التحضير بطريقة السول – جل (sol-gel) ذات الاحتراق التلقائي باستخدام نترات الحديد المائية $[\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}]$ ، ونترات الباريوم $[\text{Ba}(\text{NO}_3)_2]$ ونترات السترانشيوم $[\text{Sr}(\text{NO}_3)_2]$ وحامض الستريك $[\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 \cdot \text{H}_2\text{O}]$ كوقود للحصول على مسحوق الفرايت النانوي، كما تم تحضير ايضاً فرايت النيكل (Soft Ferrite) بأستعمال طريقة السول – جل(sol-gel) الذاتية الاحتراق بأستخدام نترات الحديد وحامض الستريك ونترات النيكل $[\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}]$.

أستخدمت حيود الاشعة السينية لمعرفة الخواص التركيبية لهذه الفرايتات اذ أظهرت النتائج الحصول على تركيب بلوري السداسي لفرايتات الباريوم سترانشيوم و فرايت النيكل فهو من الطور المغزلي (مكعب بسيط) (Sc)، أذ تم قياس ثوابت الشبكة للفرايتات والحجم الحبيبي والكثافة النظرية والظاهرية وأستخدمت معادلة ديبياي – شرر في تعيين الحجم الحبيبي وثوابت الشبكة للفرايتات المحضرة وهي كالآتي :-

$$\begin{aligned} [\text{BaFe}_{12}\text{O}_{19}] &= 691.667 \text{ \AA}^3, & \text{Ba}_{0.75}\text{Sr}_{0.25}\text{Fe}_{12}\text{O}_{19} &= 692.865 \text{ \AA}^3, \\ \text{Ba}_{0.5}\text{Sr}_{0.5}\text{Fe}_{12}\text{O}_{19} &= 692.897 \text{ \AA}^3, & \text{Ba}_{0.25}\text{Sr}_{0.75}\text{Fe}_{12}\text{O}_{19} &= 685.226 \text{ \AA}^3, \\ \text{Sr Fe}_{12}\text{O}_{19} &= 689.051 \text{ \AA}^3 \end{aligned}$$

حضرت متراكبات الفرايتات بمزيج من الفرايت الصلب (Hard Ferrite) أذ تم اختيار العينة الأكثر تشعبية مغناطيسية ذات النسبة $(\text{Ba}_{0.5}\text{Sr}_{0.5}\text{Fe}_{12}\text{O}_{19})$ مع نسب فرايت النيكل المضافة.

الخواص الكهربائية للفرايتات الصلدة والمتراكبات ضمن مدى الترددات $(50\text{Hz} - 1\text{MHz})$ تم دراستها عند درجة حرارة الغرفة وشمل هذا الفحص ثابت العزل الحقيقي والخيالي والتوصيلية الكهربائية، أذ أظهرت النتائج ان العينات التي تلبد في $(900,1000,1100)^\circ\text{C}$ لديها اعلى ثابت عزل في التردد المنخفض وينخفض بشكل حاد الى ان يصل الى سلوك نموذجي من الفريتات، وان التوصيلية الكهربائية للتيار المستمر (D.C) علاقتها طردية مع التردد اي كلما زاد التردد زادت التوصيلية الكهربائية ولكل العينات المحضرة وبدرجات الحرارة المختلفة.

الخواص المغناطيسية تم دراستها للفرايتات المحضرة ومتراكباتها (Hard Ferrite-Soft Ferrite- Composites) بعد المعاملة الحرارية بثلاث درجات حرارية مختلفة واطهرت النتائج ان للفرايتات المحضرة هنالك فرق قليل بين قيم المعاملات المحسوبة وهي التشعبية

المغناطيسية-القوة القهرية-النفاذية المغناطيسية أذ تكون هذه القيم عالية بالفرايتات الصلدة وقليلة بالفرايتات المرنة، واعلى قيمة تم الحصول عليها هي العينة التي تتكون من نسب متساوية من الباريوم والسترانشيوم. اما المتراكبات فقد وجد أن إضافة كمية من فرايت النيكل (الفرايت المرن) وبنسبة من الفرايت الصلد اكثر من الفرايت المرن يؤدي الى ظهور (تشبعية مغناطيسية – قوة قهرية – ونفاذية مغناطيسية)عالية. وعند اضافة كمية من الفرايت المرن الى الفرايت الصلد تكون قيم (التشبعية المغناطيسية – القوة القهرية – النفاذية المغناطيسية) عالية وذلك في حالة كون نسبة الفرايت الصلد أعلى من الفرايت المرن المضاف لها.

الفصل الاول	
1	1.1 المقدمة
3	1.2 الدراسات السابقة
7	1.3 الهدف من البحث
الفصل الثاني	
8	1-2 المقدمة
9	2-2 السلوك المغناطيسي للمواد
11	3-2 تصنيف المواد حسب خصائصها المغناطيسية
16	4-2 تصنيف المواد الفريتية اعتماداً على تركيبها البلوري
20	5-2 تصنيف الفريتات وفق خواصها المغناطيسية
22	6-2 تركيب فرايت الباريوم
23	7-2 اصل المغناطيسية في فرايت الباريوم
23	8-2 خواص فرايت السترونشيوم
25	9-2 تقنيات التحضير
28	10-2 الكلسنة، الكبس، التليد
29	11-2 عمليات التشكيل
29	12-2 المعاملات الحرارية النهائية (التليد النهائي)
30	13-2 طريقة السول - جل
31	14-2 الحقول المغناطيسية وحلقة الهسترة
34	15-2 تقنية قياس المغنطة للنماذج المتذبذبة
35	16-2 الحث والنفوذية المغناطيسية
39	17-2 الخواص التركيبية
41	19-2 ابعاد مستويات الشبكة
42	20-2 كثافة الفريتات
الفصل الثالث	
43	1-3 المقدمة
43	2-3 المواد الاولية
44	3-3 الاجهزة المستعملة
45	4-3 تحضير الفريتات
54	5-3 تشكيل العينات
55	6-3 عملية التليد
55	7-3 الفحوصات التركيبية
57	8-3 الفحوصات المغناطيسية

58	9-3 الفحوصات الكهربائية بأستخدام جهاز
الفصل الرابع	
61	1-4 المقدمة
61	2-4 نتائج القياسات التركيبية للفرابت الصلب ($Ba_{(1-x)}Sr_{(x)}Fe_{12}O_{19}$) وللفرابت الهش ($NiFe_2O_4$)
69	(3 – 4) نتائج فحوصات حلقة الهسترة المغناطيسية
80	4.4 الخصائص الكهربائية للفرابتات $Ba_{(1-x)}Sr_{(x)}Fe_{12}O_{19}$ وللمتراكبات
87	5.4 الاستنتاجات
88	6.4 المشاريع المستقبلية

Symbol	Definition	Unit
F	Frequency	Hz
ϵ_r	Relative Permittivity or Dielectric Constant	----
ϵ_r'	Real Part of Relative Permittivity	----
ϵ_r''	Imaginary Part of Relative Permittivity	----
E	Electric field intensities	Volt/m
H	Magnetic field intensities	Ampere/m
D	Electric flux densities	Coulomb/m ²
B	Magnetic flux densities	Weber/m ² or Tesla
\vec{J}	Electric current density(charge flux)	Ampere/m ²
ρ	Volume charge density	Coulomb/m ³
ϵ_0	8.854×10^{-12}	Farad/m
μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$	Henry/m
σ	Conductivity	($\Omega \cdot \text{cm}$) ⁻¹
β	Phase Constant	Radian/m
t	Time	S
ω	Angular frequency ($2\pi f$)	Rad ⁻¹
δ_m	Magnetic Loss Angle	Degree or Rad
δ_ϵ	Electric loss Angle	Degree or Rad
τ	Relaxation time	S
Fc	Relaxation Frequency	Hz
M	Magnetization	A/m
Hc	Coercive Force	Oe
FL	Lorentz force	N
Q	Charge	Colomb
X	Displacement	Cm

M	Mass	G
M _s	Saturation magnetization	Emu/g
M _r	Remanence Magnatic	Emu/g
f_L	Larmor angular frequency	Hz
γ	Gyroscopic ratio	Rad.T ⁻¹ S ⁻¹
χ	Magnetic susceptibility	----
C	Curie constant	----
T	Absolute temperature	K°
T _c	Curie temperature	C°
Λ	Wavelength	Å°
D	Interplaner Distance	μm
D	Grain size	Å°
(hkl)	Miller indices	----
d _B	Bulk density	g/cm ³
R.L	Reflection loss	dB
Θ	Diffraction angle	Degree
μ	Magnatic Permeapility	Emu/g

قائمة الجداول

رقم الصفحة	اسم الجدول	ت
10	الجدول (1-2) يبين قيم المتأثرية المغناطيسية لبعض العناصر	1
19	الجدول (2-2) انصاف اقطار الايونات الموجبة	2
25	الجدول (3-2) يوضح مواقع الأيونات، اتجاه الحركة، نقاط التناظر، عدد ايونات الحديد بالنسبة للصيغة، حالة الكتلة في $SrFe_{12}O_{19}$	3
43	الجدول (1-3) يوضح الصيغ الكيميائية للمواد وخصائصها	4
46	الجدول (2-3) يبين نسبة المولارية و وزن المركبات المستخدمة لتحضير الفرايت الصلب (Hard ferrite)	5
49	الجدول (3-3) يبين نسبة المولارية و وزن المركبات المستخدمة لتحضير فرايت النيكل ($NiFe_2O_4$)	6
51	الجدول (4-3) يوضح اوزان المواد المكونة للمتراب	7
65	الجدول (1-4) يوضح قيم ثوابت الشبكة الناتجة من الفحص ومقارنتها بالبطاقة العالمية للفرايتات الصلدة	8
66	الجدول (2-4) يوضح ثوابت الشبكة والكثافة الظاهرية والحقيقية والمسامية والحجم الحبيبي	9
68	الجدول (3-4) يوضح قيم ثوابت الشبكة الناتجة من الفحص ومقارنتها بالبطاقة العالمية للفرايت الهش	10
70	الجدول (4-4) يوضح لكل مركبات الفرايت الصلب الباراميترات المغناطيسية التي تم حسابها	11
77	الجدول (4 – 5) يوضح قيم لفرايت النيكل والمترابكات الباراميترات المغناطيسية التي تم حسابها	12

رقم الصفحة	اسم الشكل	ت
8	الشكل (1-2) نموذج لحركة الالكترتون حول النواة	1
11	الشكل (2-2) حالة المادة البارامغناطيسية عند تعرضها لمجال مغناطيسي	2
12	الشكل (3-2) تأثير المادة البارامغناطيسية بالمجال المغناطيسي	3
13	الشكل (2-4) المادة الفيرومغناطيسية	4
14	الشكل (5-2) يبين تمغنط مادة فيرومغناطيسية : (a) غير متمغنطة، (b) متمغنطة بحركة جدار الحقل المغناطيسي ، (c) متمغنطة بدوران الحقل المغناطيسي	5
14	الشكل (6-2) المادة ضد الفيرومغناطيسية	6
15	الشكل (7-2) المادة الفيرومغناطيسية	7
17	الشكل (8-2) خلية الوحدة لفرايت الباريوم السداسي نوع (M)	8
20	الشكل (9-2) تركيب الفرايت المغزلي ومواقع المجاميع (a-site) ومواقع المجاميع (b-site) ، ومواقع ايون الاوكسجين	9
21	الشكل (10-2) حلقتي الهسترة للفرايت المرن (Soft) وللـفرايت الصلب (Hard)	10
23	الشكل (11-2) : التركيب البلوري لفرايت الباريوم السداسي ($2^*BaFe_{12}O_{19}$) يبين وحدة الخلية ومواقع الايونات لأربعة طبقات (SRS^*R^*) ونسبة ميل العزم المغناطيسي لايونات الحديد Fe^{+3}	11
33	الشكل (12-2) والذي يبين حلقة الهسترة المغناطيسية مع اهم المتغيرات المغناطيسية الناتجة عند تسليط مجال مغناطيسي متغير	12
33	الشكل (13-2) والذي يبين تغير الاستقطاب المغناطيسي (J) بتغير المجال المستخدم (H) والذي يوضح بعض المتغيرات المغناطيسية	13
34	الشكل (14-2) يوضح شكل مبسط لتقنية VSM	14
35	الشكل (15-2) يوضح صورة لحامل النموذج والتقنية المستخدمة في استخدامات الحرارة المنخفضة و العالية	15
37	الشكل (16-2) يظهر العلاقة الطورية بين الحقل المغناطيسي H المطبق على المادة ومركبتي الحقل المنحرض B الناتجتين بسبب الضياع في المادة المغناطيسية	16
38	الشكل (17-2) a- التوصيل للدائرة ، b- التوصيل التوازي للدائرة ، والعلاقة الطورية بين التيار والجهد في كلا الحالتين	17
40	الشكل (18-2) حيود الاشعة السينية	18
48	الشكل (1-3) يوضح مخطط تحضير الفرايت الصلب بطريقة السول – جل ذات الاحتراق الذاتي	19
50	الشكل (2-3) يوضح تحضير الفرايت ($NiFe_2O_4$) بطريقة السول – جل ذات الاحتراق الذاتي	20
53	الشكل (3-3) يوضح مخطط تحضير الفرايت المتراكب بطريقة السول – جل ذات الاحتراق الذاتي	21
54	الشكل (4-3) يوضح اشكال العينات على هيئة أقراص وحلقات	22
58	الشكل (5-3) جهاز VSM	23
59	الشكل (6-3) يوضح جهاز LCR – meter المستخدم في الفحوصات الكهربائية	24
62	الشكل (1-4) يوضح مخطط حيود الاشعة السينية لـ فرايت الباريوم $BaFe_{12}O_{19}$	25
63	الشكل (2-4) يوضح مخطط حيود الاشعة السينية لـ فرايت الباريوم سترونشيوم	26

	$Ba_{0.75}Sr_{0.25}Fe_{12}O_{19}$	
64	شکل (3-4) يوضح مخطط حيود الاشعة السينية لـ $Ba_{0.5}Sr_{0.5}Fe_{12}O_{19}$	27
64	شکل (4-4) يوضح مخطط حيود الاشعة السينية لـ $Ba_{0.25}Sr_{0.75}Fe_{12}O_{19}$	28
64	شکل (5-4) يوضح مخطط حيود الاشعة السينية لـ فرايت الشترونشيوم $SrFe_{12}O_{19}$	29
67	شکل (6-4) يوضح مخطط حيود الاشعة السينية لـ $NiFe_2O_4$	30
72	شکل (7-4) يوضح شکل حلقة الهسترة للفرايت $SrFe_{12}O_{19}$ ، $BaFe_{12}O_{19}$ ، $Ba_{0.75}Sr_{0.25}Fe_{12}O_{19}$ ، $Ba_{0.5}Sr_{0.5}Fe_{12}O_{19}$ ، $Ba_{0.25}Sr_{0.75}Fe_{12}O_{19}$ عند درجة حرارة $900C^{\circ}$	31
74	شکل (8-4) يوضح شکل حلقة الهسترة للفرايت $SrFe_{12}O_{19}$ ، $BaFe_{12}O_{19}$ ، $Ba_{0.75}Sr_{0.25}Fe_{12}O_{19}$ ، $Ba_{0.5}Sr_{0.5}Fe_{12}O_{19}$ ، $Ba_{0.25}Sr_{0.75}Fe_{12}O_{19}$ عند درجة حرارة $1000C^{\circ}$	32
76	شکل (9-4) يوضح شکل حلقة الهسترة للفرايت $SrFe_{12}O_{19}$ ، $BaFe_{12}O_{19}$ ، $Ba_{0.75}Sr_{0.25}Fe_{12}O_{19}$ ، $Ba_{0.5}Sr_{0.5}Fe_{12}O_{19}$ ، $Ba_{0.25}Sr_{0.75}Fe_{12}O_{19}$ عند درجة حرارة $1100C^{\circ}$	33
78	شکل (10-4) يوضح حلقة الهسترة لفرايت النيكل $NiFe_2O_4$	34
79	شکل (11-4) يوضح حلقة الهسترة للمتراكبات المغناطيسية عند درجة حرارة $900C^{\circ}$	35
81	الشکل (12-4) (A: يوضح ثابت العزل الحقيقي ، B: يوضح ثابت العزل الخيالي) للفرايتات الصلدة عند درجة حرارة $900C^{\circ}$	36
82	الشکل (13-4) (A: يوضح ثابت العزل الحقيقي ، B: يوضح ثابت العزل الخيالي) للفرايتات الصلدة عند درجة حرارة $1000C^{\circ}$	37
83	الشکل (14-4) (A: يوضح ثابت العزل الحقيقي ، B: يوضح ثابت العزل الخيالي) للفرايتات الصلدة عند درجة حرارة $1100C^{\circ}$	38
84	الشکل (15-4) (A: يوضح ثابت العزل الحقيقي ، B: يوضح ثابت العزل الخيالي) للمترکبات عند درجة حرارة $900C^{\circ}$	39
86	الشکل (16-4) يوضح التوصيلية الكهربائية للفرايتات القوية (A: بدرجة حرارة $900C^{\circ}$ ، B: بدرجة حرارة $1000C^{\circ}$ ، C: بدرجة حرارة $1100C^{\circ}$)	40
86	الشکل (17-4) يوضح التوصيلية الكهربائية للمتراكبات في درجة حرارة $900C^{\circ}$	41

1.1 المقدمة Introduction

كانت الصناعات الكهربائية تعتمد أساساً على الحديد وسبائكه المغناطيسية لتلبية متطلباتها من المواد المغناطيسية ، ونتيجة للحاجة إلى العمل عند الترددات العالية وعدم إمكانية التقنيات القياسية من تقبل خسائر التيارات الدوامة كان اللجوء إلى ما هو جديد وذو خواص أفضل الأمر الذي أدى إلى اكتشاف مواد لم تكن معروفة سابقاً، ومع توفر هذه المواد ظهرت استعمالات تستند في عملها على الخواص الفريدة التي أخذت طريقها في التطور لتدخل في بناء دوائر كهربائية تعمل عند الترددات الواطئة والعالية [1].

تعد الفريتات مواد مغناطيسية ذات تركيب كيميائية وبنى بلورية مختلفة وهي جميعاً مواد فيرمغناطيسية (Ferremagnetic) شبه موصلة، تمتلك الفيريتات مقاومة كهربائية (Resistivity) عالية بحدود $(10^9 \Omega \cdot cm)$ يرافقها نفاذية مغناطيسية عالية (Permeability) وثابت عزل (Dielectric Constant) يتراوح بين (10-15) إذ تتغير هذه الكميات بتغير المجالات الكهربائية والمغناطيسية [2].

إن المقاومة العالية للفريتات تمكن الموجات الكهرومغناطيسية العالية التردد من الانتقال خلال الوسط الفيريتي بخسارة قليلة ، إذ تتفاعل مركبة المجال المغناطيسي للموجة مع العزم المغناطيسي للمادة ، ويمكن الاستدلال على هذا التفاعل من سلوك النفاذية المغناطيسية مع شدة المجال المغناطيسي المسلط عند ترددات الموجة المايكروية ، وفي هذه الحالة يحصل امتصاص رنيني واضح خلال مادة الفريت عند تردد يتناسب مع شدة المجال المسلط.

إن الفيريتات هي مواد سيراميكية متجانسة رمادية غامقة أو سوداء تتركب من خلط أنواع مختلفة من الأكاسيد مع أكسيد الحديد ، وهي صلبة جداً وهشة في الوقت نفسه [3]، وتمتلك الفيريتات تركيب بلورية مختلفة وهي على هيئة فريتات هشة (أو ماتسمى باللينه، الرخوة أو المرنة) (Soft) أو قوية (Hard) وتعد الفيريتات الرخوة أساس المواد المغناطيسية للأجهزة الكهربائية.

ومن اهم فوائد الفرايتات التي ادت أستعمالاتها الواسعة كمواد مغناطيسية هي :-

1. المقاومة الكهربائية العالية
2. العمل ضمن مدى ترددي واسع
3. الخسائر القليلة مقارنة بنفاذيتها المغناطيسية العالية
4. الاستقرارية الحرارية والزمنية
5. الكلفة القليلة
6. انخفاض الكثافة

ان الفرايتات السداسية مثل فيرايت الباريوم المحضرة بطريقة السول – جل عند درجة حرارة تلييد مقدارها (900°C) تكون ملائمة لاستعمالها كمواد (RAM) في تكنولوجيا التخفي.

ويعزى هذا التقدم في مجال تكنولوجيا الاتصالات للمغانط السيراميكية من خلال الخصائص الهائلة التي يمتلكها مثل سلوكيتها المغناطيسية ونفاذيتها المغناطيسية علاوة على مقاومتها الكهربائية العالية وثباتها الكيميائي فضلاً عن كلفتها المنخفضة وصلادتها العالية [4] وجميع هذه الخصائص جعلت من هذه المواد مفضلة حيث دخلت من أوسع الأبواب في مجالات السيراميكيات الهندسية وفي تطبيقات الترددات العالية.

إن من أكثر أنواع الفرايت الهشة (Soft ferrite) شيوعاً في الاستخدام هي (NZF) نيكل زنك فرايت وكذلك (MZF) منغنيز زنك فرايت عن باقي الأنواع من الفرايتات تبعاً لمقاومتها الكهربائية العالية ونفاذيتها المغناطيسية العالية وإمكانية استغلال خواصها في طيف واسع من الاستخدام [5]، وبسبب النفاذية المغناطيسية الابتدائية العالية للمغنيز زنك فرايت (MZF) ادخل في تطوير أنظمة الاتصالات ذات الترددات العالية [6] ولكن استخدامه يسبب بعض المشاكل بسبب التوصيلية العالية والتي يمتلكها هذا المركب مسبباً حرارة عالية التي تحصل بسبب التيارات الدوامة (Eddy current) التي تؤدي إلى حالة انهيار الجهد، بينما اثبت النيكل زنك فرايت في الترددات العالية كفاءة أفضل وذلك لما له من مقاومة عالية تضعف التيارات الدوامة (Eddy currents) [7].

على العموم فان الخصائص الكهربائية والمغناطيسية لهذه المجموعة الجزئية من الفيرائيات تعتمد وبقوة على البنية الدقيقة لكل منها على سبيل المثال الحجم الحبيبي، وتوزيع الحبيبات وطبيعة الحدود الحبيبية وكذلك طبيعة المسامية الموجودة فيها. وان هذه المتغيرات ذات سيطرة حرجة بواسطة المكونات الكيميائية وطبيعة المعالجة الحرارية المستخدمة في عملية التحضير وإن درجة حرارة التليد هي التي تحكم انتاج النيكل زنك فرايت [8-9] ومن المعلوم أن المعالجات الحرارية لمركبات نيكل زنك فرايت هي الاسهل بالمقارنة مع المنغنيز فرايت تبعا لسهولة التحكم في ضغط الاوكسجين لحرارة التسخين وكذلك التبريد، وبالمقابل فإن زيادة درجة حرارة التليد لمركبات النيكل زنك فرايت تسبب مشاكل في النمو الحبيبي والسيطرة على المسامية في البنية النهائية [10-11].

Literature Review

1.2 الدراسات السابقة

في عام 2001 حضر الباحث صباح محمد علي ، فيرايتات النيكل نوات التركيب المغزلي وفيرايتات الباريوم السداسية التركيب بهدف دراسة وتقويم سلوكية التوهين للموجات الدقيقة في مدى ترددي (8-12.5GHz) أعتمد الباحث في تحضير الفيرائيات على الطريقة السيراميكية التقليدية بتعويض أيونات النيكل في فيرايت النيكل بأيونات الليثيوم أو النحاس أو الزنك وتعويض أيونات الحديد في فيرايت الباريوم بأيونات التيتانيوم أو الكوبلت أو البورون أو الزنك أو النيكل أو الألمنيوم ، واختار فيرايت الباريوم المعوض بأيونات البورون كأفضل ماص ضمن هذه الفيرائيات بسبب امتلاكه أوسع نطاق ترددي (3GHz) وخسائر الانعكاس يتراوح بين (10-21dB) وحضر مادة ممتصة متراكبة من هذا الفيرائيت وPVC مع إضافة اسود الكربون بنسب وزنية مختلفة من اجل تخفيف الوزن وتقليل الكثافة وزيادة عرض النطاق الترددي الماص ومستوى توهين الموجات داخل المادة ، حصل الباحث على عرض نطاق ترددي 4GHz وخسائر الانعكاس تتراوح من (10-46dB) عندما كانت نسب (الفيرائيت : PVC : اسود الكربون) تساوي (1: 0.1 : 0.1) وسمك المادة (2.8mm) وكثافتها 1.8g/cm^3 [12].

في عام 2003 قام تحسين حسين مبارك بتحضير قلب المحولة الفرايتي من فرايت $Mn_{1-x}Zn_xFe_2O_4$ وفرايت $Ni_{1-x}Zn_xFe_2O_4$ وكذلك فرايت $Mn_{0.69-x}Zn_xFe_{2.04}O_4$ هذه الفرايتات ذات التركيب المغزلي. اعتمدت الطريقة السيراميكية في التحضير لكونها المعتمدة عالمياً اجريت الفحوصات التركيبية على النماذج لبيان نمو الأطوار الفرايتية وباختلاف ظروف التحضير من تغيير درجة حرارة التلييد والنسبة الوزنية للخلط، أذ بينت الفحوصات نمو الاطوار الفرايتية ونقصان الاطوار البينية غير المرغوبة بزيادة درجة التلييد. و أيضاً تم استخدام منظومة LCR-meter لقياس المعلمات المغناطيسية المهمة المتمثلة بالنفاذية المغناطيسية و بجزئها الحقيقي والخيالي وكذلك ظل الفقد المغناطيسي، بينما تم فحص حلقة الهسترة المغناطيسية للنماذج بواسطة منظومة Rema Comp C100.A وتبين زيادة النفاذية المغناطيسية الحقيقية ونقصان ظل الفقد المغناطيسي بزيادة درجة التلييد وذلك لزيادة الحجم الحبيبي ونقصان الاطوار البينية [13].

في 2005 قام A.Ghasemil وآخرون بتحضير فرايت الباريوم نوع M بالصيغة الكيميائية $(BaFe_{12-x}(Mn_{0.5}Cu_{0.5}Ti)_{x/2}O_{19})$ و وجد ان (قيمة x تتغير من 0 – 3 في خطوة واحدة)، تم التحضير بالطريقة السيراميكية التقليدية، ولوحظ ايضا ان موجات المايكرويف تمتص من قبل المكونات التي تتشكل بعد خلط مسحوق الفرايت مع بولي فينيل كلورايد الملدن [14].

في 2006 قام S.M.Abbas وآخرون بتحضير فرايت سداسي نوع M مكون من $BaCo_{0.9}^{+2}Fe_{0.05}Si_{0.95}Fe_{10.1}O_{19}$ باستخدام الطريقة السيراميكية التقليدية، وفي الفرايت السداسي $BaCo_xFe^{+2}Si_{x+y}Fe^{+3}_{12-2x-2y}O_{19}$ ($x=0.9$ and $y=0.05$) استبدل ايونات Fe^{+3} النشطة بأيونات Fe^{+2} وذلك بزيادة أيونات Si^{+2} بمقدار (0.05). وان خسائر العزل من المتوقع ان تعزز بسبب تنقل الالكترتون بين أيونات Fe^{+3} وأيونات Fe^{+2} [15].

في 2008 قام L.C.Jefferson وآخرون ، بتحضير فرايت الباريوم السداسي نوع (Z) ذي الصيغة الكيميائية $Ba_3Co_2Fe_{24}O_{41}$ و حضر باستخدام تقنية السول – جل. حيث ان المركب النانوي يتكون (80:20%) من وزن فرايت الباريوم السداسي مع بولي كلوريد (CR) والتي تتحضر بقياسات الخصائص المايكرويف بواسطة تجميع وتشكيل المركب. وان خصائص امتصاصية المايكرويف تتحقق بواسطة عملية الارسال والانعكاس مع ترددات الموجات الصغيرة (2.6–16GHz) [16].

في 2009 قام W.Lixi وآخرون بتحضير فرايت الباريوم السداسي نوع W مكوناته الكيميائية $Ba_{1-x}Sm_xCo_2FeO_{27}$ ($X=0.0,0.05,0.1,0.15,0.2$) التي حضرت بواسطة الطريقة السيراميكية التقليدية. وان خصائص المايكرويف للعينات التي تم قياسها مع الترددات المايكروية للحزم S,C,X وحزمة Ku. وعند زيادة ايونات Sm^{+3} النشطة سوف تمتص الجزء الحقيقي والخيالي للسماحية [17].

في 2010 قام R.S.Meena وآخرون بتحضير فرايت الباريوم السداسي المتعدد التبلور نوع U صيغته الكيميائية: $(Ba_{1-3x}La_{2x})Co_2Fe_{36}O_{60}$ مع $0.10 \geq X \leq 0.20$ عندما تكون قيمة (X) في كل مزيج تساوي (0.05)، وطريقة تفاعل الحالة الصلبة التقليدية استخدمت لتحضير المركبات. استبدال جزئي من أيونات Ba^{+2} مع أيونات La^{+3} يزيد من قفز الالكترن ويسبب نقصاناً في السلوك المغناطيسي في العينات ضمن ترددات حزمة X، تكون النتيجة واسعة المديات لامتصاصية المايكرويف في كل العينات [18].

في 2010 قام G.Ali وآخرون بتحضير المركبات نانوية (MWCNTs) في خطوتين، الخطوة الاولى يستبدل Mn-Co-Ti في BaM للحصول على المركب الكيميائي $BaFe_9Mn_{0.75}Ti_{1.5}O_{19}$ وهي جسيمات نانوية باستخدام تقنية سول - جل . و في الخطوة الثانية وتم استخدام وسط مائي لتبيد الانابيب النانوية الكربونية وبعد ذلك مزج (MWCNTs) مع جسيمات فرايت الباريوم النانوي [19].

في 2010 قام C.Sun وآخرون بتحضير التركيب الكيميائي $BaCo_{0.05}Fe_{11.95}O_{19}$ باستخدام تقنية سترات سول - جل ، وشكلت من قبل Ce^{+3} استبدلت في فرايت الباريوم السداسي نوع M يتم تجهيزها بخلط مسحوق الفرايت مع شمع البارافين بنسبة 70% من كتلة الفرايت. تم استخدام VNA لقياس (μ_r, ϵ_r) تم قياس خصائص امتصاص الموجات الدقيقة بواسطة انتقال/انعكاس طريقة خط محوري ضمن مدى ترددي (8 – 13 GHz) [20].

في 2014 قام A.Hamed واخرون بتحضير فرايت سداسي نوع W $Ba(Co_xZn_{1+x})_2Fe_{16}O_{27}$ مع نسب المركبات ($X=0,0.75,0.5,0.25$) بأستخدام تقنية سول – جل ذات احتراق تلقائي وأجريت دراسة محاولات للتحقيق في تأثير درجة الحرارة على التحضير وخصائص المغناطيس للنوع W لمركبات فرايت الباريوم السداسي النانوية مع خصائص امتصاص الموجات الرادارية [21].

في 2014 S.Vinayasree, et al حضرت طبقة واحدة مرنة للامتصاص من عمليات دمج كميات من الكربون (CB) في مصفوفة مطاطية نتريل بيوتادين مع كمية مماثلة لفرايت الباريوم السداسي (BaF) لتطبيق الموجات الرادارية في حزم S,C وكذلك حزمة X. وان السماحية والنفاذية تكون معقدة و تقاس بأستخدام طريقة اضطراب التجويف في مدى التردد (2–12GHz). الخصائص ، عرض الحزمة ، السمك ، امتصاصية [22].

في 2015 قام J.Silvia واخرون بتحضير مركبات نانوية مكونة من الفرايت الصلب – المرن بأستخدام طريقة سول – جل ذات الاحتراق التلقائي ، الفرايت الصلب – المرن يتشكل بخطوتين : الخطوة الاولى (Nd-Co) يستبدل ضمن فرايت الستراتيوم السداسي مع التركيب الكيميائي $Sr_{0.5}Co_{0.5}Nd_{0.5}Fe_{10.5}O_{19}$ وفي الثانية $NiFe_2O_4$ جسيمات نانوية لفرايت النيكل التي حضرت، الفرايتات الصلب – المرن $Sr_{0.5}Co_{0.5}Nd_{0.5}Fe_{10.5}O_{19}/NiFe_2O_4$ مع نسب وزنية مختلفة عندما يخلط مع راتنج ايبوكسي من اجل الحصول على مخاليط العينة / الراتنج بحوالي 45wt% [23].

1.3 الهدف من البحث :

1. تحضير فرايتات الباريوم و السترونشيوم السداسية نوع (M) وفق الصيغة الكيميائية $[Ba_{1-x}Sr_xFe_{12}O_{19}]$ حيث ان قيمة X تكون (X=0,0.25,0.5,0.75,1) وتلدينها في درجة حرارة $900^{\circ}C$ لمدة (1hr) ودراسة تأثير اضافة السترونشيوم لفرايت الباريوم.
2. تحضير فرايت النيكل الهش ($NiFe_2O_4$) في درجة حرارة $900^{\circ}C$ لمدة (1hr).
3. تحضير المتراكبات الفرايتية المكونة من الفرايت الصلب (Hard Ferrite) والفرايت الهش (Soft Ferrite) وفي درجة حرارة $900^{\circ}C$ لمدة (1hr)، للحصول على متراكبات ذات خواص بينية بين نوعي الفرايت الصلب والهش.
4. دراسة الخواص التركيبية والكهربائية للمتراكبات المحضرة وكذلك الخواص المغناطيسية لهذه المتراكبات مع الترددات المختلفة.
5. الحصول على فرايتات ذات خصائص مغناطيسية وكهربائية وسطية بين الفرايت الصلب Hard ferrite والفرايتات الهشة (المرنة) Soft ferrite تنفع في التطبيقات الترددية تقع بين التطبيقات الترددية لنوعي الفرايت منفردة ، وأن الصناعات الالكترونية بحاجة لها.