

البوليمرات Polymers


البوليمر: Polymer

ويسمى بالعربية (متعدد الاجزاء) اما كلمة Polymer فهي كلمة لاتينية تتكون من مقطعين الاول (Poly -) عني المتعدد والثاني (mer) ويعني الجزء وترجمتها الحرفية تكون متعدد الاجزاء الا انها تعني الاتي:

البوليمر هي المادة التي تتكون من اجزاء عديده قد تكون متشابهه او غير متشابهه تتكون بارتباطها بالواصر الكيميائية سلاسل من الجزيئات ليرتفع وزنها الجزيئي الى عدة الاف او ملايين لذلك قد يطلق مصطلح الجزيئة العملاقة macromolecule على البوليمرايضا.
اما المونيمر monomer فتعني الوحده البنائية الصغيرة المتكررة في تركيب السلسلة البوليمرية.

عملية البلمرة Polymerization

هي عملية تحويل الوحدات البنائية monomers الى البوليمر من خلال تفاعلات كيميائية متنوعة تعتمد على طبيعة الوحدة البنائية للبوليمر: مثال : يتحول الاثلين ($\text{CH}_2=\text{CH}_2$) بتفاعل البلمرة الى البولي اثلين حيث n تمثل عدد جزيئات الاثلين في البوليمر:



تصنيف البوليمرات Classifications of polymers

هناك العديد من طرق تصنيف البوليمرات وذلك لكثرتها ويعتمد تصنيف البوليمرات على عدة اعتبارات يمكن تقسيم البوليمرات على اساسها لتكون على الاقسام التالية:

1- تصنيف البوليمرات حسب مصادرها :

وفيها تقسم البوليمرات الى الانواع الاتية:

(أ) البوليمرات الطبيعية (ب) البوليمرات المصنعة (ج) البوليمرات شبه المصنعة

(أ) البوليمرات الطبيعية: Natural Polymers

وهي المواد البوليمرية الموجودة في الطبيعة كمنتجات نباتية او حيوانية وفي بعض الاحيان تقسم الى :


(١) البوليمرات النباتية المصدر و (٢) البوليمرات حيوانية المصدر

من الامثلة على النوع الاول : السليلوز، النشا، الصمغ العربي، القطن، المطاط الطبيعي والحريير الطبيعي


اما النوع الثاني فيشمل الصوف، الشعر، الجلد، والبروتينات.

(ب) البوليمرات المصنعة Synthetic polymers


وهي البوليمرات التي يتم تحضيرها او تصنيعها من مصادر طبيعية اخرى غير الحيوان او النبات او من مركبات كيميائية بسيطة وتمثل الجزء الاكبر من البوليمرات ومن الامثلة عليها البلاستيكات المختلفة والمطاط الصناعي ، والالياف الصناعية والبولي اثلين وبعض الراتنجات المصنعه والاصباغ...الخ



Polyethylene



Poly vinyl chloride



Polyisopropylene

(ج) البوليمرات شبه المصنعة Semisynthetic Polymers

وهي البوليمرات التي تصنع من مصادرها النباتية ومن امثلتها هي الرايون والحريير الصناعي والورق.


الرايون ألياف تصنع من لب الخشب أو نسلالات القطن بعد حلجه. وتسمى أيضًا الحريير الصناعي. وتستخدم تلك الألياف بصورة واسعة في عمل الأقمشة الصناعية، وخيوط التريكو والمنسوجات التي تصنع منها الملابس المتنوعة، وأقمشة التجديد والتطريز

2- تصنيف البوليمرات حسب شكل السلاسل البوليمرية:


ان ارتباط الوحدات البنائية في البوليمرات يعتمد على طبيعة هذه الوحدات وعلى طريقة ارتباطها وكذلك وجود او عدم وجود مجاميع فعالة في التركيب الكيميائي لهذه الوحدات وكما بينا سابقا ان البوليمرات تكون بشكل سلاسل تختلف عن الجزيئات واطئة الوزن مثل البنزين اوالتولوين او الهكسان او اي مركب عضوي اخر. وعليه تصنف البوليمرات بحسب هذه الصفة الى:

(أ) البوليمرات الخطية Liner Polymers

حيث ترتبط كل وحده بنائية مع الاخرى بشكل خط مستقيم مثال ذلك بولي اثيلين عالي الكثافة وبولي كلوريد الفاينيل (PVC).



Polyethylene [H.D.P.E]




Poly vinylchloride


ويمكن تمثيلها بالشكل: -A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-

(ب) البوليمرات المتفرعة Branched Polymers

وهي البوليمرات التي تكون سلسلتها الرئيسية بشكل مستقيم تتفرع منه سلاسل أخرى باطوال مختلفة وتسمى السلسلة بالعمود الفقري للبوليمر Back bone والشكل التالي يمثل ذلك





ومثال ذلك بولي اثيلين واطيء الكثافة:



(ج) البوليمرات المتشابكة Crosslinked Polymers

وهي البوليمرات ذات ابعاد ثلاثية في السلاسل الطويلة تتصل مع بعض باواصر كيميائية لتشكل هيئة فراغية بشكل شبكة ويمكن تمثيلها بالشكل الاتي:




ومثال ذلك ما يحدث في راتنج الفينول فورمالديهايد.

(3) - تصنيف البوليمرات حسب نوع المونيمرات في السلسلة البوليمرية :

يعتمد هذا التصنيف على نوعية الوحدات البنائية المكونة للبوليمر اذا كانت متشابهة او مختلفة ويكون التقسيم كالآتي :

(أ) البوليمرات المتجانسة HomoPolymers

حيث تتكون هذه البوليمرات من وحدات بنائية متشابهة كالبولي اثيلين او البولي ستايرين ويمكن تمثيلها بالترتيب :



(ب) البوليمرات غير المتجانسة Heteropolymers

وفيها تتألف السلاسل البوليمرية من وحدات بنائية غير متشابهة اي من نوعين او اكثر من المونيمرات وتسمى ايضا بالبوليمرات المشتركة Copolymers وهي انواع:

(١)- بوليمر مشترك متناوب Alternated copolymer حيث تترتب المونيمرات بالتناوب مع بعضها البعض :

-A- B- A- B- A- B- A- B-

(٢)- بوليمر مشترك عشوائي Random copolymers

حيث لا يوجد ترتيب معين لارتباط المونيمرات مع بعضها اي يكون الترتيب عشوائيا كما في ماياتي :

-A-B-A-B-B-A-AA-B-A-B-AA-B-

(٣)- بوليمر مشترك قالبى Block copolymer


حيث تشكل الوحدات البنائية المتشابهة مجموعات مرتبة تشبه القالب وكما موضح فيما يلي:

منتظم -A-A-A-B-B-B-A-A-A-B-B-B-

غير منتظم -A-A-A-B-B-B-B-A-A-A-B-B-A-A-

(٤) بوليمر مشترك مطعم Graft copolymers




حيث يتكون هذا البوليمر من سلسلة رئيسية متجانسة لمونيمر متشابه اما السلاسل الفرعية فتكون من مونيمرات مختلفة وكما في ادناه:



(4) تصنيف البوليمرات حسب الترتيب الفراغي للوحدات البنائية


تتشكل السلاسل البوليمرية فراغياً بهيئات وأشكال مختلفة متأثرة بعوامل عديدة أهمها المجاميع الفعالة الموجودة ضمن التركيب الكيميائي للوحدات البنائية ويمكن تقسيمها كما يأتي :-

أ- حسب طريقة ارتباط الوحدات البنائية مع بعضها في السلسلة البوليمرية حيث ترتبط الوحدات البنائية مع بعضها فراغياً بطرق مختلفة وتسمى بموجبها التسميات الآتية:



ب- حسب الشكل الفراغي للسلسلة البوليمرية

تأخذ السلاسل البوليمرية أشكال مختلفة بسبب قوى التجاذب والتنافر الموجودة في التركيب الكيميائي للوحدات البنائية والأشكال التي قد تأخذها السلاسل البوليمرية وهي (خطية وحلزونية ومتعرجة وملتفة)



خطية liner



حلزونية Helical



متعرجة Zigzag



ملتفة Coiled

ج- حسب التوزيع الفراغي للمجاميع الفعالة

تتوزع المجاميع الفعالة على السلسلة البوليمرية بثلاث هياكل فراغية وتسمى هذه العملية (tacticity)

والهياكل الثلاث هي :

Isotactic (١)

عندما تتوزع المجاميع الفعالة بشكل متناظر على سلسلة البوليمر



Isotactic


Syndiotactic (٢)

وفيه يكون التوزيع بطريقة متناوبة :



Syndiotactic

(٣)-Atactic : عندما يكون التوزيع الفراغي للمجاميع الفعالة عشوائيا على سلسلة البوليمر :




Atactic

(5)- حسب التركيب الكيميائي للوحدات البنائية:


حيث تقسم البوليمرات حسب التركيب الكيميائي لسلاسل البوليمر الرئيسية من حيث كونها ذات تركيب عضوي او غير عضوي كما يلي:

أ- بوليمرات عضوية


حيث تتكون السلاسل البوليمرية من وحدات بنائية ذات تركيب عضوي (تحتوي اساسا على الكربون والهيدروجين) مثال ذلك البولي اثلين، بولي بروبيلين، بولي كلوريد الفاينيل (PVC) وبولي فاينيل الكحول (PVOH) الخ



PE




PVC




PVOH

ب- بوليمرات غير عضوية:
وفيها يكون التركيب الكيميائي للوحدات البنائية لسلاسل البوليمر غير محتوي على عناصر الكربون والهيدروجين ومثال ذلك البولي سليكون ثنائي الكبريت:




Polycilicon disulphide

ج- بوليمرات عضوية - غير عضوية:
وتتكون وحداتها البنائية من جزيئات عضوية واخرى غير عضوية كما في المثال التالي :



Polydimethylsiloxane



Polydimethyltitanoxane

(6)- التصنيف التكنولوجي للبوليمرات:

تصنف البوليمرات حسب تأثيرها بدرجات الحرارة والتي تعتبر مقياسا مهما لاستخدام البوليمرات المختلفة وخاصة التكنولوجية منها حيث تقسم الى قسمين رئيسيين هما:

أ- البوليمرات المطاوعة للحرارة Thermoplast

تتميز هذه البوليمرات بقابليتها المطاوعة للحرارة حيث يمكن السيطرة على تشكيلها بهيئات مختلفة عند تعرضها لمدى معين من درجات الحرارة اي تتمدد عند تسخينها ثم تعود الى هيئتها الاصلية عند التبريد وقد يعود السبب في ذلك الى كونها خطية او قليلة التفرع ومثال ذلك البولي اثيلين.

ب- البوليمرات غير المطاوعة للحرارة Thermoset

وهي البوليمرات التي لا تتأثر بالحرارة بنفس الطريقة للنوع الاول بل تتصلب بالحرارة وعند تبريدها تبقى على حالتها المتصلبة بسبب تشابك سلاسلها البوليمرية مما يجعلها غير ذائبة وغير قابلة للانصهار وريئة التوصيل للحرارة لذلك تستخدم كمواد عازلة للحرارة والكهربائية ومن امثلتها الرتنجات الفينولية والامينية والبولي استرات.

ج- البوليمرات المطاطية Elastomers

تمتاز هذه البوليمرات بقابليتها على الاستطالة والتمدد والتقلص وتمتاز بليونتها العالية والمرونة المميزة وذلك بسبب احتوائها على سلاسل بوليمرية طويلة تتكون من جزيئات مرنة (وحدات بنائية مرنة) من أمثلتها المطاط الطبيعي والصناعي.

د- الألياف Fibers

تمتاز باحتوائها على سلاسل خطية عالية الترتيب وتحتوي على مجاميع قطبية مقاومة للحرارة وذات صفات ميكانيكية جيدة من أمثلتها الألياف السليلوز والنايلون والألياف الأكريليك .


تسمية البوليمرات Nomenclature of Polymers

توجد أنواع مختلفة من التسمية للبوليمرات مستخدمة في الوقت الحاضر، أنواع منها مألوفة على النطاق التجاري والأخرى في مجال العلوم الصرفة. وسنتكلم فيما يلي عن الطرق المختلفة لتسمية البوليمرات:


أولاً: التسمية المبنية على مصادر البوليمرات: Nomenclature Based on Sources

تعتبر تسمية البوليمرات نسبة إلى مصادرها من أبسط طرق التسمية وأكثرها استعمالاً وخاصة لتسمية البوليمرات المحضرة من مونومر واحد. وفي هذه الطريقة يهمل ذكر المجاميع الطرفية في الجزيئة البوليمرية. إن هذا النوع من التسمية لا يشير إلى طبيعة الجزيئات البوليمرية من حيث مدى تشابكها (Cross – linking) أو تفرعها (Branching). تسمى البوليمرات حسب هذه الطريقة بإضافة مقطع بولي (Poly -) قبل الاسم العلمي للمونومر المتكون منه البوليمر. فالبوليمرات المحضرة من الإيثيلين وبروبيلين وستيرين وبيوتادايين، تسمى بالبولي إيثيلين وبولي بروبيلين وبولي ستيرين وبولي بيوتادايين على التوالي.

مع ملاحظة وضع اسم المونومر بين قوسين إذا كان اسماً مركباً (مكون من أكثر من مقطع واحد) أو معقداً لتفادي الارتباك الذي قد يحصل عند تسمية بعض البوليمرات، بالرغم من أن مثل هذا الغموض لا يحصل عند تسمية البوليمر باللغة العربية كما هو الحال عند تسميته باللغة الإنجليزية، فمثلاً Poly (ethylene oxide) باللغة الإنجليزية قد يعني أحد التركيبين التاليين:



or



أما باللغة العربية فيكون لها اسمان متميزان كلياً حتى بدون وضع الأقواس في حالة تعدد المقاطع في اسم المونومر.

$\left(\text{CH}_2 - \underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\text{CH}} \right)_n$	بولي (ستايرين) Poly styrene
$\left(\text{CH}_2 - \underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}} \right)_n$	بولي (ألفا ميثيل ستايرين) Poly (alpha -methylstyrene)
$\left(\text{CH}_2 - \underset{\text{OH}}{\text{CH}} \right)_n$	بولي (كحول الفينيل) Poly (Vinyl alcohol)

مثال توضيحي:

البوليمر المحضر من: ٦- أمينو حمض الكبرويك (6-aminocaproic acid)

يسمى: بولي (٦- أمينو حامض الكبرويك)

يلاحظ مدى بساطة التسمية سواء لبوليمرات الإضافة أو لبوليمرات التكثيف المتكونة من مونومر واحد. أما في حالة تعدد المونومرات التي يحضر منها البوليمر فتصبح هذه الطريقة معقدة وغير مرغوبة بالرغم من أن البعض يقترح اتباع نفس الطريقة السابقة وبوضع مقطع كو- (CO-) بين المونومرات المتكون منها البوليمر.

مثال توضيحي

يمكن تسمية البولي استر المتكون من ايثلين الكلايكول (ethylene glycol) وحامض التيرفثاليك (terphthalic acid) كما يلي:

بولي (ايتلين كلايكول – كو – حامض التيرفثاليك)

Poly (ethyleneglycol-co-terphthalic acid)


إلا أن تسمية بعض البوليمرات بهذه الطريقة تواجه بعض الصعوبات منها:

١- صعوبة وغير مفهومة.

٢- أن بعض البوليمرات تسمى نسبة الى مونومرات قد يبدو بأن المونومر محضر منها. إلا أنه محضر في الحقيقة من مونومرات أخرى.


مثال توضيحي

مثلاً بولي (كحول الفينيل (Vinyl alcohol) يبدو أنه محضر من كحول الفينيل إلا أنه في الحقيقة يحضر من خلات الفينيل لتكوين بولي (خلات الفينيل (Poly (Vinyacetate) ثم يجري للبوليمر تحلل مائي لتكوين بولي (كحول الفينيل).




تسمية البوليمرات الناتجة عن التكثيف أو الإضافة:

تتكون بعض البوليمرات من بلمرة مونومر معين بطريقة التكثيف أو أنها تتكون من بلمرة مونومر آخر بطريقة الإضافة. أي يمكن تحضير البوليمر من مونومرين مختلفين مثال ذلك البوليمر أدناه:



يسمى مثل هذا البوليمر نسبة الى المونومر:




الذي يحضر منه بتفاعلات الإضافة التي تتم بطريقة فتح الحلقات

(Ring opening polymerization)

فعلى هذا الأساس يسمى: بولي أوكسيران (Polyoxirane) او بولي (أوكسيد الإثيلين)

Poly (ethylene oxide) أما عند اعتباره مشتقاً من كلايكول الاثيلين (ethylene glycol)

وذلك بواسطة تفاعل التكثيف المبين أدناه:




فعلى هذا الأساس يسمى البوليمر كما يلي:


بولي (١،٢ - اثيلين دايلول)
Poly (1,2-ethylenediol)

او بولي (كلايكول الاثيلين)
Poly (ethylene glycol)

تسمية البوليمرات التكثيفية: Nomenclature of Condensation Polymers
أولاً: يمكن تسمية البوليمرات التكثيفية وكأنها تكونت من انفتاح بعض التراكييب الحلقية المتكونة من المونومر أو المونومرات المكونة للبوليمر. ومن الأمثلة على ذلك البوليمر ذو التركيب التالي:




فعند تسمية هذا البوليمر يفترض بأنه ناتج من انفتاح الجزيء الحلقى التالي:




Poly-ε-caprolactam
بولي (ε - كابرولاكتام)

وكذلك بالنسبة لتسمية البوليمر ذو التركيب:




بولي تيرفتاليت الاثيلين
Poly(ethylene terephthalate)

حيث يفترض عند التسمية بأن البوليمر تكون من انفتاح الإستر الحلقي ذو التركيب الآتي:



تيرفتاليت الاثيلين
Ethylene terephthalate

ثانياً: تسمى بعض البوليمرات التكتفية الناتجة عن تكثيف مونومرين أو أكثر بذكر اسم المونومرات بعد كلمة (بولي) وبينهما المقطع كو (co-) كما في المثال:



بولي (هكسامثيلين ثنائي امين)-مشارك- اديپيل
Poly(hexamethylenediamine)-co-adipyl

تسمية الكوبوليمرات: Nomenclature of Copolymers

١ - تسمية الكوبوليمرات المتكونة عشوائياً: Nomenclature of Random Copolymer
تسمى البوليمرات المشتركة (الكوبوليمرات) المتكونة عشوائياً من بلمرة مونومرين أو أكثر بذكر اسم المونومرات بعد كلمة بولي وبينهما المقطع (Co) فمثلاً يسمى الكوبوليمر المتكون من الستيرين والبيوتادايين كما يأتي:

بولي ستايرين - مشترك - بيوتادايين Poly (styrene – co – butadiene)

ويسمى الكوبوليمر المتكون من ميثيل أكريلات والستيرين كما يأتي:

بولي (ميثيل ميثا أكريلات) – مشترك – ستيرين

Poly (methyl Methacrylate) – co – styrene

ويمكن تسمية البوليمر المتكون من ثلاث مونومرات أو أكثر بنفس الطريقة، فمثلاً عند تسمية الكوبوليمر المتكون من الستايرين والبيوتادايين والأكريلونتريل المعروف تجارياً بمطاط ABS، كما يأتي:

بولي (ستايرين – مشترك – بيوتادايين – مشترك – اكريلونتريل)

Poly (styrene – co – butadiene – co – acrylonitrile)

٢ - تسمية الكوبوليمرات المتناوبة: Nomenclature of Alternating Copolymer


تسمية الكوبوليمرات المتناوبة التي تتناوب فيها المونومرات في السلسلة البوليمرية، تتبع نفس الطريقة المتبعة مع الكوبوليمرات العشوائية عدا استبدال المقطع (-co-) بالمقطع (alt) من المصطلح (alternative) والذي يعني (متناوب) وتسمى هذه الطريقة بطريقة (كريسا cerasa) فمثلاً يمكن تسمية الكوبوليمر المتكون من الإيثيلين وأول أكسيد الكربون المتناوبان في السلسلة البوليمرية كما يأتي:

بولي (إيثيلين – متناوب – أول أكسيد الكربون)

Poly (ethylene – alt – carbonmonoxide)

٣- تسمية الكوبوليمرات المطعمة: Nomenclature of Grafted Copolymers

في الكوبوليمر المطعم الذي يتكون من مونومرين أو أكثر أحدهما يكون السلاسل البوليمرية الرئيسية والآخرين يكونون فروعاً مرتبطة بالسلسلة الرئيسية كما مبين أدناه:




عند تسمية هذه الكوبوليمرات يستبدل المقطع (co) بالحرف (g) وهو أول حرف من الكلمة (graft) التي تعني (مطعم) كما في المثال الآتي:


Poly (styrene-g-acrylonitrile) بولی (ستايرين - مطعم - اكريلو نتريل)

٤ - تسمية الكوبوليمرات القالبية Block Copolymers

تتكون سلاسل هذه الكوبوليمرات من (بلوكات) كتل من المونومرات المكونة لها مرتبطة بعضها ببعض الآخر بروابط كيميائية كما هو مبين في المخطط الآتي:



عند تسمية هذه الكوبوليمرات يستبدل المقطع (CO-) بالحرف (b) الذي مصدره المصطلح (block) فيمكن تسمية كوبوليمر مكون من بلوكات من مونومرين مثل الأكريلونتريل والبيوتادايين ذو التركيب:



كما يلي:

بولي (بيوتادايين – ب – أكريلونتريل)
Poly (butadiene – b – acrylonitrile)


ثانياً: التسميات المبنية على أساس تركيب الوحدة البنائية للسلسلة البوليمر

(Nomenclature Based on the Structure of Repeating Unit)

يمكن تسمية البوليمرات نسبة الى تركيب الوحدة البنائية لسلسلة البوليمر، بهذه الطريقة يمكن تسمية البوليمرات المشتقة من مونومرين أو أكثر. تجري هذه التسمية بوضع كلمة بولي قبل قوس يحتوي على اسم الوحدة التركيبية للبوليمر.

مثال توضيحي

البوليمر محضر من هكسا ميثيلين ثنائي أمين (hexamethylene diamine) وحامض السباسيك (Sebasic acid) يسمى إلى الوحدة التركيبية التي هي أميد والتي لها التركيب التالي:




فيكون اسم البوليمر كالآتي:

بولي (هكسا ميثيلين سبساميد)

Poly (hexamethylene sebasamide)

مثال توضيحي

البوليمر المحضر من إيثلين الكلايكول وحامض التيرفثاليك يسمى نسبة الى الوحدة التركيبية للبوليمر الناتج والتي هي استر لها التركيب التالي:



بولي (تيرفثالات الإيثيلين)

فيكون اسم البوليمر الناتج كالآتي:

Poly (ethylene terephthalate)

إن هذه الطريقة للتسمية صعبة التطبيق بالنسبة للبوليمرات التي يكون لها تراكيب كيميائية معقدة غير أنها مألوفة بالنسبة لمعظم البوليمرات المهمة صناعياً.

ثالثاً: التسميات التجارية أو التسميات المألوفة Trade and Known Names

لقد أصبحت التسميات التجارية أكثر ألفة وشيوعاً في الإستعمال حتى من التسميات العلمية بالرغم من أن بعض التسميات التجارية ليست لها أية علاقة بالتركيب الكيميائي للبوليمر.

مثال توضيحي:

تدعى البوليمرات المشتقة من الحوامض الثنائية الكربوكسيل والداي أمينات (diamines)، والمعروفة علمياً تحت اسم البولي أميدات، بالنايلون (nylon) نسبة إلى التسمية التي أطلقها مكتشفها الأول كاروثرز (Carothers) الذي يشير فيها إلى عدد ذرات الكربون في الداي أمين والحامض بأرقام تلي كلمة نايلون على التوالي (الأرقام الدالة على عدد ذرات الكربون في الحامض والأمين المكونة للبولي أميدات).
فمثلاً:

* نايلون - ٦: تعني أن البوليمر متكون من الكابرو ولاكتام.

* نايلون - ٦٦: بولي (هكسا ميثيلين اديباميد) متكون من:


١- حامض الأديبيك (adipic acid): $(HOOC-(CH_2)_4-COOH)$

٢- هكسا ميثيلين داي أمين (hexamethylene diamine) $(H_2N-(CH_2)_6NH_2)$

* نايلون - ١٠٦ بولي (هكسا ميثيلين سباساميد) Poly (hexamethylene sebasamide)

* **تيفلون Teflon** : بولي (رباعي - فلوروإيثيلين)
Poly (Tetra fluoro ethylene)

* **PVC** : بولي (كلوريد الفينيل) Poly (vinyl chloride)



أما البولي أميدات التي تحضر من مونومر واحد مثل:
الكابرولاكتام caprolactam أو ٦- أمينو حامض الكبرويك (6- aminocaproic) فيتبعها رقم
واحد يشير إلى عدد ذرات الكربون في الوحدة المتكررة (repeating unit) فالبوليمر السابق
(كابرولاكتام) يدعى بالنايلون - ٦ (Nylon - 6).

إن التسميات التجارية بشكل عام تنقصها الدقة العلمية فإنها لا تعطي تفاصيل عن التركيب
الكيميائي للبوليمر وقد يكون لنفس البوليمر أسماء تجارية مختلفة من شركات منتجة مختلفة.
فالبوليمرات المحضرة من الفينول والفورمالدهيد تدعى أحياناً ببوليمرات الفينول فرومالدهيد أو
الراتنجات الفينولية (phenolic resins) أو الفينوبلاست (Phenoplast). وقد تستعمل أسماء
تجارية لا علاقة لها مطلقاً بتركيب البوليمر. فمثلاً يدعى بوليمر (تترافلورو إيثيلين)
(Polytetrafluoroethylene) بالتفلون، ويدعى البولي (أكريلونتريل) (Polyacrylonitrile)
بالبريسبكس (prespex).

أوتستعمل التسميات التجارية بكثرة لسهولة استخدامها ولتعقيد التسمية العلمية لكثير من البوليمرات.


رابعاً: التسميات المبنية على النظام العالمي Nomenclature Based on IUPAC

نظراً لتعدد التسميات المستعملة للبولىميرات ولتزايد عدد البولىميرات المحضرة صناعياً فقد أصبح من الضروري إيجاد نظام عام لتسمية البولىميرات أسوة بالمركبات العضوية وغير العضوية. وقد ارتأت اللجنة العالمية لتسمية البولىميرات (IUPAC Macromolecular Nomenclature Commission) في عام ١٩٧٣ – ١٩٧٤ م وضع أسس وقواعد عامة لتسمية البولىميرات كما هو الحال في تسمية المركبات العضوية.


إن هذا النظام في التسمية غير مألوف لدى الكثيرين وغير متبع إلا في عدد قليل من المراجع الدراسية، إلا أنها الطريقة الوحيدة في الوقت الحاضر المتبعة في المراجع العلمية والدوريات (journals) والمجلات العلمية والمعاجم العلمية. وفي هذه الطريقة من التسمية يجب مراعاة ما يلي:

تعيين وحدة التكوين المتكررة Constitutional Repeating Unit


إن تركيب الوحدة المتكررة في هذه التسمية قد يختلف عن تركيب المونومر أو المونومرات المحضر منها البولىمر، ويمكن لكل بولىمر اختيار نوع واحد أو أكثر من الوحدات المتكررة فلو أخذنا البولى بروبيلين فيمكن اختيار نوعين من الوحدات التكوينية وهي:




أو



وفي بعض الحالات الأكثر تعقيداً يمكن اختيار عدة أنواع من وحدات التكوين المكررة، فلو أخذنا البوليمر ذي التركيب التالي:



فيمكن اختيار الوحدات المتكررة التالية:




وقد وضعت بعض القواعد والأسس التي يجب مراعاتها عند اختيار وحدة التكوين المتكررة للبوليمر عند تسمية البوليمرات بهذه الطريقة، أهمها ما يلي:

قاعدة (١):


اختيار الوحدة المتكررة الثنائية التكافؤ (bivalent) في سلسلة البوليمر وتفضل على الوحدات المتكررة المتعددة التكافؤات كما هو مبين أدناه:

الوحدة المتكررة -CH=CH- مفضلة على الوحدة المتكررة =CH-CH=

والوحدة المتكررة :



مفضلة على الوحدة المتكررة :




والوحدة المتكررة: -CH=CH-CH₂CH₂-


مفضلة على الوحدة المتكررة: -CH-CH₂-CH₂CH=

قاعدة (٢)

يجب اختيار أبسط الوحدات المتكررة وأسهلها من حيث التسمية ولا علاقة لوحدة التكوين بالمونومر الذي حضر منه البوليمر. فيسمى البولي إيثيلين وبولي (أوكسيد الإيثيلين) حسب هذه التسمية بالبولي ميثيلين وبولي (اوكسي إيثيلين) على التوالي:



Poly methylene




Poly (oxyethylene)

قاعدة (٣)

لا يجوز تجزئة وحدة التكوين المتكررة بل يفضل اختيار أكبر الوحدات المكونة للوحدة المتكررة وتسمية بقية الوحدات أو المجاميع كوحدات ثانوية.


مثال توضيحي

يسمى البولي بيوتادايين ذي الوحدة المتكررة التكوينية التالية:



Poly (1-butenylene)

لأن الأصرة المزدوجة يجب أن تحمل أصغر رقم ممكن لأنه تم تجزئة الوحدة المتكررة إلى وحدات أصغر ولكون اسم الوحدة المتكررة من مقطعين إذ يفضل اختيار الوحدة المتكررة ذات المقطع الواحد أو التسمية ذات أقل عدد من المقاطع فتكون تسمية المركب ذي التركيب:




وذلك لتعدد مقاطع الوحدة المتكررة في التسمية الثانية.

قاعدة (٤)

يجب أن تحتل المجاميع المعوضة أصغر المواقع ترقيماً عدا الحالات التي يكون الترقيم ثابتاً، وعند تسمية الوحدة المتكررة ترتب المجاميع بحسب حروفها الهجائية الإنجليزية مع ذكر مواقع ارتباطها. ويجري ترقيم الوحدة المتكررة.

مثال توضيحي

* تكون تسمية البوليمر ذو التركيب التالي:



كما يلي:


بولي (٣ - برومو - ٢ - كلورو - بارا - تيرفنيلاين - ٤ ، ٤'')

Poly (3- bromo - 2'- chloro - p- terpheny - 4,4'ylene)

قاعدة (٥)

عند تسمية المجاميع المعوضة في الوحدة المتكررة يجب أن تختار المجاميع الأقل عدداً من حيث المقاطع وأبسطها فيكون للبولي ستايرين ذي الوحدة المتكررة.


مثال (١):



التسمية التالية: Poly (1- phenylethylene)

مثال (٢):


يكون للبوليمر ذي التركيب:



التسمية التالية: Poly (1, 2 – dioxo tetramethylene)

لأن موقع مجموعتي الكربوكسيل في الوحدة المتكررة في التسمية الثانية هو (1, 4-) أما في الأولى فهو (1, 2-) وهو المفضل.

* تكون تسمية البوليمر ذي التركيب التالي:



بولي (أوكسي سكسنيل)
Poly (Oxy Succinyl)

كما يأتي:

وذلك لتعدد المقاطع في تسمية الوحدة المتكررة.


قاعدة (٦)

إذا كانت وحدة التكوين المتكررة تحتوي على تراكييب ثابتة الترقيم فيحافظ على نفس الترقيم عند تسمية البوليمر مشيراً الى مواقع ارتباط الوحدات المتكررة كما في تسمية البوليمرات ذو التراكييب التالية:

١ - بولي (٢، ٤ - بيريدين دايل)
Poly (2, 4 - pyridinediyl)

٢ - بولي (١، ٧ - نفتالين)
Poly (2, 7 - naphthalene)


٣ - بولي (تراي سايكلو [١، ٢، ٢] هيببتيلين - ٣، ٥)
Poly (tricycle [2,2,1] heptylene - 3,5)



poly(2,7-naphthylene)


بولي (2 ، 7 - نفتالين)

(not poly(7,2-naphthylene) or
poly(3,6-naphthylene))



بولي (2 ، 4 - بيريدين دايل)

poly (2,4 – pyridinediyl)




poly(tricyclo[2.2.1.0^{2,6}]hept-3,5-ylene)

- 7 - عند تسمية وحدات التكوين المتكررة المتكونة من عدة وحدات ثانوية يجب اختيار الوحدة المتكررة بحيث يكون ترتيب الوحدات الثانوية فيها حسب الأفضلية وبموجب القواعد التي سنتكلم عنها في هذه الفقرة ، وبعد اختيار الوحدة المتكررة المناسبة ثم تسمية الوحدات الثانوية حسب ترتيبها في الوحدة المتكررة على ان تختار اكبر الوحدات الثانوية قدر المستطاع فلو كانت الوحدات المتكررة متكونة من ثلاث وحدات ولتكن مثلاً A - ، B - ، D - فسيكون اسم البوليمر :

poly (A.B.D)

وعلى ضوء ذلك يسمى البوليمر التالي كما يلي :



poly(oxyterephthaloylhydrazoterephthaloyl)

(not poly(oxycarbonyl-1,4-phenylenebicarbamoyl-1,4-phenylenecarbonyl))

وتكون أفضلية اختيار الوحدات المتكررة كما يلي:


أ- التراكيب الحلقية غير المتجانسة .

ب- السلاسل المحتوية على ذرات غير الكربون.

ج- الهيدروكربونات الحلقية والاروماتية .

د- السلاسل المحتوية على ذرات الكربون .

علماً إن اختيار هذه الوحدات الثانوية لا يعتمد على وجود مجاميع معوضة أو ذرات مرتبطة بالسلسلة البوليمرية وعلى أن تكون الوحدة المتكررة ثنائية التكافؤ متى ما أمكن ذلك . وعلى ضوء ذلك سيسمى البوليمر التالي:






poly(4,2-pyridinediylimino-1,4-cyclohexylenebenzylidene)

8. عند تسمية البوليمرات المحتوية على ذرات غير الكربون في سلاسلها ، فعند اختيار وحدة التكوين المتكررة يجب ان تبدأ الوحدة المتكررة بالذرة المختلفة. وفي حالة تعدد انواع هذه الذرات غير الكربونية فيجب أن تتوالى حسب أفضليتها في الوحدة المتكررة وقد اتفق على أن تكون أفضلية الذرات بالترتيب التالي:

O,S,Se,Te,N,P,As,Sb, Bi,Si,Ge,Sn,Pb,B,Hg
وهذا الترتيب مأخوذ من تسلسل مواقعها في الجدول الدوري .

ومن الامثلة على ذلك :




9. عند اختيار الوحدة المتكررة التكوينية للبولىمرات
المحتوية على التراكيب الاروماتية والتراكيب الحلقية
والسلاسل الكاربونية فيجب أن يكون ترتيبها في الوحدة
المتكررة على النحو التالي:

التراكيب الاروماتية ، ثم الحلقية، و ثم السلاسل المفتوحة ،
وهذه تتباين في أفضليتها من حيث عدد الحلقات في المركب
وكبر حجم الحلقة و بزيادة عدد ذرات الكربون المشتركة
بين الحلقات وكلما قل عدد ذرات الكربون المهدرجة


السبب

أ-نسبة الى عداد الحلقات




fluorene

is senior to




benzocyclooctene

ب- نسبة الى كبر حجم الحلقات




naphthalene

is senior to




indene

ج-نسبة الى عدد ذرات الكربون المشتركة




spiro[4.5]decane

is senior to



biphenyl

د-نسبة الى قلة عدد ذرات الكربون المهدرجة




benzene

is senior to




cyclohexene

is senior to



cyclohexane

(iv) Lowest locant numbers at the first point of difference for ring junctions:




phenanthrene

is senior to




anthracene


امثلة



poly(2,7-naphthylene-1,4-phenylene-1,3-cyclohexylene)



poly(2,6-biphenyleneethylene)



Poly[(3-chloro-4,4'-biphenylene)methylene(3-chloro-1,4-phenylene)methylene]
(not poly[(3'-chloro-4,4'-biphenylene)methylene(2-chloro-1,4-phenylene)methylene]); the substituent in the preferred ring determines the direction)

القوى الجزيئية في البوليمرات

Intermolecular Forces in Polymers

يوجد نوعان من الارتباطات أو القوى بين جزيئات البوليمرات:

النوع الأول:

هي الارتباطات أو الأواصر الأولية وهي المسؤولة عن ربط الذرات المكونة للسلاسل البوليمرية مع بعضها وتمثل الأواصر (الروابط) التساهمية (Covalent bonds) الغالبة المطلقة في معظم البوليمرات وهذه الأواصر هي التي تربط الوحدات التركيبية مع بعضها.

النوع الثاني

القوى الثانوية (Secondary forces) وتكون هذه القوى عادة بين السلاسل البوليمرية أو بين أجزاء السلسلة الواحدة. لهذه القوى تأثير بليغ على معظم خواص البوليمرات الفيزيائية والميكانيكية.

هناك نوع آخر من الارتباطات في البوليمرات ناتجة عن التشابك الفيزيائي:

الرابطة التناسقية في البوليمرات: Co – Ordination Bonds

توجد في بعض البوليمرات غير العضوية (Inorganic polymers) والشبه عضوية (Semi Organic polymers) نوع من الأواصر التناسقية (Co – ordination bonds) والتي تنتج عن طريق هبة إحدى الذرتين المرتبطتين بالأصرة بزواج من الإلكترونات إلى الذرة الأخرى.

الرابطة الأيونية في البوليمرات: (Ionic Bonds)

أما الأواصر الأيونية (فلز – فلز) (Ionic bonds) فإنها غير مألوفة عادة في البوليمرات عدا في حالة استعمال بعض الأيونات الثنائية التكافؤ لغرض تقسية البوليمرات أي تشابك سلاسلها مع بعضها، وخاصة بعض الراتنجات الطبيعية (Natural resins) لغرض تكوين بوليمرات متشابكة (Cross-linked polymers)، وقد أدخل هذا الصنف من الارتباطات في صنف من المواد تدعى بالأيونوميرات (Ionomers)، إذ تمتاز هذه المواد بصفات ممتازة كالقوة والمرونة وقابليتها للتلاصقية الكبيرة ومقاومتها للدهون وتستعمل مثل هذه المواد في تغليف الأغذية وكلواصق طبية (Plasters)، وفي صناعة الأحذية.

الروابط الفلزية في البوليمرات: **Metallic Bonds**

اما الأواصر الفلزية (فلز- فلز) (Metallic bonds) فإنها مألوفة لحد الآن في مجال البوليمرات ولكن تعتبر الأواصر الموجودة في المركبات العضوية- معدنية (Organometallic) (فلز - مركب عضوي) الأساس في إحدى أصناف البوليمرات المهمة المعروفة ببوليمرات الميتالوسين (Metalocene polymers)، أي البوليمرات الفلزية المعدنية مثل بولي فثالوسيانين (Polyphthalocyanene).

أنواع القوى الثانوية (قوى فان درفالز) الموجودة بين جزيئات البوليمرات:

توجد أيضاً أنواع مختلفة من القوى الثانوية (Secondary forces) بين جزيئات البوليمرات وتعرف في بعض الأحيان هذه القوى الثانوية بقوى فان درفالز (Van der Waals) وتدعى أحياناً بالقوى بين الجزيئات (Inter molecular forces). ويعتبر فان درفالز أول من أشار إلى وجود مثل هذه القوى الثانوية بين الجزيئات ونذكر فيما يلي أنواع هذه القوى الثانوية.

أ- قوى الاستقطاب: **Dipole Forces**

تنجم هذه القوى عن وجود جزيئات مستقطبة أو مجاميع مستقطبة في سلسلة بوليمر، يكون لمثل هذه الجزيئات أو المجاميع عزم قطبي (Dipole moment) أي يكون لها قطبان مختلفي الشحنة. وهذا يؤدي إلى حدوث تجاذب بين الأقطاب المختلفة وإن هذا النوع من القوى يعتمد على درجة الحرارة.

ب- قوى الحث: Induction Forces

ويعود مصدر هذه القوى إلى وجود مجاميع مستقطبة في سلسلة البوليمر، إذ تؤثر هذه المجاميع على ما يحيط بها من الجزيئات أو المجاميع غير المستقطبة فتؤدي إلى حدوث استقطاب جزئي في هذه الجزيئات أو المجاميع. ومن الجدير بالذكر أن قوى الحث لا تعتمد على درجة الحرارة.

ج- قوى الانتشار: Dispersion Forces

يرجع مصدر هذا النوع من القوى إلى تغيير العزم القطبي للجزيئات أو المجاميع الموجودة في الجزيئات مع الزمن، إلا أن محصلة العزم القطبي تكون مساوية للصفر، ويرجع سبب هذا التغيير في العزم القطبي إلى الوضعيات الإلكترونية المختلفة التي تتخذها الإلكترونات حول نواة كل ذرة لأن هذا يؤثر على توزيع القيمة الإلكترونية للذرات المجاورة والذي يؤثر على حصول قوى تجاذب تدعى بقوى التجاذب الإنتشارية (dispersion attractive forces). إن هذا النوع من القوى موجود في معظم الجزيئات، إلا أن هذه القوى تختفي في حالة وجود مجاميع أو جزيئات مستقطبة قوية وإن هذه القوى الإنتشارية لا تعتمد على درجة الحرارة.

د- الأواصر الهيدروجينية: Hydrogen Bonds

توجد هذه الأواصر بين الذرات المرتبطة بذرة هيدروجين وذرة حاوية على مزدوج إلكتروني ويكون الارتباط من خلال ذرات الهيدروجين. قد تنشأ الأواصر الهيدروجينية بين مجموعتين فعاليتين في نفس الجزيء وتدعى حينئذ بالأواصر الهيدروجينية ضمن الجزيء (Intramolecular hydrogen bonding) أو تكون الأواصر الهيدروجينية بين مجموعتين فعاليتين موجودتين على جزيئين مختلفين وتدعى عندئذ بالأواصر الهيدروجينية بين الجزيئات (Intermolecular hydrogen bonding). ومن أهم المجاميع القادرة على تكوين الأواصر الهيدروجينية هي مجاميع الكربوكسيل (-COOH) ومجاميع الأميدات (-CONH_2) والأمينات (-NH_2) والهيدروكسيل (-OH) وغيرها. إن لوجود هذه المجاميع المستقطبة المكونة للأواصر الهيدروجينية تأثير كبير على صفات البوليمرات الفيزيائية والميكانيكية.

الوزن الجزيئي للبوليمرات

مفهوم الوزن الجزيئي في البوليمرات يختلف اختلافاً كبيراً عن الوزن الجزيئي للمركبات العضوية أو اللاعضوية، وذلك لأن السلاسل البوليمرية تتباين في أطوالها أي أنها سلاسل غير متجانسة من حيث الوزن الجزيئي، ولهذا السبب يقصد بالوزن الجزيئي للبوليمرات عادة معدل الأوزان الجزيئية (Average molecular weights) وليس وزن جزيئي مطلق.

ان استخدام أجهزة مطياف الكتلة (Mass – spectrometry) تكون مناسبة فقط لتعيين الأوزان الجزيئية العالية جداً، وإن قسماً من هذه الأجهزة قد لا تصلح لتعيين الأوزان الجزيئية التي تتطلب أن تكون المادة هذه متطايرة (Volatile) في درجات حرارية مناسبة وعليه فإن استعمالها في تعيين الأوزان الجزيئية للبوليمرات قليل الأهمية، نظراً لأن البوليمرات تكون عادة غير متطايرة.

طرق تعيين الأوزان الجزيئية العالية للبوليمرات:

وتستخدم في تعيين الأوزان الجزيئية العالية للبوليمرات طرق واجهزة عديدة مثل:

- * الأزموميتترات (Osmometers).
- * الطرق العديدة المعتمدة على تشتت الضوء (Light scattering).
- * قياس اللزوجة (Viscometry).
- * الطرق المعتمدة على قوة الطرد المركزية (Ultracentrifugation).

ويعبر عن الوزن الجزيئي للبوليمرات بدلالات مختلفة اعتماداً على خصائص بوليمرية معينة وعلى الطريقة المستخدمة في تعيين الوزن الجزيئي للبوليمر.

أنواع الأوزان الجزيئية للبوليمرات:

توجد ثلاثة أنواع من الأوزان الجزيئية للبوليمرات:

*** المعدل العددي للوزن الجزيئي : (Number average molecular weight) $(\bar{M}_n)$**

وهو أبسطها وأكثرها تداولاً ويرمز له بـ $(\bar{M}_n)$ ويعتمد هذا النوع من الوزن الجزيئي على عدد السلاسل الجزيئية دون الاهتمام بأوزانها.

*** المعدل الوزني للوزن الجزيئي: Weight average molecular weight $(\bar{M}_w)$**

ويستند هذا النوع من الأوزان الجزيئية للبوليمرات إلى أوزان أو كتل السلاسل البوليمرية وليس عددها.

* **المعدل اللزوجي للوزن الجزيئي: (Viscosity average molecular weight) $(\bar{M}_v)$**

وهو يعتمد احيانا على لزوجة محاليل البوليمر لذلك سمي بهذه التسمية وهو أكثر دلالة على الوزن الحقيقي من $(\bar{M}_n)$ ويرمز له بالرمز $(\bar{M}_v)$.

إن قيم الأوزان الجزيئية المختلفة للبوليمر تتباين بتباين الطرق المتبعة في تعيينها، الطرق المعتمدة على الخواص الكمية للمركب (Colligative properties):

١ - انخفاض درجة التجمد.

٢ - ارتفاع درجة الغليان.

٣ - الضغط الأزموزي.

وتستخدم لتعيين المعدل العددي للوزن الجزيئي $(\bar{M}_n)$ لأن هذه الطرق تعتمد أساساً على حساب عدد السلاسل البوليمرية فئة كل وزن جزيئي أي أن $(\bar{M}_n)$ هو النسبة بين الوزن الكلي للبوليمر إلى العدد الكلي للجزيئات البوليمرية:

$$(\bar{M}_n) = \frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i}$$

حيث أن:

N_i : هو عدد الجزيئات التي لها وزن جزيئي M_i .

أما عند استعمال الطرق المعتمدة على تشتت الضوء (Light scattering) أو على قوة الطرد المركزية (Ultracentrifugation) في تعيين الوزن الجزيئي للبوليمر فإن هذه الطرق تعين ما يسمى بالمعدل الوزني للوزن الجزيئي $(\bar{M}_w)$ وذلك لاعتماد الطريقتين على كتلة الجزيئات وليس عددها. ويمكن التعبير عن هذا النوع من الوزن الجزيئي بالتعبير الرياضي التالي:

$$(\bar{M}_w) = \sum W_i M_i$$

حيث أن:

W_i : يمثل الكسر الوزني (Weight fraction) للجزيئات التي لها وزن جزيئي M_i نسبة إلى الوزن الكلي للجزيئات.

ويمكن التعبير عن $(\bar{M}_w)$ بالتعويض عن قيمة W_i التي تساوي:

$$W_i = \frac{\sum N_i M_i}{N_i M_i}$$

وبالتالي فإن $(\bar{M}_w)$ ستكون:

$$(\bar{M}_w) = \frac{\sum N_i M_i^2}{\sum N_i M_i}$$

أما المعدل اللزوجي للوزن الجزيئي $(\bar{M}_v)$ ، فيعتمد في تعيينه على قياس لزوجة المحلول ويعبر عنه رياضياً كما يلي:

$$(\bar{M}_v) = \left(\sum W_i N_i \right)^{1/a}$$

حيث أن:

W_i : يمثل الكسر الوزني.

a : ثابت يتراوح قيمته بين (0.5 – 0.9).

وبالتعويض عن (W_i) في المعادلة:

بالقيمة

$$W_i = \frac{\sum N_i M_i}{N_i M_i}$$

نحصل على:

$$(\bar{M}_v) = \left(\frac{\sum N_i M_i^2}{\sum N_i M_i} \right)^{1/a}$$

أو عندما تصبح ($a = 1$) يصبح عندئذ المعدل اللزوجي ($\bar{M}_v$) مساوياً للمعدل الوزني ($\bar{M}_w$).
لذا فإن معدل الوزن الجزيئي اللزوجي ($\bar{M}_v$) يكون دائماً أقل من المعدل الوزني للوزن الجزيئي ($\bar{M}_w$).

وبشكل عام تتدرج القيم الثلاثة للوزن الجزيئي للبوليمر بالشكل التالي:

$$(\bar{M}_n) < (\bar{M}_v) < (\bar{M}_w)$$

ويسمى المعدل العددي ($\bar{M}_n$) للوزن الجزيئي في بعض الأحيان بالمعدل الحسابي.

$$\frac{(\bar{M}_w)}{(\bar{M}_n)}$$

أوتسمى النسبة $\frac{(\bar{M}_w)}{(\bar{M}_n)}$ بنسبة انتشار الوزن الجزيئي للبوليمر Molecular weight distribution ratio (MWD).
 أما عندما يكون البوليمر ضيق الانتشار (Narrow distribution) أي أن السلاسل البوليمرية

متقاربة في الأطوال فعندئذ تصبح النسبة $\frac{(\bar{M}_w)}{(\bar{M}_n)}$ قريبة من الواحد تصبح قيم متساوية تقريباً.

$$(\bar{M}_n) < (\bar{M}_v) < (\bar{M}_w)$$

تعيين المعدل اللزوجي للوزن الجزيئي ($\bar{M}_v$)

Determination of Viscosity Average Molecular Weight

يقصد باللزوجة بشكل عام المقاومة ضد الانسياب (Flow resistance) لجزيئات السائل من قبل بعضها البعض. نظراً لكون لزوجة المحاليل البوليمرية المخففة عالية نسبياً مقارنة بلزوجة محاليل المواد ذات الأوزان الجزيئية المنخفضة فقد استغلت هذه الخاصية في تعيين الأوزان الجزيئية للبوليمرات. ويسمى الوزن الجزيئي الناتج من هذه الطريقة بمعدل الوزن الجزيئي اللزوجي

Viscosity average molecular weight ($\bar{M}_v$). إن هذه الطريقة في قياس الوزن الجزيئي هي نسبية (Relative) إذ أنها تعتمد على قياس الزمن الذي تستغرقه كمية معينة من المحلول للانسياب خلال أنبوب شعري (t) (Capillary tube) نسبة إلى الزمن المستغرق لانسياب نفس الكمية من المذيب (t_0) في نفس درجة الحرارة. هناك تعابير متعددة تستخدم للتعبير عن لزوجة المحلول أهمها:

١- اللزوجة النسبية Relative viscosity

ويعبر عنها كما يلي:

$$\eta_{rel} = \frac{\eta}{\eta_0} = \frac{t}{t_0}$$

حيث أن:

η = معامل اللزوجة للمحلول (أو اللزوجة المطلقة للمحلول).

η_0 = معامل اللزوجة للمذيب (أو اللزوجة المطلقة للمذيب).

t = زمن مرور المحلول عبر الانبوبة الشعرية في مقياس اللزوجة.

t_0 = زمن مرور المذيب المستعمل عبر الانبوبة الشعرية في مقياس اللزوجة في نفس الظروف.

٢- اللزوجة النوعية Specific viscosity

والتي يعبر عنها بالمعادلة

$$\eta_{sp} = \eta_{rel} - 1$$

٣- اللزوجة المختزلة Reduced viscosity

وتسمى ايضاً بالعدد اللزوي ويعبر عنها بالمعادلة

$$\frac{\eta_{sp}}{C} = \frac{\eta_{rel} - 1}{C}$$

حيث أن C هي التركيز ويعبر عنه بعدد الغرامات لكل ١٠٠ سم^٣ من المحلول وحيث ان لزوجة المحلول تتناسب طردياً مع التركيز ، لذلك فعند التخفيف الى مالا نهية نحصل على ما يسمى باللزوجة الذاتية أو الجوهرية أو المحددة.

٤- اللزوجة الذاتية Intrinsic viscosity

والتي يعبر عنها رياضياً بالعلاقة الآتية:

$$[\eta] = \lim_{C \rightarrow 0} \frac{\eta_{sp}}{C}$$

حيث ان $[\eta]$ هي اللزوجة الذاتية أو الجوهرية أو المحددة

ومن علاقة مارك - هونيك (Mark & Houwink) يمكن ايجاد الوزن الجزيئي للبولمر من العلاقة

التالية

$$[\eta] = K \cdot M_v^a$$

حيث ان M_v هو معدل الوزن الجزيئي اللزجي للبولمر M.wt. Viscosity average

K هو ثابت يعتمد على البولمر والمذيب المستعمل وكذلك درجة الحرارة

a هو ثابت يعتمد على التشكيل الفراغي لجزيئة البولمر

حيث أن: ويعبر عنها عادة بشكل أكثر عملياً كما يلي:


$$[\eta] = k M^a$$

$$\log [\eta] = \log k M^a$$

$$\log [\eta] = \log k + \log M^a$$

$$\Rightarrow \log [\eta] = \log k + a \log \bar{M}_v$$

تختلف السلاسل البوليمرية في أطوالها وعدد الوحدات التركيبية فيها. وإن طول هذه السلاسل يعتمد على اعتبارات إحصائية فنجد في نفس البوليمر سلاسل طويلة جداً عالية الوزن الجزيئي وسلاسل أخرى قصيرة منخفضة الوزن الجزيئي. وتتدرج بين هذين الحدين السلاسل الأخرى. ويوضح الشكل ادناه منحنى لتوزيع الوزن الجزيئي لنموذج من البوليمر.



منحنى توزيع الوزن الجزيئي لنموذج من البوليمر

حالات التحول الحراري في جزيئات البوليمرات

تختلف البوليمرات عن جزيئات المركبات ذات الوزن الجزيئي الصغير في أن الأخيرة عبارة عن مواد متبلورة تبلوراً كاملاً بنسبة (١٠٠%) في حين أن جزيئات البوليمرات تحتوي على مناطق متبلورة ومناطق غير متبلورة وليس هناك أي بوليمرات تصل فيها درجة التبلور الى (١٠٠%). لهذا السبب فإن البوليمرات شبه المتبلورة هذه عند درجات حرارة أقل من درجة حرارة الإنصهار


لا يكون لها قوام صلب ولكن يكون لها قوام جلدي أو مطاطي. وعند تسخينها تزيد درجة حرارتها تدريجياً حتى يتم تحولها الى الحالة السائلة حين تصل إلى درجة الإنصهار. أما المركبات العادية ذات الوزن الجزيئي الصغير فإنها تظل عند تسخينها في الحالة الصلبة المتبلورة إلى أن تصل إلى درجة حرارة الإنصهار وعندها يتحول المركب فجأة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بدون المرور بأي حالة متوسطة. وتمثل حالة البوليمر المرحلية والتي يتخذ فيها قواماً طرياً قبل الإنصهار حالة تلين فيها المناطق غير المتبلورة في البوليمر، مع بقاء المناطق المتبلورة صلبة كما هي، وبزيادة درجة التسخين فإن المناطق المتبلورة تبدأ كذلك في الإنصهار ويتحول كل البوليمر إلى الحالة السائلة.

التحول الحراري عند خفض درجة الحرارة

وجد أنه إذا خفضت درجة الحرارة التي يتعرض لها بوليمر صلب (جلدي) (بالتبريد التدريجي لعينة البوليمر) فإنه يحدث عند الوصول الى درجة حرارة معينة تجمد المناطق غير المتبلورة في البوليمر وتتسبب في أن يتحول البوليمر إلى حالة زجاجية صلبة (ولكنها غير متبلورة وتسمى درجة الحرارة المنخفضة التي يتحول فيها البوليمر إلى الحالة الزجاجية بدرجة حرارة الزجاج (T_g)).

وبذلك، فإن البوليمر:

- * عبارة عن مادة صلبة قاسية (زجاج) عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة الزجاج (T_g):
- * يكون للبوليمر قوام جلدي أو مطاطي عند درجة حرارة أعلى من درجة الزجاج وأقل من درجة الانصهار.




- * يكون البوليمر في صورة سائل كثيف (مرتفع اللزوجة) عند درجة حرارة أعلى من درجة الانصهار (T_m).
- وبطريقة أخرى يمكن التعبير عن حالات الانتقال بالحرارة في البوليمرات بأن للبوليمرات حالتين انتقال بالحرارة:
- الاولى:** حالة انتقال من الدرجة الثانية وهي تعبر عن حالة انتقال حراري للمناطق غير المتبلورة ودرجة الحرارة هذه هي درجة الزجاج (T_g).

الثانية: حالة انتقال من الدرجة الأولى، وهي تعبر عن حالة انتقال حراري للمناطق المتبلورة في البوليمر ودرجة الحرارة التي يتم فيها أو عندها الانتقال هي درجة الإنصهار (T_m).

الإختلاف بين حالة الإنصهار في البوليمرات وحالة الإنصهار في المركبات العادية:

- ١- انصهار البوليمر لا يتم عند درجة حرارة واحدة محددة مثل المركبات العادية ذات الوزن الجزيئي الصغير ولكن تتم عملية الإنصهار على مدى قصير من درجات الحرارة.
- ٢- مسار الزيادة في الحجم النوعي للبوليمرات بالتسخين والانتقال من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة يختلف عن مسار النقص في الحجم النوعي بخفض درجة الحرارة (التبريد) والانتقال من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة عدم التطابق بين المسارين (Hysteresis) كما يتضح في الشكل ادناه:

الحجم النوعي
(سم³ / غرام)



درجة الحرارة

درجة الزجاج ودرجة الانصهار في البوليمرات

درجة حرارة الزجاج: Glass Transition

تعرف درجة حرارة الزجاج بأنها درجة الحرارة (مدى درجات الحرارة) التي عندها ينتقل البوليمر بالتبريد من مادة قوامها جلدي إلى مادة زجاجية قاسية. وهذه الحالة كما سبق أن ذكرنا حالة انتقال من الدرجة الثانية وهي ميزة تميز البوليمرات عن المركبات العادية ذات الوزن الجزيئي الصغير. ويرجع هذا كما ذكر سابقاً لاحتواء البوليمرات على مناطق غير متبلورة.

وعند درجة الزجاج يتم تحول فجائي في معظم صفات البوليمر ومنها الكثافة (Density) أو الحجم النوعي (Specific volume). ولذلك فهي تمثل نقطة التغير المفاجيء في علاقة الحجم النوعي أو الكثافة مع التغير في درجة الحرارة). وتستخدم طريقة قياس التغير في الحجم النوعي مع خفض درجة الحرارة لتعيين درجات الزجاج للبوليمرات المختلفة.

الخواص الفيزيائية للبوليمرات:

Physical properties of polymers

يمكن تصنيف البوليمرات حسب حالتها الفيزيائية إلى:

- ١ - بوليمرات متبلورة (Crystalline polymers).
- ٢ - بوليمرات غير متبلورة (Amorphous polymers).
- ٣ - البوليمرات شبه المتبلورة (Semicrystalline polymers).

أما البوليمرات غير المتبلورة (الزجاجية) فتكون فيها سلاسل جزيئات البوليمر منتشرة بشكل غير منتظم. وتعد هذه الأنظمة سوائل من الناحية الفيزيائية وتسمى (بالسوائل المتجمدة) (Frozen liquids) كما هو الحال في الزجاج العادي. وكما هو معروف فإن التعريف الفيزيائي للمادة الصلبة الحقيقية هي التي تكون متبلورة، والبوليمرات غير المتبلورة تكون عادة شفافة كالزجاج، وذات مرونة أكثر نسبياً من البوليمرات المتبلورة وهذه تكون عادة غير شفافة وصلبة.

التبلور ودرجة الانصهار: Crystallinity and Melting Point

إن التبلور الكامل في البوليمرات نادر الحدوث لذلك عندما يقال بوليمر متبلور فيقصد بذلك أن هذا البوليمر يملك درجة عالية جداً من البلورة. ففي أغلب الأحيان تترتب بعض أجزاء السلاسل البوليمرية، وتكون مناطق منتظمة هي المناطق المتبلورة أما باقي أجزاء السلاسل فتبقى موزعة بشكل اعتباطي وتكون في الحالة الزجاجية (غير المتبلورة). والنسبة بين المناطق المتبلورة (المنتظمة) وبين المتبلورة (غير المنتظمة) تسمى بدرجة التبلور (degree of crystallinity).

ويمكن تعيين هذه النسبة عملياً بعدة طرق منها:

- * بواسطة تشتت الأشعة السينية (X – ray diffraction).
- * أو من خلال قياس مقدار الزيادة في كثافة البوليمر بسبب تكوين التراكيب البلورية.
- * وهناك طرق أخرى تعتمد على القياسات الحرارية (Enthalpy Measurements).

ويوجد حالياً مفهومان رئيسان (نظريتان) للتبلور في البوليمرات:

المفهوم الأول: (نظرية الأجواء الوهاجة)

وفيه تكون المناطق المنتظمة الناتجة عن ترتيب بعض أجزاء السلاسل البوليمرية موزعة بين المناطق غير المتبلورة، وقد لوحظ ذلك من خلال الدراسات المجهرية (Microscopy) فوجد أنها تكون عادة شكل أقراص وأوتاد تشتت الضوء وتسمى هذه النظرية (Fringed micelle theory).

المفهوم الثاني: (نظرية السلاسل المطوية)

وضع هذا المفهوم بعد أن نجح بعض الباحثين في تحضير بوليمرات منفردة (Single crystal) من المحاليل المخففة جداً فقد وجد من دراسة هذه البلورات المنفردة بأنها تكون نتيجة للطيات (Folds) المختلفة التي تحصل للسلاسل البوليمرية فقد تنطوي السلاسل البوليمرية على نفسها بانتظام لعدة مرات لتكوين التراكيب البلورية وتسمى هذه النظرية بنظرية السلاسل المطوية (Folded chain theory).

العوامل التي تعتمد عليها درجة التبلور:

تعتمد درجة التبلور (Degree of crystallinity) على عدة عوامل أهمها:

١- طبيعة المجاميع المعوضة الموجودة على السلسلة البوليمرية.

٢- حجم هذه المجاميع.

٣- مدى قطبيتها.

٤- درجة تفرع السلاسل البوليمرية.

٥- الانتظام الفراغي (Stereoregularity) للسلاسل البوليمرية.

٦- سرعة تبريد منصهر البوليمر، فإذا كان التبريد مفاجئاً (Quenching) تكون درجة البلورة

منخفضة، وأما التبريد البطيء فيزيد من درجة التبلور.

طرق زيادة درجة التبلور

من الممكن زيادة درجة التبلور بعدة طرق معروفة في الكيمياء العضوية وهي كما يلي:

- ١- اختيار المذيب المناسب.
- ٢- درجة الحرارة المناسبة.
- ٣- كيفية الترسيب من المحاليل الساخنة (Hot precipitation).

وتمتاز البوليمرات المتبلورة (Crystalline polymers).

* بمتانتها.

* ارتفاع درجات انصهارها.

* خواصها الميكانيكية الجيدة.

* مقاومتها العالية للمذيبات.

* لذا تستخدم بكثرة في إنتاج الألياف الصناعية.

* وأيضاً من الصفات المميزة والمهمة للبوليمرات المتبلورة هي درجة انصهارها البلورية

(Crystalline melting point) ويرمز لها عادة بالرمز T_m ، وهي درجة الحرارة التي تختفي

عندها التراكيب البلورية.

طرق قياس درجة الإنصهار البلورية (T_m) في البوليمرات:

تقاس درجة الإنصهار البلورية للبوليمرات بعدة طرق منها:

* باستخدام المجاهر المستقطبة (polarizing microscope).

* بواسطة الأجهزة المعتمدة على قياس التغير في الإنثالبي (Enthalpy) مثل:

جهاز مقياس المسح الحراري التفاضلي (Differential Scanning Calorimetry (DSC)

وجهاز التحليل الحراري التفاضلي (Differential thermal analysis (DTA) ولقد وجد أن درجة الإنصهار البلورية تعتمد اعتماداً رئيسياً على درجة التبلور، فالبولي ستيرين العادي (غير المتبلور) ينصهر ويتحول إلى منصهر لزج في درجة حرارة (100°C) وهذه قريبة من درجة انتقاله الزجاجية.

العوامل المؤثرة على درجة الإنصهار البلورية:

تعتمد درجة الإنصهار البلورية على عدة عوامل منها:

١- الوزن الجزيئي للبوليمر.


٢- وجود التراكيب الأروماتية في سلاسل البوليمر.

٣- القوى البينية الجزيئية (مثل الروابط الهيدروجينية).

٤- درجة الانتظام الفراغي.

ويقال بصورة عامة ان درجة الإنصهار تتناسب طردياً مع العوامل السابقة فنجد مثلاً أن:


*للنايلون 66 درجة انصهار تبلغ $(T_m = 265^\circ\text{C})$.



$$T_m = 265^\circ\text{C}$$

Nylone - 66

*أما درجة أنصهار البولي (أديبات الهكسا ميثيلين) فتبلغ ($T_m = 60^\circ \text{C}$).




$$T_m = 60^\circ \text{C}$$

Poly (hexamethylene adipate)

ويعود السبب في ذلك إلى وجود الروابط الهيدروجينية القوية في الأول (نايلون - 66) وقلتها في الثاني (أديبات الهكسا ميثيلين).

* ينصهر البولي (تيرفثالات الإيثيلين) في درجة حرارة تقرب من ($T_m = 220^\circ \text{C}$).




$$T_m = 200^\circ \text{C}$$

Poly (ethylene terephthalate)

وهنا يعود سبب ارتفاع درجة الإنصهار للبولي (تير فتالات الإيثيلين) إلى وجود التراكيب الأروماتية في السلاسل البوليمرية.

*ينصهر البولي (أديبات الإيثيلين) عند $(T_m = 50^\circ \text{C})$.



$$T_m = 50^\circ \text{C}$$

Poly (ethylene adipate)

عمليات البلمرة

تتضمن البلمرات من مواردها الطبيعية، ويطلق مصطلح البلمرة Polymerization على عملية تحويل الجزيئات ذات الوزن الجزيئي الواطئ (المونمرات) إلى مواد ذات أوزان جزيئية عالية. وتكون عمليات البلمرة ممكنة من الناحية الكيميائية إذا كانت المونمرات تحتوي على مركزين وظيفيين، ومن الناحية الترموديناميكية يجب أن تكون طاقة جيبس الحرة لعملية البلمرة سالبة حتى يمكن حصول تفاعل كيميائي ومن الناحية الحركية يجب توفر شرطين أساسيين:

- ١- قابلية تحفيز الجزيئات المهيئة للتفاعل بصورة مباشرة وسريعة نسبياً.
- ٢- تكون سرعة اتحاد الجزيئات (مرحلة النمو) أكبر من سرعة انتهاء المراكز الفعالة.

أنظمة البلمرة وظروفها

تحضر البولييمرات مختبرياً وصناعياً بطرق مختلفة تعتمد على طبيعة نظام البلمرة ويشمل نظام البلمرة المتكامل جميع المكونات الداخلة في تفاعل البلمرة مثل المونمر، المحفز، المذيب، البولييمر الناتج والمضافات الأخرى، ويمكن تقسيم أنظمة البلمرة إلى ما يلي:

أولاً: البلمرة المتجانسة Homogenous Polymerization:

وتتم هذه البلمرة عادة في وسط متجانس واحدة كالمحال أو الصلب أو الغاز والطور السائل هو المستخدم على نطاق صناعي. وتشمل البلمرة متجانسة على نوعين من التقنيات هي:

١ - بلمرة الكتلة Mass Polymerization:

من أكثر الطرق شيوعاً وأبسطها وتستخدم لإنتاج العديد من البولييمرات الصناعية خصوصاً البولييمرات التكتيفية. تتم العملية عن طريق وضع خليط المونمر وبادئ البلمرة في تفاعل ومن ثم تعريضها لدرجة الحرارة التي تحدث عندها البلمرة.

أهم ما يميز هذه الطريقة هو الازدياد المفاجئ لطول السلاسل البولييمرية عند نهاية عملية البلمرة، مما يؤدي إلى زيادة لزوجة المحلول في المراحل الأخيرة من التفاعل مما يؤدي إلى تقييد حركة السلاسل، ولذا تصبح تفاعلات الازدواج صعبة وتبقى السلاسل البولييمرية تنمو دون عائق.

من المشاكل الرئيسية التي تواجه هذه الطريقة هي:

* اللزوجة العالية التي تؤدي إلى صعوبة تحريك مزيج التفاعل.

* ارتفاع درجة الحرارة مما يؤدي إلى تفاعلات جانبية تؤدي إلى زيادة سرعة تفاعل مرحلة الانتهاء والذي يؤدي بدوره الى نقصان الوزن الجزيئي للبولىمر.

ف تقنية بلمرة الكتلة ملائمة لانتاج البولىمرات التكتيفية اكثر من البولىمرات الفانيلية وذلك لأن تفاعلات المونمرات الفانيلية بصورة عامة تمتاز بتحرير حرارة شديدة أكثر من تفاعلات التكتيف التي يصاحبها انبعاث قابل للحرارة، بالإضافة الى أن في المونمرات التكتيفية فان معظم التفاعل يحدث عندما تكون لزوجة النظام قليلة مما يؤدي الى سهولة التحريك وتوزيع الحرارة بصورة متساوية والسيطرة على التفاعل تكون أسهل مما في البولىمرات الفانيلية.

ومن البولىمرات التي يتم تصنيعها بهذه الطريقة هي بولى ستايرين وبولى كلوريد الفانيل وبولى مثيل أكريلات.

٢- بلمرة المحلول Solution Polymerization:

تجري عملية بلمرة المحلول في المحاليل بإذابة المونمر أو خليط المونمرات في مذيب مناسب عند بداية التفاعل، ثم بعد ذلك يضاف باديء البلمرة. عند استخدام المذيب يجب ملاحظة ما يلي:

- * يجب أن يكون المذيب مناسب ويعمل على إذابة المونمرات الداخلة في التفاعل وكذلك باديء البلمرة.

- * عند استخدام مذيب يدخل بما يسمى تفاعلات انتقال السلسلة وهي تفاعلات ثانوية تؤثر على التفاعل وعلى سرعة نمو السلاسل البوليمرية وتقلل الوزن الجزيئي وتؤدي الى توقف البلمرة.
- * يستفاد من المذيب في تقليل لزوجة المزيج.

- * يستفاد من المذيب في السيطرة على درجة الحرارة.
- * تفضل المذيبات التي تستخدم مع البوليمر مباشرة بعد تحضيره بدون الحاجة الى فصله مثل استخدام البوليمرات المحضرة والمذابة في المذيب الداخل بالبلمرة كالطلاء واللواصق والأصباغ.
- من مساوئ هذه الطريقة هي:

- * أنها تعتبر طريقة غير اقتصادية، وذلك بسبب استخدام المذيب وما يتبع ذلك من صعوبة في عمليات فصله وتنقية الناتج.

- * بالإضافة الى ببطء سرعة التفاعل.

من الأمثلة على البوليمرات التي تنتج بهذه الطريقة هي البوليمرات الفانيلية، البولي أثلين، بولي أكريلوتترايل، بولي خلات الفانيليل.

ثانياً: البلمرة الغير متجانسة Heterogeneous Polymerization:

تتضمن هذه البلمرة أكثر من طور واحد في وسط البلمرة فقد يكون المونمر في حالة غازية ووسط البلمرة في الحالة السائلة والبوليمر الناتج في الحالة الصلبة، ويشمل هذا النوع من البلمرة على عدة أنواع من التقنيات منها:

١ - البلمرة المعلقة Suspension polymerization:

يقصد بالبلمرة المعلقة هي البلمرة التي تجري في الوسط المائي ويكون فيها المونمر منتشراً على هيئة قطيرات صغيرة، وبذلك يكون فيها المحلول المتكون عالقاً وليس محلولاً حقيقياً، ويكون الباديء مذاباً في المونمر داخل القطيرات، أما البوليمر الناتج يكون على شكل حبيبات صلبة معلقة في المحيط.

ومن أجل منع إلتصاق القطيرات ببعضها البعض والحفاظ على استقرارية المحلول المعلق تضاف مواد مثبته ذائبة في الماء تعرف بـ (مثبته العوالق) مثل هيدروكسيد الألمنيوم، فوسفات الكالسيوم. عند استخدام هذه الطريقة يمكن السيطرة على درجة الحرارة والتخلص من تفاعلات انتقال السلسلة وترسب البوليمر بشكل حبيبات حيث يتم ترشيحه وقد يستخدم بشكل معلق.


ومن أمثلة البوليمرات التي تنتج بهذه الطريقة هي بولي كلوريد الفايثيل وبوليمراته المشتركة، وبولي مثيل اكريلات.

٢- البلمرة المستحلبة Emulsion Polymerization


يتكون نظام هذه البلمرة من طورين سائلين منفصلين، طور مائي مستمر يحتوي على البادئ بداخله، وطور لامائي منفصل يتكون من المونيمر الموجود ضمن المادة المستحلبة. والمواد المستحلبة المستخدمة هي مثل الصابون، ايثيل السليلوز، كبريتات الألكيل.

ويتيح هذا النوع من البلمرة تكون بوليمرات بأوزان جزيئية عالية، في البداية تكون المادة المستحلبة على شكل مذيلات Micelles أحد طرفيها محب للماء Hydrophilic والآخر كارهاً للماء Hydrophobic كما في الشكل - ١ - أ.


وعند وضع المونيمر تحيط به هذه المذيلات بأطرافها العضوية الكارهة للماء بشكل كريات صغيرة عائمة في المحيط المائي الشكل - ١ - ب. وعند إحتكاك المونيمر بالجذور الحرة تبدأ عملية البلمرة التي تستمر بدون توقف نتيجةً لإنعزالها داخل المذيلات الشكل - ١ - ج، د.




(ب)



(i)



(ج)



(د)

جسيمة غروية ملتفة بدقائق



شكل- ١ - اشكال تخطيطية تمثل البلمرة في الوسط المستحلب

يمكن استخدام بادئات البلمرة والتي تكون ذائبة في الوسط المائي حيث تتولد الجذور الحرة في الطور السائل ثم تنفذ الى داخل المذيلات وتجري عملية البلمرة داخل المذيلات، من البادئات المستخدمة نظام الحديدوز – بيروكسيد الهيدروجين:



وتستمر عملية البلمرة ال أن يدخل جذر حر آخر الى الجسيمة الغروية لتحصل عملية انتهاء البلمرة. من محاسن طريقة البلمرة المستحلبة هي بلمرة سريعة، نحصل من خلالها على بوليمرات ذات أوزان جزيئية عالية، كما يمكن السيطرة بسهولة على حرارة التفاعل. ومن مساوئها هي تلوث البوليمر بالمادة المستحلبة.

٣- البلمرة البينية:

يتكون هذا النوع من البلمرة من طورين سائلين أحدهما مائي والآخر عضوي، ويحتوي كل طور على نوع معين المونيمرات وتجري عملية البلمرة على السطح الفاصل بين المحلولين. تستخدم هذه الطريقة في تحضير البوليمرات التكتيفية والاسترية والبولي أميدات وخصوصاً النايلون. وتجري هذه الطريقة عند درجات حرارة إعتيادية، إلا أنها تقتصر فقط على تفاعلات البلمرة السريعة كتفاعلات هاليدات الحوامض مع الكحولات الثنائية أو الأمين الثنائي لتكوين البولي استرات أو البولي أميدات على التوالي.

٤- البلمرة الترسيبية:

هي نوع من أنواع بلمرة الكتلة أو المحلول مع فرق واحد هو ان البوليمر المتكون يكون غير ذائب في المونمر أو المذيب المستخدم حيث يترسب البوليمر بشكل صلب حال تكونه مثل بلمرة الستايرين في الكحولات وبلمرة ميثا اكريلات المثيل Methyl metha acrylate في الماء.

٥- البلمرة في الطور الغازي:

تتلخص بإمرار المونيمر الغازي الى غرفة التفاعل، وتتم البلمرة تحت ضغط عالي مثل إستخدام تحويل المونيمر كغاز الأثلين الى مسحوق البولي أثلين.


تفاعلات البلمرة

Polymerization Reactions

- ١ - بلمرة التكثيف
- ٢ - بلمرة الاضافة
- ٣ - البلمرة الايونية
- ٤ - البلمرة المنتظمة فراغيا
- ٥ - البلمرة المشتركة

تصنيف تفاعلات البلمرة

حسب تصنيف الاتحاد الدولي للكيمياء التطبيقية والصرف IUPAC يمكن ان تصنف تفاعلات البلمرات كما يلي:



بعض أصناف بوليمرات التكاثف المهمة صناعياً


1- البولي أستراتات polyesters

تتكون من تكاثف كَلايكول الاثلين مع حامض الترفثاليك أو مع تيرفثالات الدايمثلين Dimethylter phthalate (D M T) وتعرف هذه في السوق بـ Terylene والداكرون Dacron و polyester ، ألياف قوية.

موادها الأولية


أ - كَلايكول الاثلين :

ويحضر من السحق الحراري للبترول بأكسدة الاثلين إلى اوكسيد الاثلين ثم إضافة الماء:




ب - حامض التيرفثاليك :

فيحضر من إبارازيلين p - xylene أما بواسطة الهواء بالأكسدة بوجود عامل مساعد أو بواسطة حامض النتريك. ثم يحول إلى ال-DMT داي مثيل تيرفثالات (لأن حامض التيرفثاليك، غير قابل للتنقية والانصهار ويتسامى ولا تسهل عملية البلمرة به مباشرة لذا يجب ان يحول إلى الاستر المقابل: (DMT) و حسب الخطوات التالية (الأكسدة بدرجة 190 درجة م):





او عبر الخطوات التالية وصولا للاستر المقابل:




- ظروف التفاعل : تجري البلمرة بوجود عامل مساعد لتكوين بوليمر متوسط الوزن الجزيئي وتحت ضغط مخلخل ودرجة حرارة 275°C ،
- تحت هذه الظروف يزداد الوزن الجزيئي تدريجياً وتستمر البلمرة وصولاً إلى اللزوجة المطلوبة بعدها يحول المنصهر إلى حبيبات بلاستيكية جاهزة للتصنيع

2- راتنجات الفينول فورمالديهايد: مهمة صناعياً ومتواجدة في السوق منذ 1906 :


تفاعل الفينول مع الفورمالدهيد لتكوين راتنج نوع B





او تفاعل الفينول مع الفورمالدهيد لتكوين راتنج نوع B




- تتكاثف هذه النواتج الوسيطة مع بعضها عبر الميكانيكية التالية لتعطي:



او الميكانيكية التالية:



- تتكاثف هذه النواتج الوسيطة مع بعضها لتعطي:



- هذا الراتنج (الرزن Resin) (يكون على شكل مسحوق جاهز للقوالبه ويضاف للمسحوق جزء واحد أو جزئين لكل مئة جزء من الراتنج Ca(OH)_2 كعامل مساعد قاعدي ويضاف لها مسحوق الخشب وبعض المواد المائلة والملونة والمشحمة) لمنع الالتصاق بالقالب (وعلى العموم تصلب

3- راتنجات الامينوبلاست Amino plast resin

- تمتاز هذه بأنها عديمة اللون والرائحة وثبات ألوانها عند تعرضها للضوء وتستخدم في صناعة المواد الكهربائية أو الأجزاء اللماعة كالفورمايكا كأوجه لألواح نشارة الخشب المكبوس




FIGURE 1. Formation of mono-, di-, and trimethylolurea by the addition of formaldehyde to urea. Tetramethylolurea has not been observed experimentally.

• وهذه المشتقات بدورها قد تتكاثف مكونة جسور الارتباط هي ايثرية أو مثيلينية








FIGURE 3. Condensation reactions of methylolureas to form (a) methylene bridges between amido nitrogens, (b) methylene ether linkages, and (c) and (d) methylene linkages. Reactions of these types produce higher molecular weight oligomers and polymers.


- عند استخدام عامل مساعد قاعدي يكون التفاعلات (a) و (b) غير مرغوبان والتفاعل (a) يجري ببطء، وعند استخدام عامل مساعد حامضي يكون الترابط (قلق (ايثري) وهو غير مستقر عند القولية بالحرارة (ليكون ارتباط مثليني فاقداً جزيئة فورمالديهايد يكون هذا النوع من البوليمرات ثابت حرارياً والسبب يعود لتواجد جزيئات الميلايين المحتوية على تراكييب رزونانتس:




نايلون 66 – Nylon :

يبدء التفاعل برفع درجة الحرارة والضغط تدريجياً 18 جواً ثم يكتمل التفاعل بحدود 2-3 ساعة و ضغط جوي واحد أو اقل .

معدل الوزن الجزيئي يقع بين 12000- 20000 عند إضافة % 102 حامض الخليك.




XIII




• البولي يوريثانات polyurethanes

- تصنع من تفاعل الايزوسيانات مع عدد كبير من المركبات المحتوية على ذرات الهيدروجين الفعالة ، فعند تفاعلها مع الكحولات تكون اليوريثانات:



2. او عبر التفاعل التالي:



تتفاعل مجاميع الايزوسيانات مع الماء لتعطي CO_2 و كميالي:




هذا النوع من التفاعلات تعطي رغوة صلبة و هو بوليمر خطي السلسلة ، يعطي ألياف جيدة ،


- وفي الحقيقة هذا البوليمر يحتوي مجاميع اليوريثان و اليوريا كما يلي:



- و الترابط يمكن تمثيله كمايلي:





Trimerization of isocyanate groups to form isocyanurates also occurs and serves as an additional source of branching and crosslinking:




وقد تعاني تفاعلات تفكك كما يلي و لماذا؟

polyurethanes undergo several different types of degradation reactions, such as




• الاسفنجيات المرنة flexible foam

تحضر من تفاعل التلويين داي ايزوسيانات |TDI مع مجاميع الهيدروكسيل المتعددة.
ادناه مجموعة من المواد الاولية الداخلة في صناعة الاسفنجيات الرغوية المرنة:




4,4', 2,4' and 2,2'-Methylene diphenyl diisocyanate (MDI)




4,4'-Diisocyanato dicyclohexylmethane (hydrogenated MDI, H₁₂MDI, rMDI)




Hexamethylene diisocyanate (HDI)




Polymeric MDI (PMDI)




Isophorone diisocyanate (IPDI)




2,4 and 2,6-Toluene diisocyanate
(TDI)



Isocyanurate trimer of HDI
(HDI trimer)



Naphthalene diisocyanate
(NDI)



Biuret of HDI

Scheme 4.2 Examples of commercially important isocyanates.

المقدمة

يسعى الانسان على الدوام لتحويل افكاره مهما كانت بسيطة الى واقع ملموس لذا اصبحت التطبيق العملي لمعظم النظريات العلمية ضرورة ملحة جدا وصولا الى القناعة شبه التامة بها . لذلك تجرى التجارب المختبرية في مختلف فروع العلوم سعيا للاستفادة منها .

والتجارب العملية في الكيمياء كانت ومازالت تمثل اهمية قصوى لفهم اساسيات هذا الفرع المهم جدا من العلوم لما له من اهمية كبيرة في تطور المجتمعات بمختلف مستويات تطورها .

لذلك نضع جهدنا المتواضع هذا خدمة لطلبة العلم في بلدنا الغالي عسى ان يكون مساهمة بسيطة لخدمتهم وتدعيما لمسيرتهم العلمية .

والله ولي التوفيق

المؤلفون



3- ثنائية الايون (Zwitterionic) او الامفوتيرية وهي المركبات

الحاوية على النوعين من الشحنات مثل $RN^+(CH_3)_2COO^-$

4- الشبه قطبية (Semi polar) وهي المركبات النصف او الشبه

القطبية مثل $RN^+(CH_3)_2 \longrightarrow O^-$


ب- المركبات ذات الفاعلية السطحية غير الايونية (Nonionic Surfactants): الصيغة

العامه لها $R-(O-C_2H_4)_n-OH$ ومن امثلتها اليولي او كسي اثيلين كلايكول ايثر

Polyoxyethylene glycol alkyl ether $CH_3-(CH_2)_{10-16}-(O-C_2H_4)_{1-25}-$

OH ويوضح الشكل ادناه تصنيف المواد ذات الفاعلية السطحية حسب تركيب الطرف : غير

ايوني, انيوني, كاتيوني, زويتر ايوني




المركبات ذات الفاعلية السطحية لها فوائد كثيرة منها في عمل المستحلب او في عمل الصابون او المنظف, حيث تعمل على الاحاطة بالمواد الدهنية او بقع الاوساخ غير الذائبة بالماء. مثال على المواد ذات الفاعلية السطحية المستعملة كمنظفات ناخذ مادة (SDS

Sodium dodecylsulphonate(



النهاية الهيدروفيلية $CH_3(CH_2)_{10}CH_2-OSO_3Na$ والنهاية الهيدروفوبية

يتكون المايسل micelle في المحلول الذي يحتوي على كمية كافية من المادة ذات الفاعلية السطحية اي اكثر من الدرجة الحرجة للمايسل (د. ح. م) micelle critical concentration وتعرف بانها الدرجة التي عندها يتكون المايسل الذي هو عبارة عن عدد من جزيئات المادة المستحلبة ويكون بالشكل التالي:



يتراوح عدد جزيئات المادة ذات الفاعلية السطحية في المسيل ما بين (50-100) جزيئية. الشكل البياني يوضح خطوات تكون المسيل عند قياس الشد السطحي (surface tension) لعدة تراكيز من محلول المثال اعلاه. ونستنتج من الشكل البياني بان العلاقة عكسية بين الشد السطحي وتركيز المادة.

سيتم تحضير احدى المركبات ذات الفاعلية السطحية من النوع الايوني السالب باستعمال كحول مع حامض الكبريتيك المركز في درجة حرارة (20-25 °م) ويعادل المركب الحامضي الناتج بالقاعدة كما مبين بالمعادلات التالية:



الادوات والمواد اللازمة:

قذح صغير - محرك زجاجي - قمع ترشيح - كحول الاوكتاديكانول - رابع كلوريد الكربون - حامض الكبريتيك المركز - محلول هيدروكسيد الصوديوم 10% .

طريقة العمل

- 1- ضع 0.0033 مول من كحول الاوكتاديكانول في القذح
 - 2- اضع اليه 4 مل من رابع كلوريد الكربون لكل غرام من الكحول.
 - 3- امزج المحلول مزجا جيدا.
 - 4- اضع اليه 0.0033 مول من حامض الكبريتيك المركز قطرة قطرة مع الرج المستمر . حافظ على درجة حرارة المحلول بين $20-25^{\circ}\text{C}$
 - 5- بعد الانتهاء من اضافة الحامض استمر في الخلط لمدة عشر دقائق في نفس الدرجة الحرارية.
 - 6- عادل المركب الحامضي باضافة 3 مل من محلول هيدروكسيد الصوديوم.
 - 7- برد المحلول بعد التعادل لحين ترسب المادة الناتجة.
 - 8- رشح المحلول واحتفظ بالراسب لغرض التجفيف.
- ملاحظة: يمكن الاستعاضة عن كحول الاوكتاديكانول بكحول الهيكساديكانول والكلورفورم بدلا عن رابع كلوريد الكربون. وحامض الكلوروسلفونيك بدلا عن حامض الكبريتيك.

الحسابات والنتائج:

- 1- زن المادة الناتجة.
- 2- اكتب معادلات للتفاعلات التي اجريت داخل المختبر.
- 3- احسب النسبة المئوية للمادة ذات الفاعلية السطحية الناتجة.

اسئلة للمناقشة:

- 1- ناقش نتيجة التجربة العملية مقارنة بالقيمة النظرية التي تحصل عليها واسباب الحيود عن القيمة النظرية.
- 2- ما هو فعل حامض الكبريتيك المركز ولماذا يضاف قطرة فقطرة .
- 3- اكتب معادلات تحضير المركب ذو الفاعلية السطحية عند استعمال حامض الكلوروسلفونيك.
- 4- هل توجد بدائل عن الكحولات صناعيا في تحضير المواد ذات الفاعلية السطحية الانيونية.
- 5 - هل زيادة تركيز المادة ذات الفاعلية السطحية عن الدرجة الحرجة للمايسل لها تأثير في عملية التنظيف.


تجربة رقم- 2 -

تحضير الصابون Soap Preparation

الجزء النظري:

الصابون عبارة عن احد املاح الصوديوم او البوتاسيوم للحوامض الشحمية . والمادة الرئيسية في انتاجه هي الشحوم Tallow , والزيوت النباتية Oils, وهي المصدر الرئيسي للكسريدات Glycrides . وتستعمل مع عدد من المركبات اللاعضوية كهيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد البوتاسيوم .

ان الكسرايد هو استر ثلاثي يحتوي على ثلاث مجاميع من الكربوكسيل والصيغة العامة له:



تختلف الكسريدات بعضها عن بعض من ناحية السلسلة الكربونية في الالكيل R في:

1- الاواصر الكربونية مشبعة او غير مشبعة فعندما تكون الاواصر مشبعة يكون الكسريد صلب مثل الدهن او الشحم. اما اذا وجدت الاواصر المزدوجة بين ذرات الكربون فيكون الكسريد سائل كما هو في الزيوت السائلة.


2- الوزن الجزيئي و يعتمد على عدد ذرات الكربون في الالكيل فعندما يزداد عدد ذرات الكربون يزداد الوزن الجزيئي للكسريد.



تصنيع الصابون



هناك عدة طرق لتصنيع الصابون

1- طريقة الاغلاء Boiling process : وتسمى ايضا بالطريقة الحارة اذ توضع مادة الزيت او الشحم او مزيجهما في الجهاز ويضاف اليه هيدروكسيد الصوديوم ويسخن المزيج حتى الغليان , يسمى التفاعل بتفاعل الصوبنة , يفصل الصابون بعد اكتمال التصبن عن الكليسرين الناتج .




2- الطريقة المستمرة Continuous Saponification :

وفيها يخول الاستر الشحمي بعملية التحلل المائي الى حامض شحمي حيث ينشط الكلسرين بالتحلل, وتعامل الحوامض الشحمية الناتجة بهيدروكسيد الصوديوم او البوتاسيوم , فتتم عملية الصوبنة على الحوامض الشحمية وليس على الاسترات وتنتج هذه الحوامض نتيجة التحلل المائي للاستر الذي يجري تحت ضغط عالي ودرجة حرارة عالية.



3- الطريقة الباردة Cold Process : يضاف محلول قلوي الى الزيت ويرج المزيج في درجة حرارة حوالى 45°C ويترك لمدة 24 ساعة. ان الكلسرين الناتج من التصبن في هذه الطريقة يبقى ممتزجا مع الصابون .



من العمليات التي تلي انتاج مادة الصابون هي التنعيم اذ يطحن وتمزج معه المواد البانية (Builders) والمواد المضافة (additives) حيث ترسل الى جهاز يحوي كابسة تحت ضغط شديد حيث يتحول الصابون المطحون الى كتل تخرج من الماكينة على شكل الواح , يتم تقطيعها وتعبئتها.

من أنواع الصابون الشائعة , صابون الاطفال , و صابون التواليت , وصابون الغسيل , وغيرها. تصنع الصوابين من خامات زيتية وشحمية تختلف في درجة نقاوتها وجودتها كذلك تختلف في المواد البانية والمواد المضافة لها فضلا عن وجود نسبة من الرطوبة حيث تتراوح هذه النسبة بين (10 - 30 %)

الادوات والمواد المستعملة

دورق دائري سعة 250 مل - مكثف عاكس - قطعة من حجر الغليان -
قمع ترشيح - مادة شحمية (صلبة او سائلة) هيدروكسيد الصوديوم او البوتاسيوم -
كلوريد الصوديوم - حامض الكبريتيك المخفف - محلول برمنجنات البوتاسيوم - الكحول الايثيلي - رابع كلوريد الكربون.

طريقة العمل

- 1- ضع 2.5 غم من المادة الشحمية او 3 مل من الزيت , 1.5 غم من هيدروكسيد الصوديوم او البوتاسيوم و 20 مل من الكحول الايثيلي في دورق دائري مزود بمكثف عاكس مع قطعة من حجر الغليان .
- 2- سخن المزيج في درجة الغليان لمدة 30 دقيقة .
- 3- قطر المزيج و(احفظ الكحول المتقطر) ثم ذوب المادة المتبقية في 40 مل من الماء الساخن . ثم اتبع الخطوات التالية على المحلول الناتج:
الى 20 مل من المحلول اضف ببطء مع التحريك محلولاً مشبعاً من كلوريد الصوديوم رشح راسب الصابون الناتج واغسله بقليل من المحلول المشبع لكلوريد الصوديوم ومن ثم جفف الراسب . زن المادة الناتجة .
- 1- اخلط 2 مل من المحلول الناتج مع كمية مساوية من الماء ورجه جيداً ولاحظ النتيجة.
- 2- حمض 15 مل من المحلول الناتج بـ 3 مل من حامض الكبريتيك المخفف , رشح المادة العضوية الغير ذائبة الناتجة واجري على كميات قليلة منها ماياتي:
أ- افحص ذوبانها بالماء وقارن النتيجة مع الخطوة رقم (1).
ب -حركه بشدة مع محلول هيدروكسيد الصوديوم ولاحظ امكانية تكون رغوة.
ج - ذوب كمية قليلة في 2 مل من رابع كلوريد الكربون واضف اليها قطرات من محلول البرمنجنات ولاحظ اختفاء لون البرمنجنات او عدمه للدلالة على وجود الاواصر غير المشبعة في المادة الشحمية المستعملة

الحسابات والنتائج

- 1- اكتب معادلات التفاعل التي تمت عمليا من خلال خطوات العمل .
- 2- احسب النسبة المئوية لمادة الصابون التي حصلت عليها عمليا.
- 3- سجل النتائج التي حصلت عليها من الكشفوفات المذكورة في طريقة العمل مع ذكر المعادلات ان وجدت.

المناقشة

- 1- ما الفرق بين الزيوت والشحوم؟
- 2- ماهي وظيفة الكحول في التجربة؟
- 3- لماذا يضاف محلول ملحي من كلوريد الصوديوم الى ناتج تفاعل الصوبنة؟
- 4- ماهو الغرض من عملية التقطير لناتج تفاعل الصوبنة.

تجربة رقم-3 -

استخلاص الزيوت من المصادر النباتية باستخدام جهاز السوكسيليت

Extraction of Edible Oils Using Soxhlet Extraction Apparatus

الجانب النظري:


تحتوي المواد النباتية على الكثير من المواد الغذائية، الطبية الصبغية وغيرها والتي يمكن الاستفادة منها في حياتنا. فمثلا تحتوي بذور زهرة الشمس وبذور السمسم والكتان والقطن غيرهما على كميات لا بأس بها من المواد الزيتية وينسب مختلفة لاستخلاص الزيوت من هذه البذور مختبريا يستعمل جهاز السوكسيليت وباستعمال مذيب مناسب.

يعد ثنائي اثيل ايثر diethyl ether من احسن المذيبات المستعملة في الاستخلاص ولكن له مخاطر عند الاستعمال لان درجة غليانه واطنة اما المذيبات الاخرى الممكن استعمالها فهي النورمال هكسان والبيتروليوم ايثر والبنزين و زايغ كلوريد الكربون والكلورفورم والكحول الايثلي وغيرها. تختلف هذه المذيبات في كفاءتها في عملية الاستخلاص لذا يجب ان يراعى جملة من الشروط لاختيار المذيب المناسب وهي:

- ❖ ان لايتفاعل مع المادة المراد استخلاصها
 - ❖ يستطيع ان يذوب اكبر كمية من المادة الزيتية الموجودة في النبات
 - ❖ ممكن استرجاعه اوفصله عن الزيت بواسطة التقطير او التبخير
 - ❖ رخيص الثمن ومتوفر
 - ❖ درجة غليانه مناسبة
- ان المذيب المناسب لاستخلاص الزيوت مختبريا والذي تنطبق عليه الشروط اعلاه هو الكحول الايثلي درجة غليانه 78°C

ان للاستخلاص الكامل باستخدام جهاز السوكسيليت توضع المادة الصلبة الجافة والمطحونة في انبوب مرشح Thimble والذي يوضع في محله في جهاز الاستخلاص. انظر الشكل - 1 - بعد التسخين وعند الغليان يرتفع بخار المذيب خلال الانبوبة الضيقة الجانبية الى اليمين وان المذيب المتكثف يتقطر على المادة الصلبة، حيث يصفى ويرشح المادة الذائبة ويحملها الى دورق الغليان بعد تمام مرحلة الاستخلاص.

تعاد العملية عدة مرات لحين الحصول على الاستخلاص الكامل للمادة المراد استخلاصها.



الشكل رقم -1-

الادوات والمواد المستعملة

جهاز سوكسليت كامل - أنبوب مرشح قطعة من حجر الغليان - دورق دائري سعة 100 مل - مكثف - بذور زهرة الشمس - كحول ايثيلي

طريقة العمل

1- جفف الدورق الدائري وزنه وسجل الوزن، وضع فيه 60 مل من الكحول الايثيلي مع قطعة من حجر الغليان.

2- زن 5 غم من المادة النباتية وضعها في الأنبوب المرشح وثبته في محله.

3- ثبت السوكسليت على فوهة الدورق الدائري وثبت المكثف العاكس من الاعلى بماسكين.

4- سخن الدورق (على حمام مائي عند الحاجة) الى درجة الغليان لمدة 45 دقيقة. ولاحظ تحول لون المذيب في الدورق. (يمكن تحديد الفترة الزمنية, عدد مرات الاستخلاص حسب طبيعة ونوع البذور المستعملة في التجربة.

5- قطر المذيب (احفظ الكحول المنقطر).

6- بعد الانتهاء من التقطير زن الدورق الدائري المحتوي على المادة الزيتية الناتجة لايجاد وزنها.

الحسابات والنتائج

1- لاحظ نقاوة المادة المستخلصة.

2- احسب النسبة المئوية للمزيت في المادة النباتية المستعملة.

$$\text{النسبة المئوية للمزيتية} = \frac{\text{وزن الزيت المستخلص}}{\text{وزن المادة النباتية}} \times 100$$

اسئلة للمناقشة

1. اذكر اهم العوامل التي تؤثر على جودة الفصل والاستخلاص الكامل.
2. اكتب الصيغ الجزيئية لبعض الزيوت الشائعة.
3. اذكر الطرق الاخرى لاستخلاص الزيوت النباتية.





تجربة -4-

فصل البارافينات المستقيمة Separation of n-Paraffin

المركبات العضوية البارافينية تعرف بانها مواد تحتوي على عنصري الكربون والهيدروجين. هناك خاصية مهمة تحتويها هذه المركبات وهي الخاصية الايزومرية حيث ان لعدد معين من ذرات الكربون والهيدروجين يوجد اكثر من تركيب فمثلا المركب C_5H_{12} ثلاث ايزومرات احدها المستقيم السلسلة و التراكييب الباقية مركبات متفرعة Branched ورغم التقارب في خواص الايزومرات الى ان هنالك اختلاف في بعض خواصها . وكلما زاد عدد ذرات الكربون والهيدروجين في المركب العضوي كلما ازداد عدد الايزومرات للمركب. ونظرا للتقارب الكبير في خواص الايزومرات الفيزيائية والكيميائية فانه يصعب فصلهما عن بعض .

واعتمادا على الاختلاف في الترتيب الفراغي لهذه الايزومرات فقد اختيرت طريقة صناعية لفصل المركبات البارافينية المستقيمة عن المتفرعة وتستعمل هذه الطريقة مادة اليوريا ($H_2N-CO-NH_2$) لتكوين المعقدات الجزيئية Molecular Complexes . حظيت المعقدات الجزيئية ذات الاشكال البلورية والتي تتكون من اتحاد اليوريا او الثايويوريا من جهة والهيدروكربونات من جهة اخرى بقدر من الاهتمام لفائدتها في مجال الكيمياء النفطية.



يتم الفصل بواسطة المعقدات الجزيئية استنادا الى الاختلاف في الشكل الجزيئي للمواد بالدرجة الاولى وعلى حجم ونوع الجزيئة بالدرجة الثانية.


تتكون معقدات اليوريا نتيجة ارتباط جزيئات اليوريا ببعضها البعض عن طريق الاواصر الهيدروجينية hydrogen bonds حيث ترتبط ذرة الاوكسجين لجزيئة اليوريا بذرة هيدروجين من مجموعة امين لجزيئة يوريا ثانية وهكذا مكونة ما يشبه القناة ذات قطر محدد يبلغ 4.9 انكستروم. تستطيع جزيئات محددة الشكل من الدخول فيه فقط.

يتحدد حجم جزيئه الهايدروكربون الداخلة في تركيب المعقد بحجم القناة المتكونة حيث تكون ابعاد المقطع العرضي لجزيئة الهايدروكربون مساوية او اصغر من ابعاد المقطع العرضي للقناة المتكونة .

اما شكل معقدات الثايويوريا فلا يختلف عن معقدات اليوريا بشيء سوى ان حجم ذرة الكبريت اكبر مما يؤدي الى ان تكون القناة الحاصلة بين جزيئات الثايويوريا اكبر

حجماً يبلغ قطر قناة الثايويوريا 6.8 ~ 5.8 أنغستروم. وهذا يؤدي إلى فصل جزيئات هايدروكربونية أكبر حجماً وذات أوزان جزيئية أعلى من تلك التي تفصل باليوريا وبصورة عامة يمكن القول بأن اليوريا تكون معقدات مع المواد العضوية ذات السلاسل الطويلة غير المتفرعة مثل البارفينات المستقيمة normal paraffin والتي يتراوح قطرها بين 3.8-4.2 Å بينما يمكن للثايويوريا أن تكون معقدات مع المركبات التي تحتوي على قدر معقول من السلاسل المتفرعة وحتى المجاميع الحلقية.

يختلف التركيب البلوري لليوريا في المعقد اختلافاً كلياً عن تركيب المادة النقية إذ تتكون الوحدة البنائية للمعقد من ست جزيئات من اليوريا مرتبطة بعضها ببعض مكونة قناة بينما تكون بلورة اليوريا النقية ذات شكل رباعي السطوح tetragonal. إن عملية تحول التركيب البلوري من الشكل الرباعي إلى الشكل السداسي تبدو وكأن جزيئة اليوريا تنمو بشكل حلزوني حول المادة الهايدروكربونية.



ان عملية فصل مركبات البارافين مستقيم السلسلة عن المركبات المتفرعة يتم باستعمال اليوريا مع محفز لعملية الفصل وهو الميثانول مع التحريك لهذا الخليط الهايدروكاربوني الذي يحتوي على كل من البارافينات المستقيمة السلسلة والمتفرعة ويستمر التحريك لفترة زمنية تتداخل خلاله المركبات المستقيمة مع اليوريا التي تتشكل على هيئة انبوب تدخل خلاله المركبات المستقيمة وتبقى الايزومرات المتفرعة مع خليط الفصل وبعد ترشيح هذا الخليط حيث يحتوي الراشح على المركبات المتفرعة بينما يحتوي الراسب على المركبات المستقيمة المتداخلة مع اليوريا وبذلك نستطيع ان نحصل على المركبات المستقيمة من اذابة اليوريا في كمية من الماء الساخن حيث تذوب اليوريا وتنفصل المركبات البارافينية وباستخلاصها عدة مرات نستطيع ان نحدد كميتها.

الادوات والمواد اللازمة:

دورق مخروطي سعة 100ml , جهاز رج shaker, قمع بخنر
قمع فصل - خليط هايدروكاربوني - ميثانول - ماء ساخن.

طريقة العمل: تقسم طريقة العمل الى خطوتين هما

1- الفصل Separation

- أ- يمزج في دورق مخروطي 5gm من اليوريا مع 10ml من الميثانول ويرج الخليط جيدا لحين ذوبان القسم الاكبر من اليوريا ثم يضاف 10ml من الخليط الهايدروكاربوني .
- ب- يرج المحلول لمدة 45 دقيقة في درجة 25°C باستعمال جهاز الرج (shaker).
- ج- يترك المحلول بعد التحريك لمدة 10 دقائق ثم يجرى ترشيح الراسب (بلورات بيضاء) باستعمال قمع بخنر يتم غسله على ورقة الترشيح بواسطة 5ml من الميثانول.

2- التحلل Decomposition

- أ- يسخن 50ml من الماء الى درجة $50-60^{\circ}\text{C}$ ثم تضاف اليوريا المفصولة على قمع بخنر والمتداخلة مع الهايدروكاربون المستقيم الى ان يتم ذوبان اليوريا بالماء.
- ب- تنقل المواد الى قمع الفصل سعة 250ml وتستخلص جيدا المواد الهايدروكاربونية من المزيج المائي الذي يحتوي على اليوريا الذائبة .
- ج - تعاد عملية الاستخلاص مرة ثانية اذا لم يتم فصل كل الهايدروكاربون.

الحسابات والنتائج:

- 1- احسب حجم البارافين المستقيم.
- 2- عين النسبة المئوية للهيدروكربونات المستقيمة والمتفرعة في الخليط الهيدروكربوني.

المناقشة:

ناقش التجربة من حيث الفصل والنتائج.


Preparation of Tooth Paste تحضير معجون الاسنان

تستعمل الكثير من المساحيق ومعاجين الاسنان للتنظيف وكل منها عبارة عن خليط من عدة مكونات لكل منها فعل معين واحد انواعها هو خليط من ملح الطعام و بيكربونات الصوديوم .

- ❖ يعتبر كلوريد الصوديوم (NaCl) من المواد المالئة التي يستفاد منها في تقوية الصابون وزيادة وزنه وهو مادة حافظة تمنع نمو البكتريا وتعمل على قتلها وبذلك فهي تمنع التعفن وتسوس الاسنان .
- ❖ بيكربونات الصوديوم (NaHCO₃) وهي مادة بانية تزيد من صلابة المادة المنظفة كما انها تساعد في عملية التنظيف فضلا عن كونها مادة قلوية تعادل الوسط الحامضي الذي يساعد على نمو البكتريا .
- ❖ الكسرين C₃H₅(OH)₃ يدخل في معاجين الاسنان وصابون الحلاقة ومواد التجميل لتحويل المسحوق الى عجينة (المعجون) ولغرض تكثيف الرغوة وزيادة طراوتها .

ملاحظة:

احيانا تستعمل بدائل الصابون في معاجين الاسنان و بعض المستحضرات الطبية ومواد التجميل منها (املاح حامض السلفونيك الالكيلي) الذي يحضر من تفاعل زيت جوز الهند مع الهيدروجين اولا , ثم تفاعل المادة الناتجة مع حامض الكبريتيك لتكوين كبريتات اللوريك الهيدروجينية (الحامضية) الذي بدوره يتفاعل مع الصودا وينتج بديل الصابون.



طريقة العمل

- 1- توزن زجاجة ساعة وهي فارغة.
- 2- يوضع 0.5 gm من ملح الطعام في زجاجة الساعة.
- 3- تضاف 1.5 gm من بيكاربونات الصوديوم ويخلط المزيج جيدا.
- 4- يضاف الى المزيج 0.5 gm من الصابون المبروش لزيادة الفعل التنظيفي ولزيادة الرغبة.
- 5- لتحويل المسحوق الى معجون يضاف اليه 1 ml من الكليسيروول و 0.5ml من الماء ويخلط خلطا جيدا , للحصول على معجون كالكريم وهذا هو معجون الاسنان.
- 6- لاعطاء نكهة ورائحة مقبولة للمعجون تضاف بضعة قطرات من زيت النعناع او الفانيلا.
- 7- يترك حتى يجف ثم يوزن.





تحضير خلاط السليلوز الثلاثية و الثنائية

Preparation of Cellulose Tertiary and Secondary Acetates

ان ثنائي وثلاثي أسيتات (خلات) السليلوز عبارة عن مشتقات الاستر سليلوز، وهي ألياف بوليمرية شبه مصنعة (semi synthetic fibers) تحضر بإجراء عملية الاستلة (acetylation) على السليلوز الطبيعي لتحويله إلى مشتقات الاستر المقابلة.


ان خلاط السليلوز تستعمل صناعيا كألياف، وتقسم الألياف المستعملة في حياتنا إلى:-

- 1- الألياف الطبيعية: مصدرها طبيعي مثل القطن من النبات وهي ألياف سليلوزية، والصوف من الحيوان وهي ألياف بروتينية.
- 2- الألياف الصناعية: وهي الألياف التي لا توجد في الطبيعة بل تحضر من مواد أولية بسيطة (أوزان جزيئية واطئة) وبتفاعلات كيميائية تتحول إلى بوليمرات ذات وزن جزيئي عالي مثل النايلون الذي هو بولي أميدات.
- 3- الألياف الشبه مصنعة: وهي أصلا بوليمرات طبيعية مثل السليلوز حيث يحول إلى أحد مشتقات السليلوز بعملية كيميائية هي الاستلة.

يحضر ثلاثي خلاط السليلوز بإدخال كميات متساوية تقريبا من انهريد الخليك وحامض الخليك الثلجي مع كمية قليلة من السليلوز مع حامض الكبريتيك إلى إناء التفاعل، حيث تتم عملية الاستلة في درجة حرارة الغرفة تقريبا ويجب السيطرة على درجة الحرارة في حدود مناسبة لإكمال عملية الاستلة وتحويل السليلوز إلى ثلاثي خلاط السليلوز بحيث يكون محلول الغزل ذا لزوجة مناسبة. ينتهي التفاعل بتكوين خلاط ابتدائية وهي خلاط السليلوز الثلاثية. [يمكن تحويل ثلاثي خلاط السليلوز إلى ثنائي خلاط السليلوز بعملية التحلل المائي]. إن حقيقة فعل حامض الكبريتيك هي ليس كعامل مساعد فقط ولكنه يشترك في التفاعل بنسبة قليلة ليعطي (السليلوز سلفو استر) حيث تتحلل مجاميع السلفو الناتجة إلى الهيدروكسيل في عملية التحلل المائي إلى الخلاط الثنائية.

بعد المرحلة الأولى أعلاه وهي مرحلة الحصول على محلول الغزل بطريقة الإذابة يمر بالمرحلة الثانية وهي مرحلة الغزل من المحاليل بطريقة الغزل الجاف.

وبعدها المرحلة الثالثة في الإنتاج وهي مراحل التكملة، تجري عمليات التكملة حسب نوع استعمال الإنتاج المطلوب حيث يتم الحصول على خيوط وألياف ثنائي وثلاثي أسيتات السليلوز.



الأدوات والمواد المطلوبة:

قدح سعة (150 مل) – محرك زجاجي- قمع بخنر- مادة سليلوزية (قطن أو ورق ترشيح)- انهريد الخليك- حامض الخليك الثلجي- حامض الكبريتيك المركز.

طريقة العمل:

- 1- في قدح جاف يمزج (10ml) من انهريد الخليك مع (10ml) من حامض الخليك الثلجي مع (5 قطرات) من حامض الكبريتيك المركز مع التحريك المستمر (هذا هو مزيج الاستلة).
- 2- يأخذ (0.3gm) من مادة السليلوز التي هي عبارة عن ورق ترشيح مقطع ناعم وتضاف إلى المحلول المحضر في الخطوة الأولى
- 3- يحضر حمام مائي مغلي ويوضع فيه القدح الحاوي على مزيج الاستلة ومادة السليلوز مع التحريك المستمر ولحين انتهاء التفاعل (5-15 دقيقة).

- 4- يضاف المزيج إلى قـدح يحتوي على (40ml) من الماء تدريجيا قطرة قطرة فتترسب خلاـت السيليـلوز الثلاثية.
- 5- يتم الترشيـح خلال قمع بـخـر. تتبـع طـريقة الإبانـة (Decantation).
- 6 - يغسل الراسب عدة مرات بالماء حتى تزول رائحة انهـريد الخليك. يجفـف الراسب الناتج ويعين وزنه.

ملاحظة:

يقصد بطريقة الإبانة (Decantation) في الترشيح هي إجراؤها بالشكل الآتي: اترك الراسب يستقر لفترة، ثم اسكب السائل أو المحلول بالميلان التدريجي للوعاء وبهدوء بدون بعثرة أو تكـير الراسب وبعد الانتهاء من سكب المحلول الرائق العلوي رشح الراسب المتبقي خلال قمع بـخـر.

المناقشة:

- 1- حدد أي الخلاـت تم الحصول عليها الثنائية أم الثلاثية.
- 2- ناقش إمكانية تحول الخلاـتين إلى الأخرى والطريقة التي تتم فيها.
- 3- ما سبب استخدام قمع بـخـر بالترشيح.

تجربة - 7 -

تحضير راتنج الفينول فورمالديهايد Preparation of Resin Phenol Formaldehyde


البوليمرات مركبات لها أوزان جزيئية كبيرة تتكون من وحدات بنائية متشابهة. الوحدة البنائية من هذه المركبات البوليمرية تعرف بالمونمر (monomer). يختلف الوزن الجزيئي وهو عدد الوحدات البنائية للمركبات البوليمرية باختلاف طريقة تحضير البوليمر وحسب ظروف التفاعل.

الخواص الفيزيائية والكيميائية لهذه المركبات البوليمرية من الممكن إيجادها بطرق مختلفة سواء أكانت فيزيائية أو كيميائية ومن هذه الطرق ما كانت بصرية، ضوئية، ميكانيكية أو كيميائية... الخ من الممكن تصنيف البوليمرات حسب طريقة تحضيرها واستعمالاتها إلى ما يلي:

1- البوليمرات المحضرة بطريقة الإضافة (Addition Polymer\$):
تحضر هذه البوليمرات بواسطة إضافة جزيئة بنائية بصورة مستمرة إلى المركب المراد تحضيره، ولهذا يزداد الوزن الجزيئي باستمرار مع زيادة تركيز المونمر ليكون وزنا جزيئيا عاليا للبوليمر.

طريقة الإضافة من الممكن ان تفسر عن طريق تكوين الجذور الحرة (Free radicals). ومن المركبات المهمة التي تساعد على تكوين الجذور الحرة هي هيدرو بيروكسيد (hydro peroxide) ومركبات الازو (Azo compounds) وبيروكسيد الهيدروجين (Hydrogen peroxide) في المحاليل المائية.

إن الاثلين هو أبسط المركبات التي من الممكن ان تزداد أوزانها الجزيئية بواسطة الجذور الحرة وتكوين البوليمر (Polyethylene).



من الممكن أن يحضر البولي إيثيلين في المختبر تحت الضغط الجوي الاعتيادي وباستعمال مادة مساعدة تساعد على تكوين الجذور الحرة وذلك في درجات حرارة عالية أو واطئة.

البوليمرات المستقيمة من الممكن تصنيفها من ضمن البوليمرات المطاوعة للحرارة (Thermoplastic polymers) ومن صفاتها:-

- 1- من الممكن أن تتحول إلى الحالة الرخوة بعد تصلبها باستعمال درجات حرارة عالية.
- 2- تكون البوليمرات ذائبة في المذيبات العضوية ولهذا تستعمل بكثرة في الصناعة.
- 3- لها خاصية عزل كهربائي عالية.
- 4- لها مقاومة عالية للصدمات (عدا البولي ستايرين) أي تكون مادة بوليمرية صلبة

من أمثلة البوليمرات المطاوعة للحرارة هو البولي إيثيلين، البولي ستايرين، بولي فينيل كلورايد، بولي فينيل الكحول وبولي أكريليت.

2- بوليمرات التكثيف (Condensation polymers):- عند تفاعل نوعين من المونمر يحتوي كل منهما على مجموعة أو مجاميع فعالة من الممكن أن تتفاعل هذه الوحدات البنائية مع بعضها لتكوين البوليمرات ويصاحب هذا النوع من التفاعل عادة حذف مركبات ذات أوزان جزيئية صغيرة مثل الماء

والامونيا. وهذه تقع ضمن البوليمرات غير المطاوعة للحرارة (Thermosetting polymers) وتتصف بالصفات الآتية:-

- 1- لا تلين بالحرارة العالية بعد تصلبها.
 - 2- بوليمرات غير ذائبة في المحاليل العضوية ولهذا لا يمكن صنع أشكال مختلفة منها.
 - 3- تحدث عادة في البوليمرات غير المطاوعة للحرارة ظاهرة التشابك العرضي (cross linking) عند تسخينها إلى درجات حرارة عالية. هذا التشابك العرضي يمنع عملية الإذابة وكذلك عملية إعادة الصب أو إعادة استعمال المادة البوليمرية مرة أخرى.
- تقسم البوليمرات غيرا لمطاوعة للحرارة إلى نوعين حسب الوزن الجزيئي للبوليمر


أ- مواد متعددة المجاميع الفعالة ذات وزن جزيئي واطئ وتسمى بالراتنج (The Resin) وهذه مواد بوليمرية قابلة للصهر لمرة واحدة إذ تكون بعد عملية التسخين مادة بوليمرية متشابكة عرضيا تمنع عملية الإذابة وكذلك تمنع عملية إعادة الصب لمرة ثانية لهذا فهي مركبات تدعى Thermosetting , من أمثلة هذه البوليمرات هي بوليمرات الفينول فورمالديهايد, يوريا فورمالديهايد, وهذه المواد تستعمل في صناعة اللواصق والمساحيق والبلاستيك.

ب- بوليمرات مستقيمة تحتوي على مواقع فعالة: وهي بوليمرات تبدأ بالانصهار بارتفاع درجات الحرارة لمدة معينة ثم تتصلب بواسطة التشابك العرضي (Cross linking) وتتحول إلى مادة بوليمرية غير ذائبة ذات استعمالات مفيدة ومن أمثلتها فلكنة المطاط بالكبريت. عند التكثيف في الوسط الحامضي أو القاعدي للفينول والفورمالديهايد نحصل على بوليمرات تعرف بالبكلليت (Bakelite) وفي سنة 1909 صنف العالم Backland التفاعل إلى ثلاث مراحل:


- 1- المرحلة الأولى (Bakelite A) يتفاعل الفينول والفورمالديهايد حيث يعطيان ناتجا كثيف القوام (semi-liquid) نصف سائل, ذا وزن جزيئي صغير نسبيا يذوب بالمذيبات العضوية.
- 2- المرحلة الثانية (Bakelite B) حيث يتحول المركب الكثيف A إلى مركب وسطي (intermediate) يدعى بكلايت B حيث يكون غير ذائب في المذيبات


العضوية وذلك لحصول عملية التشابك العرضي داخل تركيبه وكذلك يميل إلى تكوين مركب صلب.

3- المرحلة الثالثة (Bakelite C) باستعمال الحرارة والضغط يتحول المركب B إلى C أي إلى مادة الرزين (Resins) وهي عبارة عن مادة بلاستيكية حيث تتفاعل جزيئة من الفورمالدهايد مع جزيئة من الفينول ليكون المركب أورثو باراهيدروكسي ميثيل فينول وهذا يتفاعل مع جزيئة أخرى من الفينول مع فقدان جزيئة ماء. يتفاعل الناتج الأخير مرة أخرى مع جزيئة من الفورمالدهايد ويكون مركب غير ذائب نتيجة حدوث ظاهرة التشابك العرضي.



A





الادوات و المواد المطلوبة:

انبوبة زجاجية (بايركس) , مسخن , فينول نقي- فورمالديهايد- هيدروكسيد الصوديوم.

طريقة العمل:

- 1- في انبوبة زجاجية من نوع بايركس تمزج 3 gm من الفينول مع 6ml من الفورمالديهايد و 1ml من هيدروكسيد الصوديوم 40% مزجا جيدا.
- 2- تسخن الانبوبة الزجاجية في داخل صندوق الغاز Hood بصورة منتظمة مع تحريك الانبوبة باستمرار إلى أن يصبح المحلول بقوام نخين دلالة على الزيادة بالوزن الجزيئي للمادة.
- 3- يسجل الزمن اللازم لحين ظهور فقاعات بحجم كبير والتي تصعد الى سطح المادة.
- 4- يوقف التسخين عند تلك الدرجة من التبلر وتسكب المادة على ورقة ترشيح وتوزن بدقة.

المناقشة:

- 1- ما الفرق بين بوليمرات التكثيف وبوليمرات الإضافة
- 2- ما الفرق بين كل من بكلات A, B, C
- 3- ما الفرق بين الريسول والنوفولاك

تجربة - 8 -

تحضير راتنج فثالك الكايد

Preparation of Phthalic Alkyd Resin

وهو نوع من أنواع البولي أسترات والذي يحتوي على جذور الكربوكسيلات بصورة مستمرة (Carboxylate groups) في الهيكل العام للمونمر. عملية تكثف الكحولات المتعددة الهيدروكسيل مع الحوامض المتعددة الكربوكسيل أو الانهدريدات متعددة الكربونيل تعطينا متعدد الاسترات والذي يعرف براتنج الالكايد من خلال عملية الاسترة. وتستعمل عادة العوامل المساعدة التي تساعد على سرعة عملية الاسترة.

الحوامض الاروماتية والكحولات الاروماتية تعطي بولي استرات ذات درجات انصهار عالية مقارنة مع السوائل اللزجة في حالة استعمال مواد أولية اليفاتية.


إن استعمال كميات متكافئة من المواد المتفاعلة يعطي راتنجا ذا وزن جزيئي عالي. والمجاميع الفعالة التي تكون أكثر من اثنين سواء كانت في الحامض أو الكحول تؤدي إلى تكوين التقاطع العرضي cross linked للبولىمر ذي الأبعاد الثلاثة وهو ما يحدث دائما في هذا النوع من البولىمرات .

إن عملية البلمرة التي تكون بولىمر ذا وزن جزيئي عالي تتطلب إن يكون هناك دائما إعداد متساوية من المجاميع الفعالة في جميع الأوقات .


تدخل عادة في تفاعلات الاسترة نوع من العوامل المساعدة الداخلية إي لا تحتاج إلى عامل مساعد خارجي إلا انه في بعض الأحيان تضاف بعض العوامل المساعدة لزيادة سرعة الاسترة ومن هذه المواد هو حامض البارا- تلوين- سلفونيك (p-Toluene Sulphonic Acid)

المواد المستعملة هي الكليسيرول وانهدريد الفثالك أو حامض الفثالك وفي ظروف حرارية متوسطة بحدود 100-150°C تتفاعل مجاميع الكحول الأولية primary alcohol groups لتكوين الاستر وتبقى مجاميع الكحول الثانوية حرة.

المواد الناتجة في مثل هذه الظروف تكون خفيفة وقابلة للذوبان في عدد من المذيبات العضوية.



في درجات حرارة عالية ما بين $200-250^\circ\text{C}$ وفي حالة استعمال كميات كبيرة من حامض الفثاليك او انهدريد الفثاليك فان مجاميع الكحول الثانوية تتفاعل لتكوين الاسترات ذات الأبعاد الثلاثة (المتشابك) ذو الوزن الجزيئي العالي.



يكون لهذا النوع من البوليمرات استقرار عالي ضد الحرارة والتأكسد وله عدة استعمالات في صناعة الاصباغ.

الادوات والمواد المستعملة

أنبوبة بايركس، محرك زجاجي، مسخن، ماسك، حامض الفثاليك أو أنهريد الفثاليك، كلبيسرول.

طريقة العمل:

- 1- توضع 2.5 gm من مسحوق أنهريد الفثاليك بعد سحقه جيدا مع 2ml من الكلبيسرول في أنبوبة بايركس. ويمزج الخليط بواسطة المحرك الزجاجي بصورة جيدة.
- 2- يسخن الخليط مع التحريك المستمر لمدة 40 دقيقة وفي درجة حرارة ما بين $100-150^{\circ}\text{C}$ سوف يتكون البوليمر المستقيم.
- 3- ترفع درجة الحرارة إلى $200-250^{\circ}\text{C}$ ويستمر بالتسخين لحين تكتل مكونات المزيج. وحصول تبخر وفقدان جزيئات الماء ثم يبدأ الوزن الجزيئي بالزيادة إلى أن تصبح المادة كثيفة القوام دلالة على حصول التشابك وتكوين البوليمر.
- 4- تنقل المادة وهي ساخنة إلى ورق الترشيح وتترك لتبرد.
- 5- توزن المادة بعد جفافها.

المناقشة:

- 1- ماهي اهم العوامل والظروف التي تحدد انتاج متعدد الاستر
أ- المستقيم
ب- ثلاثي الابعاد (المتشابك)
- 2- ما هي المجاميع الفعالة في المواد الاولية التي يتوجب وجودها لتحضير متعدد الاستر. وماهو التخيير في المواد الاولية لاعطاء بولي استرات مختلفة.

تجربة - 9 -

اللواصق Adhesives



اللتصق أو اللصوقية هي الحالة الناتجة عن ترابط سطحين مع بعضهما بواسطة قوى تتداخل بين السطحين والتي هي قوى التكافؤ أو قوى الفعل المتبادل Interaction forces أو كليهما.

اللاصق:

هو المادة التي تستطيع ان تحمل سطحين على الارتباط مع بعضهما لفترة من الزمن عندما توضع بين هذين السطحين مثل الاصماغ بانواعها والاسمنت. ويمكن ان تقسم اللواصق حسب طريقة استعمالها الى قسمين هما :

- أ- اللاصق الذي عند وضعه على سطح معين يكون على هيئة سائل يستطيع ان يبذل ذلك السطح مما يسهل لصقه جيدا.
- ب- اللاصق الذي يعطي قوة اللصق المطلوبة بعد ان يتبخر مذيبه او بعد ان يبرد منصهره او نتيجة حدوث تفاعلات التشابك العرضي الذي يجعله غير مطاوع للحرارة.

القوى اللاصقة Adhesion Forces

1- الاصرة الايونية Ionic Bond

من اقوى الروابط بين السطحين المتلاصقين وهو تجاذب ايوني بين الايونات الفلزية واللافلزية اي بين الشحنات الموجبة والسالبة.

2- الاصرة التساهمية Covalent Bond

وهي اصرة قوية وتحدث بمشاركة الالكترونات من السطحين.

3- الاصرة الفلزية (المعدنية) Metallic Bond

يعزى الترابط في الغالب الى الفعل المتبادل Interaction الذي يحصل بسبب اما تنافر الايونات الفلزية الموجبة او التجاذب الذي يعزى الى قوة السحابة الالكترونية.

4- الاصرة الهيدروجينية Hydrogen Bond

تعتبر من اهم القوى المؤثرة في عمل اللاصق وخاصة للمسافات القريبة بين السطحين.

5- ترابط حامض لويس مع قاعدة لويس Lewis Acid Base Interaction تنشأ هذه القوى نتيجة تكون الاوربيتال الجزيئي بين جزيئين مما يجعل الالكترونات ذات طاقة اوطأ مما هي في حالة الجزيئة المنفصلة.

6- حث ثنائي القطب Dipole Induced Dipole يحدث ذلك بين الجزيئات التي لا تمتلك عزم ثنائي القطب والجزيئات التي تمتلك ذلك العزم حيث ان المجال الكهربائي للثانية يسبب استقطابا للاولى.

7- قوى لندن Linden Forces عند التقاء جزيئين لا يمتلكان عزم ثنائي القطب في لحظة معينة تعمل القطبية الانية في احدهما على توليد قطبية محتثة في الاخرى مما يسبب ترابط الجزيئين مع بعضهما.

8- قوى فاندر فالز

تحضير لاصق النشا — Preparation of Starch Adhesive

يسمى لاصق النشا بلاصق المكتبات لكثرة استعماله في لصق الاوراق . اغلب المواد التي يحضر منها لعضوية والمادة الاساسية في لاصق النشا هو الدكسترين (بوليمر لسكر احادي الكلوكوز فاقد لجزيئة ماء) وهو مركب ينتج من اول خطوة لتحلل النشا وهو مادة كاربوهيدراتية $(C_6H_{10}O_5)_n$

الادوات والمواد المستعملة:

قدح, مسخن, 6ml ماء مقطر, 4gm الدكسترين , 0.1 gm كبريتات النحاس, 0.6gm بوراكس.

طريقة العمل:

- 1- تمزج المواد جميعا في قدح سعة 100ml.
- 2- تسخن المواد لدرجة $105^{\circ}C$ والتسخين يكون مباشر مع التحريك والتسخين.
- 3- الى ان يتحول الى مادة لزجة ثخينة القوام وهذا يمثل اللاصق.
- 3- يترك المزيج الى ان يبرد.
- 4- الصق قطعتين من الورق بحيث يكون اللاصق بطبقة رقيقة من اللاصق واطرها لتجف ثم افحص اللصوقية باليد.

المناقشة

1. ناقش لصوقية قطعتي الورق, وما نوع القوى المحتملة؟
2. ما الغرض من استعمال البوراكس في تحضير اللاصق مع ذكر تركيبه الكيميائي.

Preparation of Polystyrene Adhesive تحضير لاصق البولي ستايرين

وهو من اكثر اللواصق المستخدمة و المعروفة باسم السيكونتين ويستعمل للصق الجلود والخشب وكذلك الاوراق ويحضر من مواد عضوية . البولي ستايرين يسمى بالفلين او العوادم وتعتبر المادة الاساسية في التحضير.

الادوات والمواد المستعملة:

قدح , حمام مائي, 2 gm من الفلين - 4.5 ml من خلاات الاثيل, 1.5 ml من رابع كلوريد الكربون.

طريقة العمل:

- 1- ياخذ قدح نظيف وجاف ويوضع فيه 2 gm من الفلين ثم يضاف اليه 4.5ml من خلاات الاثيل .
- 2- يضاف 1.5ml من رابع كلوريد الكاربون ويسخن المزيج في حمام مائي 70°C مع التحريك المستمر الى ان تصبح لزوجة وكثافة السائل عاليتين . وهذا هو لاصق البولي ستايرين.
- 3- يترك المزيج الى ان يبرد.
- 4- الصق قطعتين من الجلد او الخشب بحيث يكون اللصق بطبقة رقيقة من اللاصق واتركها لتجف ثم افحص اللصوقية باليد.

المناقشة

- 1- ناقش لصوقية قطعتي الجلد او الخشب , ومانوع القوى المحتملة.
- 2- لماذا يستعمل حمام مائي عند التسخين.
- 3- قارن بين قوة لاصق النشا ولاصق البولي ستايرين.

تحضير سماد كبريتات الأمونيوم

الجزء النظري:-

تقسم الأسمدة الكيميائية إلى قسمين رئيسيين:

أ- الأسمدة غير العضوية.

ب- الأسمدة العضوية (الحيوانية والنباتية).

وتقسم الأسمدة غير العضوية إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي:

1- الأسمدة الأساسية: وهي أهم الأقسام والمؤثر الكبير في إنتاجية المحاصيل الزراعية وتشمل مركبات عناصر النتروجين (الأسمدة النتروجينية) والفسفور (الأسمدة الفوسفاتية) والبوتاسيوم (الأسمدة البوتاسية).

2- الأسمدة الثانوية: وهي المخصبات التي تضاف إلى الأرض بقصد إصلاحها وتحسين خواص التربة وهي مركبات عناصر الكالسيوم، الكبريت والمغنيسيوم.

3- الأسمدة المعاونة: وهي العناصر التي يعتبر وجودها بنسبة صغيرة في التربة الزراعية لازماً للإنتاج الزراعي الأمثل وأهمها عناصر البورون، النحاس، المنغنيز، الحديد، الكوبلت، الزنك والمولبيديوم.

تصنع الأسمدة الأساسية بشكل أسمدة مركبة أو أسمدة معقدة تحتوي على عنصرين أو ثلاث من العناصر الغذائية الأساسية حيث تنتج من خلط نسبة معينة من الأسمدة الأساسية الثلاث.

إن الأسمدة النتروجينية تعتمد في إنتاجها أساساً على الخامات النفطية والغازات الطبيعية وإن احتواء التربة على عنصر النتروجين كسماد ضروري جداً حيث تعود أهميته إلى حاجة النبات إليه في مراحل نموه الأولى لتنشيط وتكوين السيقان والأوراق. ومن أهم المركبات التي تستعمل كسماد لتزويد التربة بعنصر النتروجين هي اليوريا، نترات الأمونيوم، كبريتات الأمونيوم، نترات الصوديوم والكالسيوم ثم سماد فوسفات الأمونيوم وهو سماد نتروجيني فوسفاتي مشترك. تعتبر اليوريا من أهم الأسمدة النتروجينية حيث تكون نسبة النتروجين حوالي 45% ونترات الأمونيوم 33% وكبريتات الأمونيوم 21%.

تحضر كبريتات الأمونيوم صناعياً بطرق مختلفة من:

1— المفاعلة المباشرة بين حامض الكبريتيك وهيدروكسيد الأمونيوم.

2— كبريتات الكالسيوم وكربونات الأمونيوم.

3— من غاز الفحم (الأمونيا الناتجة منه).

إن الطريقة المتبعة في تحضير هذا السماد هي الطريقة الأولى وحسب المعادلة

$$\begin{array}{l} \text{طريقة جافة} \quad 2\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \\ \text{طريقة رطبة} \quad 2\text{NH}_4\text{OH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \end{array}$$

وتتم صناعيا بالطريقتين الطريقة الرطبة والطريقة الجافة تتم الأولى بإدخال الامونيا مع تيار من بخار الماء بنسبة (1:2) من أسفل المفاعل يسمى برج الإشباع وهو برج اسطواني مصنوع من الفولاذ مبطن بطبقة من الرصاص أو الطابوق المقاوم للأحماض، بينما يدخل حامض الكبريتيك (75-78)% من الطرف العلوي للمفاعل يمتزج الخليط. إن التفاعل باعث للحرارة يستفاد منه لينزع الماء الزائد الموجود مع حامض الكبريتيك والامونيا.

تعتبر عملية تبلور كبريتات الامونيوم الناتجة خطوة مهمة في هذه الصناعة وتعتمد على مجموعة من العوامل التي تؤثر على تكوين كبريتات الامونيوم ونموها إلى البلورات المناسبة والعوامل المؤثرة هي:

درجة فوق الإشباع وتركيز ايونات الهيدروجين pH وكفاءة المزج والتحريك ومقدار الشوائب الموجودة في حامض الكبريتيك.

يتناسب ظهور النويات في المحلول المشبع طرديا مع درجة فوق الإشباع إما نمو البلورات وحجمها فيعتمد بالدرجة الأساسية على نسبة الشوائب (ايونات الحديد والالمنيوم) الموجودة في الحامض المستعمل حيث تعيق هذه الشوائب عملية التبلور والسبب يعود إلى تحلل كبريتات الحديد أو الالمنيوم إلى الهيدروكسيد المقابل وهو راسب غروي يترسب على سطح البلورات الناعمة ويعيق نموها.



ويمكن التخلص من هذه الظاهرة باختزال ايونات الحديد بواسطة ثايوكبريتات الصوديوم إلى ايونات الحديدوز التي لا تؤثر على نمو البلورات.

تفصل بلورات كبريتات الامونيوم بواسطة مرشحات خاصة وللحصول على بلورات أنقى تغسل بالماء أو الامونيا حيث يؤدي ذلك إلى تقليل مقدار حامض الكبريتيك الحر (غير المتفاعل) الموجود على سطح البلورة ثم تجفف بواسطة الهواء الساخن في أفران. تضاف إلى كبريتات الامونيوم الناتجة مواد مانعة للتآكل مثل بولي اثلين كلايكول ثم تخزن وهي مادة تكون غشاء رقيق على سطوح البلورات وتمنع من تكثف بلورات كبريتات الامونيوم على بعضها أثناء الخزن.

إن لكبريتات الامونيوم تأثير حامضي في التربة لذلك تستعمل للأراضي القلوية وتفضل على نترات الامونيوم لكونها مادة غير متفجرة وعند إضافتها للتربة لا تخسر التربة في مياه الري أي تثبت بالتربة بالتبادل الأيوني. تزداد أهمية كبريتات الامونيوم كسماد لأنه يزود التربة بعنصر الكبريت بالإضافة إلى عنصر النتروجين كسماد أساسي.

الجزء العملي:

- 1- تغسل الجفنة المستخدمة في التجربة وتجفف ثم توزن.
- 2- يوضع (2مل) من هيدروكسيد الامونيوم في الجفنة.
- 3- يضاف وبكل حذر وعلى جدار الجفنة (1.5 مل) من حامض الكبريتيك المركز. نلاحظ أزيز وفوران أثناء الإضافة ترج الجفنة بهدوء مع الحذر الشديد.
- 4- بعد الانتهاء من الإضافة يوضع المزيج في حمام مائي.
- 5- عند انتهاء التبخير وظهور بلورات كبريتات الامونيوم توضع الجفنة في قرن للتأكد من تمام الجفاف.
- 6- توزن الجفنة مع المادة ثم يستخرج وزن كبريتات الامونيوم الناتجة.

الحسابات:

استخراج النسبة المئوية لسماد كبريتات الامونيوم الناتجة:

$$\text{كثافة هيدروكسيد الامونيوم} = 0.91 \text{ غم/سم}^3$$

المادة المتفاعلة	المادة الناتجة
و.ج 2 X	و.ج
كث X ح	
0.91 X ح	X

$$X = \text{الوزن النظري}$$

$$\text{النسبة المئوية} = \frac{\text{الوزن العملي}}{\text{الوزن النظري}} \times 100$$



السيطرة النوعية Quality Control

المقدمة:

تعتبر السيطرة على النوعية من الوسائل الحضارية الحديثة ذات الأهمية العالمية في تحديد نوعية المنتجات وتثبيت مواصفاتها أولا لغرض التأكد من صلاحية المنتج مما يساعد في دراسته وتطويره نحو الأفضل وثانيا لمنع التلاعب والغش الذي يقصد من وراءه الربح على حساب النوعية.

بناءً على ماتقدم يتوضح لنا ان الاهتمام بالتقييس والسيطرة على النوعية يساهم مساهمة كبيرة في بناء الاقتصاد الوطني وحماية الثروة القومية وكذلك في تحسين الانتاج.

ونحن في الكيمياء الصناعية , نجد من الضروري والمناسب ان يطلع الطالب ويلم ببعض المعلومات عن هذا الموضوع من الناحية العملية , مما يساعد في تهيئة كادر تعليمي يستطيع ان يوفر بعض المعلومات الى الطلبة مما يوسع قاعدة المراقبة الجماهيرية على الانتاج وكذلك في خلق المهارات التي من خلالها يمكن فحص المنتجات المصنعة والتأكد من مدى تطابق نتائج الفحص مع المواصفات القياسية لتلك المنتجات.

تعريف متخصصة:

- 1- السيطرة على النوعية :مجموعة الفعاليات والفحوصات المنسقة التي من خلالها يمكن المحافظة على نوعية الانتاج وتحسينه على ضوء المواصفات المعتمدة .
- 2- المعايير القياسية: هي مجموعة المواصفات والشروط والادلة التي يعتمد عليها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
- 3- الفحص : الاستدلال الدقيق على خاصية من الخواص باستعمال وسيلة القياس المعتمدة
- 4- الموصفة القياسية : هي مجموعة البيانات التي تخص منتوجا معينا (نسب المكونات , المظهر العام , التعبئة , نماذج الفحص , العلامة التجارية , السعة او الحجم الخ) والتي تكون معتمدة محليا او دوليا برقم خاص بها هو رقم الموصفة.

تجربة رقم 11 -

ايجاد نسبة الحوامض الشحمية الحرة في الزيوت

الجانب النظري

تستخدم الزيوت النباتية كمادة أساسية في الاغذية وفي بعض الصناعات الكيماوية مثل صناعة الصابون وصناعة الاصباغ . والزيوت عبارة عن استرات تحضر من تفاعل حوامض كاربوكسيلية عالية الازران الجزيئية مع كحولات متعددة الجذور الهيدروكسيلية ويمثل التفاعل العام لهذا التحضير بالمعادلة التالية



ان من اهم العوامل التي يجب تحديدها في الزيوت هي نسبة الحوامض الشحمية الطليقة او غير المتفاعلة والتي يجب ان لا تتعدى (0.1- 0.14) بالمئة محسوبة بالاعتماد على حامض الاوليك في الزيوت المصفاة وفي الدهون الصلبة يجب ان لا تزيد هذه النسبة فيها عن 0.18% وان هذه النسب هي المعتمدة وفق المواصفات العالمية.

ياتي استعمال حامض الاوليك كمقياس قياسي لايجاد نسبة الحوامض الشحمية الطليقة في الزيوت لانه متوفر في اغلب انواع الزيوت وان وزنه المكافئ مقارب كمعدل للاوزان المكافئة للحوامض الشحمية الاخرى.

تصفى الزيوت كيميائيا باضافة كمية من محلول الصودا الكاوية تكفي لمعادلة الحوامض الشحمية الطليقة التي تحتويها وتحولها الى مادة صابونية . بعد اضافة الصودا الكاوية تترسب المادة الصابونية والمواد غير الدهنية التي تعلق فيها في قعر الوعاء تاركة الزيت خاليا من الحوامض الشحمية وافتح لونا



الغرض من التجربة:

ايجاد النسبة المئوية لمجموع الحوامض الطليقة محسوبة على اساس حامض الاوليك

المواد المستعملة:

زيت نباتي من انتاج الشركة العامة للزيوت النباتية, محلول قياسي من هيدروكسيد الصوديوم 0.0355M , دليل الفينولفثالين (محلول كحولي 0.1%), كحول ايثيلي.

طريقة العمل:

- 1- يسخن الدهن لاذابته (اذا كان من الدهون الصلبة) ثم ياخذ منه 5 ml .
- 2- يضاف 5ml من الكحول الايثيلي ويسخن قليلا لاذابة الحوامض الشحمية الطليقة.
- 3- تضاف 2 قطرة من دليل الفينولفثالين .
- 4- يسحح المحلول مع هيدروكسيد الصوديوم لحين ظهور اللون الوردي.

الحسابات

نحسب النسبة المئوية للحامض الشحمي الطليق باستخدام العلاقة التالية:

$$\frac{\text{الوزن المكافئ للحامض الاوليك} \times \text{م} \times \text{ح} \times 100}{\text{النسبة المئوية للحامض الشحمي الطليق} = \text{و} \times 1000}$$

$$\frac{282 \times \text{م} \times \text{ح} \times 100}{\text{النسبة المئوية للحامض الشحمي الطليق} = \text{و} \times 1000}$$

حيث ان (و) يعني وزن الدهون او الزيت و (م) مولارية هيدروكسيد الصوديوم و
ان (ح) هو حجم هيدروكسيد الصوديوم المستعمل لمعادلة الحامض الطليق.

المناقشة:

1. ماهي الزيوت وكيف تحضر , وضح بمعادلة.
2. كيف تصفى الزيوت كيميائيا وضح مع ذكر المعادلة.
3. عند تصفية الزيوت تصبح افنتح لونا , اذكر السبب.

تجربة رقم - 12 -

تعيين كمية الحوامض الشحمية في الصابون

الصابون عبارة عن ملح الحامض الشحمي يحضر من تفاعل الزيت او الحوامض الشحمية مع هيدروكسيدات الصوديوم او البوتاسيوم. ومن الحوامض الشحمية في تركيب الصابون حامض الستياريك, البالمتيك, والاوليك.

ان نوعية الصابون الناتج تحدد بكمية ونوعية الحوامض الشحمية المستعملة في عملية الصوبنة. ونلاحظ من الجدول التالي ان نسبة الحوامض الشحمية في تركيب خام الصابون هي اعلى من بقية المكونات.

تركيب خام الصابون

المادة	%
حوامض شحمية	48.5
كليسرين	4.0
هيدروكسيد البوتاسيوم او الصوديوم	3.2
مواد زلالية وغير دهنية	5.9
مواد ملونة	2.4
رطوبة	36.0

ان لكل خام من هذا النوع خواصه واثره في الصابون الناتج, ويكون لون الصابون المنتج قائما ويشتد مع الزمن اذ لم يكن مصنوعا من حوامض شحمية مقطرة.

ان شحم البقر وكذلك الشحوم المستخرجة من لحوم الغنم والحيوانات الاخرى هي خامات شحمية تستخدم في انتاج صابون الغسيل, وتستخلص المادة الشحمية بالبخر فيطفو الشحم والمواد الدهنية فوق الماء في الاستخلاص فتجمع.


تتحلل المواد الدهنية والشحمية الى الحوامض الشحمية بواسطة الماء. ان الشحم والدهون الشحمية هي مصادر لحامض الستياريك في الصناعة ومن تعيين نسبة الحوامض الشحمية في الصابون تتحدد القيمة الصابونية للصابون الناتج ونوعيته.

الادوات والمواد المستعملة:

قدح حجم 100 ml , حمام مائي , مبروش الصابون, دليل الفينولفثالين (محلول 1 gm في 100 ml من الكحول الايثيلي), حامض الكبريتيك المخفف, الشمع.

طريقة العمل

يؤخذ 2.5 gm من الصابون ويذاب في 30 ml من الماء الساخن في قدح ويكمل الدوبان بالتسخين , تضاف 2 قطرة من دليل الفينولفثالين ثم يضاف 3 ml من حامض الكبريتيك المخفف لمعادلة المحلول وتحرير الحامض الشحمي.



يوضع القدح داخل حمام مائي ساخن ويضاف له 2.5 gm من الشمع ويحرك المحلول بهدوء الى ان يذوب الشمع وتتكون طبقتان , طبقة الحامض الشحمي الممتزج مع الشمع الى الاعلى والطبقة الثانية طبقة المحلول المائي الى الاسفل. يرفع القدح من الحمام المائي ويبرد و يوضع القدح في الثلاجة حيث تتصلب طبقة الحامض الشحمي مع الشمع ويرشح حيث يعزل عن الماء.

الحسابات:

$$100 \times \frac{\text{وزن الطبقة الناتجة - وزن الشمع}}{\text{وزن نموذج الصابون}} = \text{النسبة المئوية للحوامض الشحمية}$$

$$100 \times \frac{\text{وزن الحامض الشحمي}}{\text{وزن نموذج الصابون}} =$$

المناقشة

- 1- ما مصدر الحوامض الشحمية في تركيب الصابون , وكيف يمكن تحريرها من الصابون لايجاد نسبتها؟
- 2- اعطي ثلاث امثلة للحوامض الشحمية في تركيب الصابون مع كتابة تراكيبها الكيميائية؟

تجربة رقم -13 -

تحديد نسبة الكلوريدات في الصابون

يجب ان تحدد هذه النسبة الى اقل كمية ممكنة . حيث تحسب هذه الكمية بعد ان يرسب الصابون الذائب في الماء على هيئة صابون مغنيسيومي ويرشح ثم يسحق الراشح مقابل محلول نترات الفضة ذي التركيز العياري المعلوم.

المواد والأجهزة المستخدمة

محلول نترات المغنيسيوم 20% - محلول كرومات البوتاسيوم 10% - محلول نترات الفضة ذو التركيز - 0.171 N - دليل الفينولفثالين - حامض النتريك المخفف - صابون.
قدح حجم 100 ml - ورق حجم 100 ml - جهاز ترشيح - سحاحة - ميزان حساس

طريقة العمل:-

- 1- زن 2.5 gm من الصابون في ورق زجاجي.
- 2- اصف 30 ml من الماء المقطر الساخن وسخن في الحمام المائي الى حد الذوبان التام للصابون.
- 3- اصف 12.5 ml من محلول نترات المغنيسيوم الى محلول الصابون.
- 4- رشح المحلول واغسل الراسب بالماء المقطر الساخن.
- 5- اصف 2 قطرة من دليل الفينولفثالين الى الراشح.
- 6- اصف 1-2 قطرة من حامض النتريك المخفف الى الراشح والى حد التعادل.
- 7- اصف 0.5 ml من دليل كرومات البوتاسيوم الى الراشح.
- 8- سحق المحلول مقابل نترات الفضة لحين ظهور الراسب البني المحمر.

الحسابات:-

$$\frac{\text{الوزن المكافئ لملح NaCl} \times \text{ح} \times \text{ع} \times 100}{1000 \times \text{و}} = \text{النسبة المئوية لأيون الكلوريد في الصابون}$$

$$\frac{100 \times \text{ح} \times \text{ع} \times 58.5}{1000 \times \text{و}} =$$

$$\frac{\text{ح} \times \text{ع} \times 5.85}{\text{و}} =$$

حيث ان (ح) حجم محلول نترات الفضة , (ع) عيارية محلول نترات الفضة , (و) وزن نموذج الصابون

المناقشة

- 1- اكتب معادلة تحول الصابون الذائب الى الصابون غير الذائب بالماء.
- 2- اكتب معادلات عملية التسحيح.
- 3- وضح الغرض من استعمال دليل الفينولفثالين ودليل كرومات البوتاسيوم.

تجربة رقم -14-

الكشف عن نسبة الصودا الكاوية الحرة في الصابون

الصابون عبارة عن ناتج ملحي من تفاعل الحامض الشحمي مع هيدروكسيد فلزي وذلك حسب المعادلة التالية:



وإن التفاعل بين الهيدروكسيد والحامض الشحمي يحدث في محيط قاعدي وإن نسبة القلوي الحر في الصابون يجب أن تتحدد بنسب صغيرة جداً في جميع أنواع الصابون وذلك لآثارها في الجلد وكذلك لآثارها في الانسجة. إذا ماتعدت حدوداً معينة في صابون الغسيل.

الأدوات والمواد المستعملة:

دورق زجاجي سعة 100 ml, ميزان, سحاحة, كحول ايثيلي, محلول حامض الهيدروكلوريك 0.1 N, دليل الفينولفثالين (محلول 1 gm في 100 ml من الكحول الايثيلي).

طريقة العمل

- 1- توزن عينة من الصابون مقدارها 2.5 gm في دورق زجاجي.
- 2- يضاف 20ml من المذيب (مزيج كحول ايثيلي و ماء 10%) .
- 3- يسخن المزيج الى حد الاذابة التامة في حمام مائي.
- 4- تضاف قطرتان من دليل الفينولفثالين
- 5- يسحق المحلول مع محلول حامض الهيدروكلوريك الى ان يختفي الوردى للدليل.

الحسابات :-

الوزن المكافئ للقاعدة x ح x ع x 100

النسبة المئوية للقلوي الحر =

و 1000 x

حيث ان ح = حجم حامض الهيدروكلوريك, ع = عيارية حامض الهيدروكلوريك,
و = وزن العينة بالغرامات.

المناقشة:

- 1- علل: اذابة الصابون في مذيب (مزيج من الكحول الايثيلي والماء 10 % .
- 2- مامصدر الصودا الكاوية الحرة في تركيب الصابون المستعمل وما تأثير زيادة نسبتها عند الاستعمال.

تجربة رقم -15-

ايجاد نسبة المواد العضوية الغير المتفاعلة في المنظفات

المنظف عبارة عن مزيج من المركبات اهمها المركب ذو الفاعلية السطحية surfactant الذي يزيل الشد السطحي للماء او المحلول الذي يضاف اليه. يتكون المنظف ذو الفاعلية السطحية من نهايتين مختلفتين:


أ- نهاية كارهة للماء Hydrophobic

ب- نهاية محبة للماء Hydrophilic


اهم المركبات المستعملة في صناعة المنظفات سلفونات الالكيل بنزين

Alkyl Benzene Sulphonate التي تنتهي بمجموعة السلفنة $(OSO_3)^-$.


عملية تحضير المركب ذي الفاعلية السطحية تتضمن سلفنة الهيدروكربونات من سلسلة الكيروسين $(CH_3(CH_2)_{10}CH_3)$ وبعد ذلك تتفاعل هذه السلسلة مع الكلور ومن ثم تربط به جزيئا من البنزين يتفاعل فريدل كرافتس Friedel - Crafts



ثم يتفاعل الناتج من الكلورة مع ثالث اوكسيد الكبريت او مع حامض الكبريتيك الزيتي Oleum . ان عملية السلفنة يجب ان تكون احادية, كما يجب ان يحال دون حدوث سلفنة ثانية. تستمر عملية السلفنة الى ان تصل نسبتها في الناتج ما بين 96-98% .



يعادل المزيج بعد ذلك بالصودا الكاوية ويتحول الى سلفونات الصوديوم الكيل بنزين




وتحول السلفونات الى عجينة باضافة كمية من الماء , وتحتوي هذه العجينة على نسبة 48% من المادة الفعالة- ثم تجرى عليها عملية قصر. ويتراوح الرقم الهيدروجيني pH

من 9 ~ 7. وبصورة عامة تحتوي المنظفات 25~35% من المركب ذي الفاعلية السطحية.

تضاف بعض المواد الى مسحوق التنظيف والتي يكون لكل منها فعل في عملية التنظيف منها المواد البانية Builders مثل بولي فوسفات الصوديوم الثلاثية (STP) $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$ ومادة بولي فوسفات الصوديوم الرباعية (TSPP) $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ وغيرهما. المواد البانية تزيد من الفعل التنظيفي وتستخدم لتنظيف المنسوجات القطنية كونها تزيل الاوساخ غير العضوية وتزيل العسرة اي انها تعزل ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم وتمنع من تفاعلها مع المادة ذات الفاعلية السطحية وتمنع من اعادة ترسب الاوساخ والأتربة فوق النسيج . وكذلك فان كل جزيئة من بولي فوسفات الصوديوم الثلاثية لها القابلية على سحب ستة جزيئات من الماء الموجود في العجينة اي انها تجفف المسحوق.

وهناك مواد تضاف الى المزيج مثل سليكات الصوديوم $\text{Na}_2\text{O} \cdot x\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ وهي مادة مانعة للتآكل و كبريتات الصوديوم المائية $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ فائدتها تخفف من تركيز المادة ذات الفاعلية السطحية وكذلك حشوة في المزيج، كاربوكسي مثيل سليولوز CMC مادة تمنع اعادة ترسب الاوساخ المفصولة بالنسيج القطني وتضاف بنسبة 1-2%.

يضاف البنزوترايول  $\text{C}_6\text{H}_4\text{N}_3\text{H}$ Benzotriazol الذي بالاضافة الى كونه مادة مانعة للتآكل فانه يغطي بريق للوانى المعدنية. كما تضاف صبغة الفلورسين بنسبة 0.1 ~ 0.2% لغرض اعطاء لمعان للانسجة والاسطح. هناك مواد تضاف لغرض قصر العجينة فيكون القصر اما بالكلور فنستخدم مادة هاييوكلوريت الصوديوم NaOCl التي تحرر الكلور بنسبة 10% او مادة بربورات الصوديوم $\text{NaBO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ التي تحرر الاوكسجين. واخيرا تضاف مواد عطرية لغرض اعطاء رائحة زكية للمنظف.

طريقة العمل:

- 1- ياخذ قوح ونضع فيه 2.5gm من مسحوق الغسيل .
- 2- يضاف 25ml من الماء المقطر مع التحريك المستمر.
- 3- يضاف 2.5ml من محلول هيدروكسيد الصوديوم 10% لمعادلة اي مركبات حامضية ويحولها الى مادة ذات فاعلية سطحية.
- 4- يضاف 15ml من البتروليوم ايثر ونضيف 25ml من الايثانول.

- 5- يوضع الخليط في قمع الفصل حيث يفصل الى طبقتين السفلى وهي الاكثر كثافة والتي تمثل الكحول الايثيلي مع المادة العضوية المتفاعلة والطبقة العليا الاقل كثافة الحاوية على البتروليوم ايثر مع المواد العضوية الغير متفاعلة.
- 6- تهمل الطبقة السفلى وتأخذ الطبقة العليا وتوضع في قدح جاف وموزون ثم يبخر البتروليوم ايثر بواسطة حمام مائي الى حد الجفاف حيث تبقى المواد العضوية غير المتفاعلة.

الحسابات

$$\text{النسبة المئوية المواد الغير المتفاعلة} = \frac{\text{وزن المواد العضوية غير المتفاعلة}}{\text{وزن النموذج}} \times 100$$

المناقشة

- 1- لماذا يتم تبخير البتروليوم ايثر على حمام مائي؟
- 2- ماهي النسبة المئوية للسلفنة الجيدة؟
- 3- ماهو الكيروسين.

تجربة - 16 -


تحضير دليل الفينولفثالين


Preparation of Phenolphthalein Indicator

الفينولفثالين مركب عضوي يستعمل كدليل او كاشف كيميائي للكشف عن المحاليل الحامضية والقاعدية، حيث يعطي لون احمر في الوسط القاعدي المخفف (pH 8.3-10) وعديم اللون في الوسط القاعدي المركز والوسط الحامضي.

يتفاعل الفينول تفاعل تكثيف مع حامض الفثاليك اللامائي انهدريد الفثاليك Phthalic anhydride بوجود حامض الكبريتيك المركز او كلوريد الخارصين اللامائي لينتج الفينولفثالين العديم اللون كناتج لرئيسي، عند اضافة القاعدة المخففة الى محلول كحولي للفينولفثالين يظهر لون احمر واضح. القاعدة تفتح حلقة اللاكتون Lacton Ring في الفينولفثالين ويكون ملح على احدى المجاميع الفينولية. ظهور اللون قد يعزى الى الرزونانس المتكون على شكل تركيب الكوينونويد على كل من جهتي الجزيئة والذي يكون شحنة سالبة على كل من ذرات الاوكسجين في كلا التركيبين، وبزيادة تركيز القاعدة القلوية يختفي اللون الاحمر وهذا يعود الى تكون الكاربينول على شكل تركيب ملحي ويختفي الرزونانس.

المعادلات الكيميائية:





المواد والادوات المستعملة

فينول، انهيدريد الفثاليك، حامض الكبريتيك المركز، هيدروكسيد الصوديوم، حامض

HCl

انبوبة بايركس، جهاز ترشيح، مسخن.

طريقة العمل

- 1- ضع 2gm من الفينول مع 1.5 gm من انهيدريد الفثاليك في انبوبة البايكس.
- 2- اضع 0.7ml (5 قطرات) من حامض الكبريتيك المركز.
- 3- سخن لمدة 10-15 دقيقة لحين الحصول على محلول رائق.
- 4- يسكب المحلول في قذح يحتوي على 40ml من الماء يلاحظ ترسب مسحوق صلب هو الفينولفثالين.

5- يرشح الناتج بعد التبريد بجهاز الترشيح ويغسل الراسب بالماء ثم يجفف ويوزن ثم تحسب النسبة المئوية.

الكشوفات

- 1- يؤخذ 2ml من محلول هيدروكسيد الصوديوم 10% ويضاف له كمية قليلة جدا من راسب الفينولفتالين لاحظ تغير اللون.
- 2- يؤخذ 1ml من محلول خطوة رقم (1) ويضاف له 1ml من هيدروكسيد الصوديوم المركز 40% و لاحظ تغير اللون.
- 3- يؤخذ 1ml من محلول خطوة رقم (1) ويضاف له 1ml من حامض الهيدروكلوريك المخفف ولاحظ تغير اللون.

الحسابات

المادة الناتجة المادة المتفاعلة

الفينول	الفينولفتالين
و.ج. 2×	و.ج.
	X2gm

حيث يمثل (X) الوزن النظري

الوزن العملي

$$\text{النسبة المئوية} = \frac{\text{الوزن النظري}}{\text{الوزن العملي}} \times 100$$

اسئلة للمناقشة :

- ما الفرق بين تركيب الفينولفتالين المحتوي على حلقة لاكتون وتركيب الكاربينول له من ناحية
- أ- اللون
- ب- الوسط الذي يظهر فيه مع ذكر التراكيب الكيميائية لهما.


تجربة - 17 -

تحضير اصباغ الزانثين المشعة- الفلورسين والايوسين

Preparation of Xanthane Dyes- Flourescien and Eosin


النظام الرئيسي لهذا الصنف هو نظام حلقي غير متجانس يسمى الزانثين

Xanthane



طبيعة كل صبغة ضمن هذا الصنف تعتمد على طبيعة المجاميع الفعالة المعوضة الموجودة في



الجزئية , النظام المانح للون يشمل عددا من التراكيب الرزونانية عالية الاستقرار والتي تشمل تراكيب الكوينونويد quinonoid والتي تمثل التراكيب التالية




أحد أمثلة هذا الصنف هو الفلورسين وهو مركب مشع أصفر مخضر ينتج عندما يسخن مول واحد من انهدريد الفثاليك phthalic anhydride مع مولين من الريزورسينول مع كمية قليلة من كلوريد الخارصين اللامائي في درجة حرارة عالية أو باستعمال حامض الكبريتيك المركز حيث ينتج مسحوق أصفر هو المركب 3,6 di- hydroxy fluoran و 6 داي هايدروكسي فلوران وعند إضافة القاعدة ينتج الفلورسين المشع بلون أصفر مخضر والذي يختفي عند تحميض المحلول فيصبح مسحوق أصفر اللون .

عند هجنة الفلورسين بالبروم مع مكافئ أو أربع مكافئات بروم في وسط قاعدي كحولي , تعطي ثنائي أو رباعي برومو فلورسين (الايوسين هو المشتق الرباعي). الايوسين يكون مشعا بلون برتقالي محمر في الوسط القاعدي يختفي عند التحميض ليعطي مسحوق أحمر اللون

المعادلات الكيميائية:



الفلورسئين المشع (اصفر مخضر)



الايوسين يكون متصبا بلون برتقالي محمر

Eosin

المواد والادوات المستعملة

ريزورسينول، انهيدريد الفثاليك، حامض الكبريتيك المركز، هيدروكسيد الصوديوم المخفف بتركيز 10%، جفنة خزفية، حمام مائي، جهاز ترشيح.

طريقة العمل

- 1- يمزج مسحوق (0.01 mol=1.1gm) من الريزورسينول مع (0.005mol=0.74gm) من انهيدريد الفثاليك في جفنة خزفية.
- 2- يضاف 1.5ml من حامض الكبريتيك المركز.
- 3- يسخن على حمام مائي لمدة 15 دقيقة مع التحريك المستمر.
- 4- يبرد ويضاف اليه 20ml من الماء مع التحريك المستمر.
- 5- يرشح ويجمع الراسب.
- 6- توضع كمية قليلة من الراسب في انبوبة اختبار ويضاف لها 2ml من هيدروكسيد الصوديوم المخفف ويلاحظ لون الناتج.

الحسابات:

المادة المتفاعلة	المادة الناتجة
ريزورسينول	6,3 داي هايدروكسي فلوران
و.ج. 2x	و.ج.
1.1gm	X

حيث يمثل (X) الوزن النظري

$$\frac{\text{الوزن النظري}}{\text{الوزن الحتمي}} \times 100 = \text{النسبة المئوية}$$

سئلة للمناقشة:

- 1- ما الغرض من استعمال حامض الكبريتيك. المركز او كلوريد الخارصين اللامائي.
- 2- في اي وسط تحصل على اللون المشع لصبغة الفلورسين وضح مع ذكر الاسباب.
- 3- وضح الاختلاف في لون الفلورسين عن الايوسين في الوسط
أ- الحامضي ب- القاعدي مع ذكر الاسباب
- 4- هل يمكن تحضير صبغة قاعدية من اصباغ الزانثين. معززا اجابتك بمثال.




Preparation of Indigo Dye تحضير صبغة الاندكو


وهي اهم صبغة من صبغات الاندكويد Indigoid dye والتي تشمل الاندكو والثايو اندكو. الصبغة الاولى طبيعية تمتاز بقوة الوانها وثباتها عند استعمالها لصبغة الانسجة السليلوزية بالدرجة الاولى ومن ثم الانسجة البروتينية . كما يعتبر الاندكو من اهم انواع الاصبغ الحوضية Vat Dyes .

صبغة الاندكو عبارة عن تراكيب معقدة غير ذائبة ذات وزن جزيئي عالي تحتوي على مجاميع كيتونية يتم اختزالها في عمليات الصباغة لتحويلها الى الحالة الذائبة (غيمية اللون) ومن ثم يتم اكسبتها مرة ثانية على سطح النسيج فتتحول الى صبغة زرقاء غير قابلة للذوبان ثابتة على النسيج.

تحضر بعدة طرق منها طريقة هيومن Humann Process حيث يتم تصنيع الاندكو من حامض الانثرانيليك Anthranilic acid (حامض الاورثو امينو بنزويك) وحامض الكلورواخليك Chloro acetic acid بوجود كاربونات الصوديوم مع التسخين بمكثف عاكس لمدة 3 ساعات يفصل بعدها Phenyl glycine ortho carboxylic acid.



الذي يصهر مع مزيج من هيدروكسيدات الصوديوم والبوتاسيوم او احدهما بدرجة حرارية عالية حيث يتكون الاندوكسائل Indoxyle وهو مركب برتقالي اللون يتأكسد بسهولة في الهواء الجوي او باستعمال مادة مؤكسدة للحصول على مركب غامق هو الاندكو.



الادوات و المواد المستعملة

دورق دائري سعة 250ml , مكثف , قمع بختر , حامض الانثرائنيك , حامض الكلوروكليك , كاربونات الصوديوم الالمانية , هيدروكسيد الصوديوم , حامض الهيدروكلوريك , بودقة , مسخن كهربائي , جهاز ترشيح.

طريقة العمل

الخطوة الاولى- تحضير فينيل كلايسين اورثو كاربوكسيليك.

1- في دورق دائري مزود بمكثف عاكس , يوضع 2.8gm من حامض الانثرائنيك و 2gm من حامض الكلوروكليك , و 4gm من كاربونات الصوديوم الالمانية و 40ml من الماء.

2- يسخن المزيج حتى الغليان ولمدة ثلاث ساعات عند درجة حرارة 200-220 م.

3- يسكب المزيج في قمع ويبرد.

4- اضف كمية مناسبة من حامض الهيدروكلوريك بشكل تدريجي لحين ترسب جميع المادة الناتجة.

5- يترك ليستقر لليوم التالي.

6- يرشح و يغسل جيدا بالماء.

7- تجرى عملية البلورة واعادتها عند الحاجة بواسطة الماء الحار (بمساعدة الكربون المزيل للون عند الحاجة)

8- تجفف المادة الناتجة عند درجة 100°C

الخطوة الثانية: تحضير صبغة الاندكو:

1- يوضع 1gm من المادة الناتجة عن الخطوة الاولى مع 3gm من هيدروكسيد الصوديوم و 5ml من الماء في بودقة , يسخن المزيج الى درجة $200\sim 300^{\circ}\text{C}$ ويحرك جيدا باستمرار.

2- عندما تتحول المادة المنصهرة الى لون برتقالي واضح , تترك البودقة لتبرد.

3- يذاب المنصهر في 40ml من الماء .

4- يتأكسد هذا المحلول عند التحريك بمجرد ملامسته للهواء الجوي ليعطي الاندكو الذي يترسب تدريجيا.

5- يرشح الناتج ويغسل بالماء جيدا ثم يجفف.

ملاحظة:

التحول الى الاندكو يكون اسرع بالتحميص بحامض الهيدروكلوريك والاكسدة بواسطة محلول كلوريد الحديدك الى نهاية الترسيب.

الحسابات والنتائج:

المادة المتفاعلة	المادة الناتجة
فنيل كلايسين اورثو كاربوكسيلايك اسيد	الاندكو
و.ج $2 \times$	و.ج
1.0 gm	X

X = الوزن النظري

$$\text{النسبة المئوية} = \frac{\text{الوزن الفعلي}}{\text{الوزن النظري}} \times 100$$

اسئلة المناقشة:

1. ناقش ألوان المركبات الناتجة من خلال الخطوتين الأولى والثانية في خطوات التحضير مع ذكر أسباب تغير اللون.
2. ما الفرق بين الأندوكسائل والأندكو؟
3. ماهي الغاية من استعمال كل من كاربونات الصوديوم - محلول هيدروكسيد الصوديوم
4. لماذا يتحول اللون البرتقالي إلى اللون الأزرق للأندوكسائل عند الأكسدة؟
5. ماهي المجاميع المعقدة للون في صبغة الأندكو؟ وماهي المجاميع المانحة للون فيها؟





تحضير وتنقية بعض اصباغ الازو المستعملة صناعيا

Preparation and Purification of some Azo Dyes

ان اصباغ الازو هي اكبر مجموعة من ضمن المواد الملونة العضوية Dyes المحضرة صناعيا , المجموعة المانحة للون فيها (الكروموفور Chromophore " هي مجموعة الازو (-N=N-) والتي ترتبط مع حلقة اروماتية او اكثر لتعطي الكروموجين Chromogen وهو التركيب الاروماتي الاساسي لجزيئة الصبغة الذي يحمل المجموعة المانحة للون .

قد تكون هناك اكثر من مجموعة ازو في جزيئة الصبغة وبذلك نحصل على صبغة احادية الازو mono Azo , او ثنائية الازو di Azo او متعددة الازو poly Azo اعتمادا على عدد مجاميع الازو في جزيئة الصبغة.



تحتوي اصباغ الازو ايضا على مجاميع حامضية او قاعدية او متعادلة معوضة في الحلقات الاروماتية كمجاميع الكربوكسيل , والسلفونيك , والهيدروكسيل , و الامين وغيرها تعطي فعلا معمقا للون الاوكسوكروم Auxochromes اما اصباغ الازو قد تكون حامضية , قاعدية , مباشرة منتشرة وغير ذلك حسب طبيعة المجاميع المعوضة الموجودة فيها.

تحضر اصباغ الازو بخطوتين رئيسيتين هما:

- 1- عملية تكوين مركب الديازو diazotization للامينات الاروماتية الاولى بفعل حامض النتروز لتكوين ملح الدايزونيوم Diazonium salt حيث يتم دخول ذرة نتروجين ثانية للجزيئة وتكوين مجموعة الازو. يجري التفاعل في درجة حرارية منخفضة لاتزيد عن 5°C لان ملح الدايزونيوم الناتج غير مستقر.
- 2- عملية الازدواج coupling هي عملية تعويض الكتروفيلية بايون الدايزونيوم الموجب الناتج من الخطوة الاولى اعلاه مع مركب اروماتي ثاني (من مركبات الهيدروكسيل او الامين الاروماتية) . الموقع الذي يرتبط به ايون الدايزونيوم مع مركب الازدواج هو الموقع الذي يحتوي على كثافة الكترونية عالية وسط تفاعل عملية الازدواج تحدد طبيعة المجموعة الموجودة في مادة الازدواج , هذه العملية تجري ايضا في درجة حرارية منخفضة لمنع تجزؤ ملح الدايزونيوم المستعمل.

ان اسهل طريقة مستعملة لتنقية الصبغة المحضرة هي عملية التبلور
 crystallization باستعمال مذيب عضوي مناسب. في حالة عدم ملائمة هذه الطريقة
 تستعمل احدى طرق التقنية الكروماتوغرافية Chromatographic methods .

المعادلات الكيميائية:



المواد والادوات المستعملة

حامض السلفانيك Sulphanilic acid - كربونات الصوديوم اللامائية - نثريت الصوديوم - حامض HCl - بيتا نفتول - محلول هيدروكسيد الصوديوم 10% - ملح الطعام - قـدح صغير الحجم عدد 2 - حمام مائي - قمع بخـنر للترشيـح - ثلـج - مـحرار.

طريقة العمل:

- أ- عملية تكوين مركب الديازو
- 1- يوضع 1.5 gm من حامض السلفانيك مع 1gm من كربونات الصوديوم اللامائية و 16ml من الماء في قـدح .
- 2- يسخن المزيج حتى يتكون محلول رائق.
- 3- يبرد بالماء الى درجة 15°C ثم يضاف بالتدريج محلول (1gm نثريت الصوديوم في 2ml ماء) .
- 4- يسكب المزيج بهدوء مع التحريك المستمر في قـدح صغير يحتوي 1.5ml من حامض الهيدروكلوريك المركز و 10ml من الماء المثلج.
- 5- تخفض درجة الحرارة الى (0°C ~ 5°C) باستعمال الحمام الثلجي.
- ب- عملية الازدواج:
- 1- في قـدح, يذاب 1.5gm من البيتانفتول في 4ml من محلول 10% هيدروكسيد الصوديوم.
- 2- يبرد الى 0°C ~ 5°C .
- 3- يضاف مع التحريك المستمر مزيج ملح حامض الديازوسلفانيك (المحضر بالخطوة الاولى اعلاه) الى مزيج النفثول.
- 4- يحرك جيدا لمدة عشرة دقائق.
- 5- يسخن حتى ذوبان الصبغة.
- 6- يضاف 2gm من ملح الطعام ويترك المزيج حتى يبرد.
- 7- بعد انتهاء انفصال بلورات الصبغة , يرشح خلال قمع بخنر.
- 8- يغسل جيدا بالماء ويجفف.
- 9- تفحص درجة نقاوة الصبغة الناتجة وتبلور عند الحاجة.

الحسابات والنتائج:

صبغة الازو الناتجة

البيتانفتول

و.ج

و.ج

X

1.5gm

حيث يمثل (X) الوزن النظري


$$100 \times \frac{\text{الوزن العملي}}{\text{الوزن النظري}} = \text{النسبة المئوية}$$

المناقشة:

1- ادرس وناقش امكانية التغيير في ظروف التجربة - درجة حرارة الوسط - في حالة تغيير نوع المركبات الرئيسية المستعملة في خطوتي التحضير الرئيسيتين واكتب معادلات تفاعل المركبات المقترحة.

2- من المسؤول عن تحديد

أ- موقع الارتباط لايون الديازونيوم مع مركب الازدواج
ب- الوسط الذي يجري فيه تفاعل الازدواج.



تجربة - 20 -

صبغة الألياف

(استعمال بعض الأصباغ المحضرة في عمليات الصبغة)

Dyeing of Fibers

عمليات الصبغة تتضمن اختيار الصبغات المناسبة للأنسجة الملانمة لها، اعتمادا على التراكيب الكيميائية لكل منهما. أساس عملية الصبغة بغض النظر عن طريقة الصبغة يقوم على انتقال الصبغة من محلول الصبغة إلى داخل النسيج. فضلا عن ذلك فإن العمليات الأساسية للصبغة تتضمن:

أولا: تهيئة الألياف.

ثانيا: تحضير محلول الصبغة.

ثالثا: استعمال الأصباغ المناسبة.

رابعا: عمليات التكملة.

إن تهيئة الألياف تختلف بالنسبة للأنسجة الطبيعية عن المصنعة وحسب نوع المعاملات التي مرت بها خلال إنتاجها. أما تحضير محلول الصبغة فيختلف اعتمادا على التركيب الكيميائي لجريئة الصبغة فهي إما تذاب بالماء مباشرة كالأصباغ الحامضية أو تختزل إلى الحالة الذائبة كالأصباغ الحوضية أو تطحن إلى دقائق صغيرة لتجول إلى محلول عالق كالأصباغ المنتشرة وغير ذلك. بعد ذلك تستعمل الصبغة بإدخال الألياف المهيأة إلى محلول الصبغة المحضر مع التحريك المستمر لفترة زمنية معينة في درجة حرارية مناسبة وأحيانا تحت ضغط (إن أعظم امتصاص للصبغة من قبل النسيج يختلف باختلاف كل من الصبغة والنسيج اعتمادا على تركيب كل منها الكيميائي). وأخيرا عمليات التكملة التي تختلف أيضا حسب نوع الصبغة قد تتطلب الغسل والتجفيف فقط، أو تتطلب إزالة العامل المختزل ثم الأكسدة ثم الغسل والتجفيف وغير ذلك، بعد عمليات التكملة تكون الصبغة قد ثبتت على النسيج بالشكل النهائي.

هناك عدة عوامل تؤثر على عمليات الصباغة المختلفة, منها

1. تركيز الصبغة في محلول الصباغة حيث إن لون النسيج يكون أكثر عمقا عند زيادة تركيز الصبغة في محلول الصباغة وعلى العكس من ذلك فإن وزن النسيج يؤثر في عمليات الصباغة.

2. درجة الحرارة, إن اختيار الدرجة الحرارية المناسبة لعملية الصباغة يعطي نتائج جيدة.





3. تأثير الالكتروليت المستعمل حيث إن استعمال بعض الأملاح أحيانا مثل ملح كلور (كبريتات الصوديوم المائية) كالكتروليت يعمل على زيادة استنفاد الصبغة إلى داخل النسيج وتأثير الالكتروليت على الاستنفاد يختلف باختلاف الصبغة, كما إن استنفاد الصبغة إلى داخل النسيج المستعمل يزداد بزيادة تركيز الالكتروليت إلى حد معين في حوض الصباغة.

إن عمليات الصباغة اعتياديا تتم في مخيط مائي. وإن طريقة ارتباط الصبغة بالنسيج تكون إما بتكوين روابط كيميائية حقيقية (actual chemical bonds), أو عن طريق الامتزاز (adsorption).

هناك أربعة قوى ممكن إن ترتبط بها جزيئات الأصباغ المختلفة بجزيئات الأنسجة أو الألياف الملائمة لها هي, القوى الأيونية, الروابط التساهمية, الأواصر الهيدروجينية وقوى فاندرفال. إن نوع القوى أو الارتباط يعتمد على التركيب الكيميائي لكل من جزيئة الصبغة والنسيج المستعمل.

صبغة الازو Azo Dyes

تصنف اعتمادا على التركيب الكيميائي للصبغة أو طريقة الاستعمال والصبغة التي تحضر في المختبر هي صبغة حامضية تصلح لصباغة الانسجة القاعدية البروتينية. وهي صبغة ذات لون احمر أو برتقالي. التركيب الكيميائي للصبغة المحضرة ومعادلات عملية الصباغة للنسيج الملائم لها



المصادر

- 1- د. جابر شنشول جمالي. "الصناعات البتروكيمياوية" (2004) جامعة النهرين
- 2- د. شيت نعمان. "ادخال الي الكيمياء الصناعية" (1986) جامعة الموصل
- 3- د. جواد الخفاجي و جماعته. "الكيمياء الصناعية" (1989) جامعة بغداد
- 4- د. جواد الخفاجي و جماعته. "الكيمياء الصناعية العملي" (1989) جامعة بغداد
- 5- د. كوركيس عبد ال ادم. "الكيمياء العضوية الصناعية" (1980) جامعة البصرة
- 6- د. عماد الدبوني , د. لطيف حميد علي. "النفط المنشأ و التركيب و التكنولوجيا" (1986) جامعة

الموصل



18

18-18

18-18

