



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة ديالى

كلية العلوم

قسم الكيمياء

تحضير ودراسة خواص مترابك أوكسيد الكرافين
وقابليته لأمتزاز ايونات النيكل

رسالة مقدمة الى

مجلس كلية العلوم / جامعة ديالى

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم الكيمياء

من قبل الطالبة

تبارك احمد جاسم

بكالوريوس في علوم الكيمياء 2017

كلية العلوم - جامعة ديالى

بإشراف

أ.د. عامر فاضل داود

الفصل الأول

المقدمة العامة

Nanomaterials**1.1. المواد النانوية**

تعد تكنولوجيا النانو قفزة هائلة في كافة فروع العلوم وكلمة النانو (Nano) كلمة لاتينية معناها العالم المتناهي في الصغر [1,2] أن صغر حجم المواد النانوية جعلها تسلك سلوكاً مختلفاً عن المواد الكبيرة في الحجم [3] المواد النانوية الكربونية جذبت الاهتمام منذ نشأته إذ تمت دراستها بشكل كثيف لتركيبها الفريد وخصائصها الكيميائية والبصرية والالكترونية والميكانيكية. المواد النانوية الكربونية توزع على مختلف الابعاد من خلال الاعتماد على مدى القياس النانوي أحادية الابعاد (One-dimension) مثل الانابيب النانوية الكربونية والياق الكربون النانوية وثنائية الابعاد (two-dimension) مثل الكرافين وأوكسيد الكرافين. تعتمد بنية المادة النانوية الكربونية على هيكل صفائح الكرافيت [4]. الكربون هو احد العناصر المشهورة و الموجودة في الطبيعة بشكلين هما الكرافيت والماس كل ذرة كربون ترتبط بأربع آواصر تساهمية [5]. الكرافيت أحد أنواع الكربون المشابه للماس بالخواص المعروفة والمألوفة إذ تشكل الطبقات المنفردة لذرات الكربون المرتبطة بشكل سداسي مستوي ومنها نحصل على الكرافين [6]. نحصل على الكرافين من اكسدة الكرافيت الى أوكسيد الكرافين ثم اختزال أوكسيد الكرافين الى الكرافين . حيث له مميزات عديدة جعلته مادة متعددة الاستخدام ومفيدة في الكثير من التطبيقات العلمية كذلك المركبات البوليمرية النانوية لها استخدامات كثيرة بالتطبيقات الصناعية [7].

properties of nanomaterials**2.1. خصائص المواد النانوية**

- تمتلك المواد النانوية بعض الخصائص التي تميزها عن المواد ذات الاحجام الكبيرة منها :
1. يمكن بناؤها من خلال تجمع الذرات الواحدة مع الأخرى او من خلال تكسير الجزيئات الكبيرة الى أجزاء اصغر [8] .
 2. حجم الدقائق النانوية يتناسب عكسيا مع الطول الموجي للفوتونات المنبعثة.
 3. عند ظروف الحجم النانوي يصبح تأثير قوى فاندرفالز العامل الرئيس المؤثر.
 4. اهم الخصائص المميزة للدقائق النانوية هو صغر حجمها وكبر مساحتها السطحية [9,10].

Classification of Nanomaterials**3.1. تصنيف المواد النانوية****One Dimension Nanomaterials****1. المواد نانوية أحادية الأبعاد**

هذه الفئة تشمل جميع المواد التي يقل احد مقاييس ابعادها (الطول او العرض او الارتفاع) عن 100 nm التي لها بعد نانوي واحد فقط مثال على ذلك المواد النانوية التي تكون بشكل قضبان والاسلاك النانوية [11].

Two dimension nanomaterials (2D)**2. المواد النانوية ثنائية الأبعاد**

في هذه الفئة من المواد النانوية يشترط ان يقل مقياس بُعدين من ابعادها عن 100nm مثال على ذلك من المواد الانابيب النانوية كأنابيب الكربون النانوية والصفائح النانوية والالياف النانوية [12,13].

Three dimension nanomaterials (3D)**3. المواد النانوية ثلاثية الأبعاد**

هي تلك المواد التي تكون مقاييس ابعادها الثلاثة (x,y,z) اقل من 100nm مثل الدقائق النانوية [14].

Zero dimension nanomaterial**4. المواد النانوية الصفرية الأبعاد**

وهي المواد التي تكون جميع ابعادها في مقياس النانو اي في حدود 100nm ولا تمتلك اي بُعد خارجي اي تكون مكورة الشكل مثال على ذلك الفلورين [15].

Composite Materials**4.1. المواد المترابكة**

عبارة عن انظمة ناشئة من مزج و اشتراك مادتين أو اكثر ، حيث تمثل كل مادة طوراً منفصلاً عن الاخر في النظام للحصول على مواد جديدة مختلفة في الخواص عن خواص المواد التي دخلت في تكوين المادة المترابكة .المواد المترابكة تمتلك بعض الخصائص التي تكون متناسبة مع العديد من التطبيقات الصناعية لذلك أصبحت ذات مكانة خاصة بين المواد الهندسية المختلفة لتصبح اكثر ملائمة للتطبيقات الصناعية وتعني الصفات المرغوبة للمواد المترابكة بأنها صفات المكونات الأساسية للمادة المترابكة والتي تعتمد على المادة الأساس ومواد التدعيم [16].

5.1 مكونات المواد المتراكبة Components of Composite Materials

المواد المتراكبة تتكون من جزأين أساسيين هما:

1. المادة الأساس Matrix Material

تكون المادة الأساس احد مكونات المادة المتراكبة حيث تعمل على ربط مادة التدعيم ونقل الحمل الى مواد التدعيم، القدرة على المحافظة على مواد التدعيم من التغير بدرجات الحرارة والتآكل والاكسدة من الظروف الجوية مع احتمالية اختيار المادة الأساس وفق مبدئ تحسين الخصائص الكهربائية او الحرارية او سهولة عملية التشكيل وتكون المادة الأساس في اغلب الأحيان منخفضة الكثافة وذات صلادة ومقاومة منخفضة مقارنة بمواد التدعيم [17].

2. مواد التدعيم Reinforceent Material

مواد التدعيم او المواد المضافة مصطلح يستعمل ليوضح المواد التي تنتشتت في المادة الأساس بدون حدوث تأثير في التركيب الجزئي للمادة الأساس [18]. تعمل مواد التدعيم على تقوية المادة الأساس وتمتاز بأنها ذات مقاومة عالية ومطاطية عالية او واطئة حسب نوع مادة التدعيم والغرض المستخدم لأجله ، ويكون شكل المواد الداعمة اما دقائق او حشوات او الياف او رقائق وحسب مصادر مواد التدعيم الطبيعية المعدنية او المواد العضوية او غير العضوية [19].

Nano polymer composites

6.1 المتراكبات البوليميرية النانوية

المتراكبات البوليميرية النانوية تعد من المواد المهمة التي تستخدم في الكثير من التطبيقات الانشائية والصناعية. فائدة المتراكب هو الحصول على صفات مميزة جديدة وخصائص متطورة [20]. إذ إن المتراكبات تمتلك قوة المادة المضافة للبوليمير ومرونة البوليمير لذلك جذبت العديد من المصنعين لذا تستعمل المتراكبات البوليميرية بكثرة في الأونة الأخيرة [21]. المتراكبات البوليميرية عبارة اضافة المواد المحضرة المتفاعلة مع أكسيد الكرافين الى البوليمير المستخدم في الدراسة ان هذه الاضافات من الممكن ان تحسن خواص التوصيل الحراري و الخواص الميكانيكية و التوصيل الكهربائي والصلابة والقوة والمرونة حسب المواد النانوية المضافة للبوليمير [22].

Electrical Conductivity**7.1. التوصيلية الكهربائية**

هي عملية أنتقال الشحنات الكهربائية من مكان الى اخر في وسط معين تحت تأثير مجال كهربائي وبالاعتماد على عاملين أساسيين ، الأول تركيز حاملات الشحنة (n) والثاني القابلية الحركية للحاملات (μ). وعند دراسة التوصيل الكهربائي للبوليمرات من الضروري معرفة اصل حاملات الشحنة وطريقة تحركها خلال البوليمر وعددها ، أي يجب ان نهدف الى ربط هذه العوامل مع التراكيب الكيميائية ومع الشكل الهندسي للسلاسل البوليمرية ومن خلال معرفة هذه العلاقة يمكن انتاج بوليمرات جيدة التوصيل وذات صفات كهربائية نموذجية [23]. تكون حاملات الشحنة إما الكترولونات او فجوات او ايونات متولدة او من خلال اضافة شوائب . يحدث التوصيل الكهربائي بصورة عامة بسبب احدى الطريقتين الاتيتين او كلاهما :

1. حركة الالكترولونات في المواد الموصلة.

2. بوساطة الايونات كما في الالكتروليتات والسوائل.

يمتلك التوصيل الكهربائي للمواد خاصية تمكنه من التغيير من خلال اضافة المواد المشوبة وهذه العملية تدعى بالتشويب (Doping) مثل البوليمرات المتعاقبة غير المشوبة لها فجوة طاقة كبيرة ، لذلك فأن قابلية التوصيل الكهربائي لها تكون واطئة وان هذه القابلية تتغير عند التشويب بالشوائب التي تساعد على زيادة التوصيل الكهربائي الذي يعطي نوعين من التوصيل الأول نوع (p) والثاني من النوع (n) اعتمادا على نوع الشوائب المستعملة (مانحات او قابلات). وعند زيادة التشويب للبوليمرات المتعاقبة يمكن الوصول الى الحالة التي تسمى بها البوليمرات بالمعادن المصنعة حيث يتم التحكم بتوصيلية البوليمرات في مدى من موصلية عوازل الى موصلات من خلال السيطرة على كمية الشوائب أو نوعها [24]. كما ان اعتماد التوصيلية على درجة الحرارة في البوليمرات لا يشبه ما هو عليه في المعادن حيث ان المعدن الجيد التوصيل تزداد توصيليته كلما انخفضت درجة الحرارة ، اما البوليمرات فتزداد توصيليتها مع ازدياد درجة الحرارة. تقسم المواد من حيث قدرتها على توصيل التيار الكهربائي على اربعة اقسام [25] :

Insulators**1- المواد العازلة**

وهي المواد التي تمتلك توصيلية كهربائية واطئة جدا تتراوح قيمتها ما بين 10^{-22} ohm⁻¹.cm⁻¹ – 10^{-12} .

Semiconductors**2- المواد شبه الموصلة**


تمتلك المواد شبه الموصلة توصيلية كهربائية تتراوح قيمتها ما بين 10^{-12} ohm⁻¹.cm⁻¹ – 10^3 .

Conductors or Metals**3- المواد الموصلة او المعادن**

هي المواد التي تمتلك توصيلية كهربائية اكبر من $10^3 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$.

super conductors**4- المواد فائقة التوصيلية**

إنَّ المعادن في درجات الحرارة الواطئة جدا تفقد مقاومتها لمرور التيار الكهربائي وتصبح موصلات فائقة حيث يمكن إن تصل قيمة توصيلتها $10^{20} \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ لهذا تسمى مواد فائقة التوصيلية .



الشكل (1-1) : تركيب حزم الطاقة في المواد الموصلة واشباه الموصلات والعوازل [26].

Thermal Properties**8.1. الخواص الحرارية**

لقد شاع استخدام المواد المترابكة ذات الوسط البوليمري في اغلب التصميمات الحديثة نظرا لتفوق خصائصها الحرارية على بقية المواد الأخرى ودراسة مدى تحملها درجات الحرارة . فهناك عدة تطبيقات برزت فيها الحاجة إلى مواد ذات قابلية عالية على تحمل درجات حرارية مرتفعة التي قد تتعرض لها المادة اثناء الخدمة حيث يمكن استعمالها بوصفها واقيات حرارية لتحملها الأجهادات الحرارية [27]، لذلك نجد ان الهدف الأساس من دراسة الخواص الحرارية هو التعرف على السلوك الحراري لهذه المواد لكي يحدد لها ادوارا مناسبة في المجالات التطبيقية و العلمية .

9.1. التلوث**Pollution**

يُعرّف التلوث بأنه أي تغيير ضار في البيئة ناتج عن الآثار الجانبية الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للأنشطة البشرية الصناعية أو الاجتماعية. يتأثر الغلاف الجوي والأنهار والبحار والتربة بالتلوث. تُعرف العوامل المسببة للتلوث البيئي بالملوثات [29,28] يعد الامتزاز أحد الأساليب الفيزيائية - الكيميائية الأكثر شيوعًا في إزالة الملوثات. إنها عملية فعالة وطريقة اقتصادية لإزالة الأيونات من المياه ؛ لكي تكون عملية الامتزاز جيدة ، يجب أن يكون هناك اختيار لنوع الممتزات التي لها خصائص جيدة مثل مساحة سطح عالية، قدرة امتصاص عالية ، استجابة سريعة لقدرة الامتزاز لتغير درجة الحرارة ، انتشار عالٍ للكتلة و الاستقرار الحراري [31,30].

10.1. تقنيات إزالة الملوثات من المياه**Techniques for removing pollutants from water****1-الترسيب الكيميائي****Chemical percieption**

الترسيب الكيميائي يعد فعالاً وهو الأكثر استخداماً إلى حد بعيد في الصناعة لأنه بسيط نسبياً وغير مكلف للتشغيل. في عملية الترسيب تتفاعل المواد الكيميائية مع أيونات المعادن الثقيلة لتكوين رواسب غير قابلة للذوبان. يمكن فصل رواسب التكوين عن الماء عن طريق الترسيب أو الترشيح ثم يتم صب المياه المعالجة وتصريفها أو إعادة استخدامها بشكل مناسب. تشمل عمليات الترسيب الكيميائية التقليدية ترسيب الهيدروكسيد والكبريتيد [32] .

2- التبادل الأيوني**Ion exchange**

نوع من العمليات يستخدم على نطاق واسع لإزالة المعادن الثقيلة من مياه الصرف بسبب مزاياها العديدة ، مثل قدرة المعالجة العالية ، الحركية السريعة وكفاءة الإزالة العالية . راتنج التبادل الأيوني سواء راتنج صلب طبيعي أو اصطناعي ، لديه القدرة المحددة على تبادل الكاتيونات والانيونات مع المعادن الموجودة في مياه الصرف الصحي. من بين المواد المستخدمة في عمليات التبادل الأيوني ، يفضل استخدام الراتنجات الاصطناعية لأنها فعالة في إزالة المعادن الثقيلة تقريباً من المحلول. تتأثر راتنجات التبادل ببعض المتغيرات مثل درجة الحرارة والأس الهيدروجيني وتركيز المعدن الأولي ووقت التلامس [33].

3-الترشيح الغشائي**Membrane filtration**

الترشيح الغشائي هو أحد أنواع المعالجة التي تستخدم لإزالة المعادن الثقيلة بأنواع مختلفة من الأغشية. قد تكون عملية الإزالة عالية الكفاءة والتشغيل السهل وتوفير المساحة. تُستخدم عمليات الغشاء لإزالة المعادن من مياه الصرف الصحي وهي الترشيح الفائق ، والتناضح العكسي ، والترشيح النانوي ، وغسيل الكلى الكهربائي [34].

4-المعالجة الكهروكيميائية**Electrochemical treatment**

الطرائق الكهروكيميائية تتضمن تصفيح أيونات المعادن على سطح الكاثود ويمكنها استعادة المعادن في الحالة المعدنية الأولية. تتضمن تقنيات الصرف الصحي الكهروكيميائية استثماراً رأسمالياً كبيراً نسبياً وإمدادات كهرباء باهظة الثمن ، لذلك لم يتم تطبيقها على نطاق واسع. ولكن ، مع اللوائح البيئية الصارمة بشأن تصريف المياه العادمة ، استعادت التقنيات الكهروكيميائية أهميتها في جميع أنحاء العالم في أثناء العقدين الماضيين. عادة ما يتم تطبيق الترسيب الكهربائي لاستعادة المعادن من مياه الصرف الصحي. إنها تقنية نظيفة مع عدم وجود مخلفات دائمة لفصل المعادن الثقيلة [35].

5-التفكك الضوئي**Photodissociation**

وهو عبارة عن تكسير أو اصر مركب وتحويله الى جزيئات اخف وزنا غير سامة او ملوثة بوساطة الضوء وعادة ما يكون هذا الضوء مرئياً أو فوق البنفسجي [36] .

6-عملية الامتزاز**Adsorption processes**

يعد الامتزاز ظاهرة سطحية مهمة تصف عادةً جزء الجسيمات (الأيونات والذرات والجزيئات) سواء من الطور الغازي أو من المحلول الموجود على سطح مادة صلبة. مصطلح (adsorbate) مادة يتم امتزازها ومصطلح (adsorbent) السطح الذي يمتز هذه المادة على سبيل المثال هلام السيليكا والطين المسامي والراتنجات والفحم النشط. أو يمكن تعريف الامتزاز على أنه زيادة في تركيز المادة المتفاعلة على سطح المحفز ، بسبب زيادة تركيز المادة الفعالة [37].

11.1. الدراسات السابقة**1. الدراسات الخاصة بالبوليميرات :**

قام الباحث (Abdulwahab, H. M) عام 2015 بتحضير بعض مركبات الكربون النانوية ومشتقاتها (او أكسيد الكرافين والكرافين ومشتق اوكسيد الكرافين مع ثايو كاربو هيدرازيد, مشتق الكرافين مع ثايو كابوهيدرازيد , مشتق الكرافين مع البولي انيلين ,مشتق اوكسيد الكرافين مع البولي انيلين ومشتق اوكسيد الكرفين وثايو كاربو هيدرازيد مع البولي انيلين) كما حضر اوكسيد المنغيز النانوي , حيث تضمنت دراسة الخواص الفيزيائية لهذه المتراكبات النانوية بواسطة تقنيات LCR والفولتامترية الحلقية وقد اتضح من خلال القياسات الكهربائية قيمة التوصيلية الكهربائية للرقائق البوليمرية المشوبة مع الكرافين ومشتقاته كانت تمتلك اعلى قيمة من كل الرقائق البوليمرية المحتوية على اوكسيد الكرافين, كما استخدمت هذه الرقائق البوليمرية في تحضير المتسعات الكهربائية وقد اتضح من خلال هذه الدراسة ان الخلايا المحضرة من رقائق مشتق الكرافين مع البولي انيلين هي الافضل وان الخلايا المحضرة من رقائق اوكسيد الكرافين هي الاقل [25].

استطاع الباحث (Zidan) عام (2016) دراسة الخصائص الكهربائية للخليط البوليمري [PVA:PVP] المضاف له نسب وزنية مختلفة من صبغة الميثيل الازرق (Methylen Blue) والمحضر بطريقة الصب, حيث درس ثابت العزل الكهربائي كدالة لدرجة الحرارة (303K-373K) والتردد ضمن المدى (50Hz - 3.5MHz), حيث اظهرت النتائج تناقص في قيمة ثابت العزل الكهربائي بزيادة التردد وزيادة ثابت العزل بزيادة درجة الحرارة ووجد ايضا ان قيمة التوصيلية الكهربائية المتناوبة ($\sigma_{a.c}$) تزداد مع زيادة التردد [38].

اقترح الباحث (Al-Tikrity) عام (2018) تحضير اوكسيد الكرافين والكرافين و-Graphene-1,3,4 oxadiazole-2thiol (rGS) بخلط نسب مختلفة من هذا المركب مع اجراء القياسات FTIR, XRD, SEM وتم قياس الخواص الكهربائية للاغشية المترابطة اجريت القياسات الكهربائية عند تردد (5KHZ -0.5MHZ) عند درجة حرارة الغرفة وقد اظهرت النتائج ان التوصيلية الكهربائية تزداد بزيادة التردد ونقص ثابت العزل الحقيقي والخيالي بزيادة التردد [39].

درست الباحثة (Rana) عام (2019) تحضير غشاء الخليط البوليمري [PVA:PVP] النقي و أغشية الخلائط البوليمرية المدعمة بملحي ($\text{CdCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$, $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) بنسب وزنية مختلفة باستعمال طريقة الصب. تم دراسة الخصائص الكهربائية (العزلية) والحرارية والميكانيكية لأغشية الخلائط البوليمرية كافة وأظهرت النتائج العملية بأن معامل التوصيل الحراري لأغشية الخلائط البوليمرية المدعمة بالملحين يزداد ومن ثم يقل بشكل غير منتظم مع زيادة النسبة الوزنية للملحين ووجد ان معامل التوصيل الحراري يكون صغيراً جداً لأغشية الخلائط البوليمرية ولهذا يمكن ان تستخدم هذه الخلائط البوليمرية عند النسب الوزنية كافة كغطاء عازل للحرارة واطهرت النتائج العملية نقصا في ثابت العزل الكهربائي وعامل الفقد العزلي بزيادة التردد لأغشية الخلائط البوليمرية كافة، وكذلك زيادة الخصائص المذكورة مع زيادة النسبة الوزنية للملحين عند التردد نفسه. بينما أظهرت النتائج العملية أيضا زيادة التوصيلية الكهربائية المتناوبة مع زيادة التردد ولأغشية الخلائط البوليمرية كافة، وكذلك زيادة التوصيلية الكهربائية المتناوبة مع زيادة النسبة الوزنية للملحين عند نفس التردد [40].

في عام (2020) قام الباحث (Abdullwahab, H. M) بتحضير اوكسيد الكرافين والكرافين وتحضير بعض المواد النانوية اوكسيد التيتانيوم واوكسيد المنغنيز وتحضير بوليمرات موصلة (بولي انيلين PANI, بولي اورثو فينيلين ثنائي امين PoPDA, بولي انثرانيليك اسد PANA) وتم تحضير مركبات النانو الثنائية والثلاثية من المواد اعلاه ولقد تم تشخيص جميع المواد بتقنيات مختلفة FTIR-EDX-SEM-TEM ومن خلال هذه القياسات تم اثبات التركيب وشكل هذه المواد. تم فحص الخواص الكهربائية لهذه المتراكبات بمزجها مع PVA لتحضير الاغشية وجد انه عند التردد المنخفض يتم الحصول على اعلى قيمة للسماحية العازلة الحقيقية والوهمية ووجد ان الخواص الكهربائية تتحسن عند اضافة مواد نانوية وبزيادة تركيزها [41].

حضرت الباحثة (Zaman) عام (2021) اوكسيد الكرافين (GO) وأوكسيد الكرافين المختزل (rGO) واوكسيد الخارصين (ZnO) واوكسيد النحاس (CuO) بعد ذلك تم تحضير البوليمر الموصل بولي اورثو فينيلين داي امين (*o*-phenylene diamine) (PoPDA) باستخدام بيرسلفات الأمونيوم (APS) كعامل مؤكسد. تم تحضير المتراكبات النانوية الثنائية GO-ZnO و rGO-ZnO و GO-CuO و rGO-CuO بواسطة مواد البدء المذكورة اعلاه. أخيراً، تم تصنيع متراكبات نانوية ثلاثية جديدة (GO-CuO-PoPDA) و GO-ZnO-PoPDA و rGO-ZnO-PoPDA و rGO-CuO-PoPDA باستخدام طريقة البلمرة في الموقع لـ PoPDA تم دراسة الخواص الكهربائية لهذه الأغشية والمواد النانوية بواسطة تقنيات LCR، حيث اظهرت قياسات التوصيلية الكهربائية (LCR) زيادة قيم ثابت العزل الكهربائي (ϵ') لاغشية (PVA) الهجينة عند كل الترددات حيث سجل المتراكب النانوي (PVA:PoPDA-rGO-ZnO) اعلى

قيمة لثابت العزل الكهربائي ومن ثم المتراكبات (PVA:PoPDA-rGO-CuO)، (PVA:PoPDA-)، (GO-ZnO)، (PVA:PoPDA-GO-CuO) و (PVA) على التوالي بينما عامل الفقد يقل بزيادة التردد والتوصيلية الكهربائية تزداد بزيادة التردد وتمت دراسة الخواص الحرارية حيث اظهرت القياسات ان معامل التوصيل الحراري يزداد بزيادة الدقائق النانوية المدعمة حيث سجل المتراكب PVA:PoPDA-GO-ZnO اعلى معامل توصيل حراري [42].

2. الدراسات الخاصة بالامتزاز :

حضر الباحث (Yang, J.) عام (2014) مركب نانوي جديد أكسيد الكرافين LS-GO-PANI lignosulfonate- polyaniline من الأنيلين عبر بلمرة في الموقع في وجود lignosulfonate وأكسيد الكرافين. تميزت مورفولوجيا وهيكل المركب النانوي الثلاثي LS-GO-PANI بواسطة التحليل الطيفي FE-SEM و TEM و FTIR و UV-Vis. علاوة على ذلك ، تمت دراسة خاصية امتصاص أيونات الرصاص (II) على المركب النانوي. تمت دراسة تأثير زمن الامتزاز وقيمة الأس الهيدروجيني الأولية وتركيز الممتزات وتركيز الامتصاص الأولي على امتصاص أيونات الرصاص (II) في المحلول المائي من خلال التجارب الدفعية. أظهرت النتائج أن المركب النانوي الثلاثي LS-GO-PANI له إمكانات كبيرة في إزالة أيونات Pb (II) من مياه الصرف الصناعي [43].

قام الباحث (Karim.H.Hassan) عام (2016) بدراسة امتزاز أيون الرصاص (II) من المحاليل المائية باستخدام الاكاسيد النانوية CuO و Fe₃O₄ والتي يتم تحضيرها باستخدام طرق بسيطة ومتاحة عملياً من الأملاح المقابلة لها. وتم التشخيص باستخدام تقنية XRD حيود الأشعة السينية حيث بلغت حجوم جزيئاتها (7.43nm CuO) و (12.04nm Fe₃O₄) وتم تأكيده عن طريق تقنيات AFM و SEM. أخيراً تم تحقيق كفاءة إزالة 84.126% باستخدام أكسيد النحاس و 88.028% باستخدام أكسيد الحديد [44].

حضر (Karim.H.Hassan) في عام (2017) أكسيد النحاس النانوي بطريقة السائل الهلامي sol-gel ومن ثم استخدمها لإزالة الكاديوم (II) والنيكل (II) من المحلول المائي. تم تشخيص جزيئات أكسيد النحاس النانوية بـ XRD و SEM و TEM. يوضح XRD أن متوسط حجم CuO كان حوالي (21.11nm) [45].

قام حسن وآخرون عام (2017) بدراسة جسيمات أكسيد النحاس النانوية المحضرة بطريقة sol-gel ثم استخدمها لإزالة الكاديوم (II) والنيكل (II) من المحلول المائي. تم تشخيص جسيمات أكسيد النحاس النانوية بـ XRD و SEM و TEM و AFM. يوضح XRD أن متوسط حجم CuO كان حوالي 21.11 نانومتر [46].

عام (2018) درس الباحث (Rahman, N.) دمج poly (*o*-phenylenediamine) في مصفوفة أكسيد الزركونيوم المائي لتشكيل مركب poly (o-phenylenediamine) / hydrous zirconium oxide والذي يستخدم لإزالة Cd (II) من محلول مائي. تم تشخيص المادة بناءً على FTIR و XRD و SEM و TGA-DTA. وقت الامتزاز ، ودرجة الحموضة و الممتصات تمت دراسة الجرعة والتركيز الأولي لـ Cd (II) على إزالة Cd (II). تم اختبار نماذج الايزوثيرم المختلفة لوصف توازن الامتزاز. تتلاءم بيانات توازن الامتزاز بشكل جيد مع نموذج الايزوثيرم Freundlich. أقصى امتصاص تم الحصول على قدرة 66.66mg/L من الايزوثيرم Langmuir. وصف النموذج الحركي من الدرجة الثانية الكاذبة حركية الامتزاز بدقة أكبر. اقترح التحقيق في الامتزاز والتجديد أنه يمكن استخدام المادة كمادة ماصة فعالة لإزالة الكاديوم (II) من النظام المائي [47].

في عام (2018) حضرت الباحثة سالي أكسيد النحاس النانوي المحضر تطبيقياً بطريقتين لإزالة أيونات النيكل والكاديوم الثنائية في النظام الثنائي من المحاليل المائية المخففة . وفي هذا المجال , تم دراسة عدد من العوامل التي تؤثر على نسبة إزالة المعادن في النظام الثنائي على المواد المازة (النانوية). حيث وجد أن الزمن اللازم لإزالة أيونات الكاديوم والنيكل في النظام الثنائي والوصول الى حالة الاتزان هو 30 دقيقة على أكسيد النحاس النانوي المحضر بطريقة (المحلول – جل) و 21 دقيقة على أكسيد النحاس النانوي المحضر باستخدام مستخلص أوراق شجرة التين. لقد تبين ان إزالة أيونات الكاديوم والنيكل تقل بزيادة تركيز المادة الممتزة وتزداد بزيادة وزن السطح الماز. وعند دراسة إزالة الفلزين في النظام الثنائي عند قيم مختلفة للدالة الحامضية 2, 4, 6, 8, ظهر ان أفضل أمتزاز لأيونات الفلزين الثقيلين على السطحين المحضرين كان عند الدالة الحامضية 6, أما تأثير درجة الحرارة على أمتزاز كل من الفلزين في النظام الثنائي فقد أشار ان نسبة ازالة تقل بزيادة درجة الحرارة مما أتضح ان العملية باعثة للحرارة [48].

11.1. الهدف من الدراسة

1. تحضير الاكاسيد النانوية أو أكسيد الكرافين (GO) و اوكسيد المغنيسيوم (MgO).
2. تحضير بوليمير اورثو فينيلين ثنائي امين (PoPDA).
3. تحضير المترابك النانوي الثلاثي (GO-MgO-PoPDA) وتم تشخيص الاكاسيد والمترابك النانوي الثلاثي بأستخدام تقنيات (FTIR, XRD, SEM).
4. تحضير اغشية PVA النقية والمدعمة بالمترابك النانوي الثلاثي (GO-MgO-PoPDA) ودراسة الخواص الكهربائية والحرارية لها .
5. دراسة الامتزاز للمترابك النانوي الثلاثي (GO-MgO-PoPDA) لإزالة ايون النيكل من محاليله المائية.
6. تحديد الظروف المثلى للامتزاز (الزمن, الدالة الحامضية, الوزن, درجة الحرارة , التركيز , العوامل الترموداينميكية و ايزوثرمات الامتزاز).