

تحضير و دراسة الخواص العزلية لغشاء مترابك (CoFe₂O₄-PVA)
تحسين حسين مبارك¹ ، صباح محمد علي² و عمر عبد الوهاب احمد³

تحضير و دراسة الخواص العزلية لغشاء مترابك (CoFe₂O₄-PVA)

تحسين حسين مبارك¹ ، صباح محمد علي² و عمر عبد الوهاب احمد³

^{1,3} قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ديالى
² قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة كركوك

الخلاصة

حضرت الاغشية المترابكة من مسحوق فرايت الكوبالت وبولي فينيل الكحول (CoFe₂O₄-PVA) باستعمال طريقة الصب و النسب الوزنية من محتوى مسحوق الفرايت (x=0,0.01,0.03,0.05) المضافة الى البوليمر ، بينما حضر مسحوق فرايت الكوبالت بطريقة سول-جل الاحتراق التلقائي ، و اجري فحص حيود الاشعة السينية (XDR) للمسحوق الذي بين تشكل الطور الفرايت المغزلي . عينات الاغشية المترابكة اجري لها فحص المجهر الضوئي للتأكد من خلو الاغشية من التشققات ومعرفة تجانسها ، تم دراسة الخواص الكهربائية باستعمال جهاز (LCR-meter) ووجد ان ثابت العزل ومعامل فقد العزلي يتناقص مع زيادة تردد المجال الكهربائي المسلط.

الكلمات المفتاحية : اغشية مترابكة (CoFe₂O₄-PVA) ، فرايت الكوبالت ، الخواص العزلية

Preparation and Study of the Dielectric Properties of (CoFe₂O₄-PVA) Composite Film

Tahseen H.Mubarak¹ , Sabah M.Ail² and Omar W.Ahmed³

^{1,3} University of Diyala - College of Science - Physics Dept.

²University of Kirkuk - College of Education- Physics Dept.

omarphy50@gmail.com

Received 1 February 2017

Accepted 7 March 2017

تحضير و دراسة الخواص العزلية لغشاء مترابك (CoFe₂O₄-PVA)

تحسين حسين مبارك ، صباح محمد علي و عمر عبد الوهاب احمد

Abstract

The composite films prepared from weight fraction (0, 1, 3, 5 wt%) of cobalt ferrite powder and polymer polyvinyl alcohol (PVA) by the casting method. The cobalt ferrite powder were synthesized by sol-gel auto combustion as a chemical methods, sintered at (600°C) for 4 hours. The X-ray diffraction (XRD) pattern of powder showed single phase spinel structure. Optical microscope examination for composite films showed the homogeneity and have been studied dielectric properties (Dielectric constant (ϵ_r'), Loss factor (ϵ_r'')) in rang (50Hz-3MHz). The value of (ϵ_r') and (ϵ_r'') decrease with increasing frequency in the rang (50Hz-3MHz).

Keywords: (CoFe₂O₄-PVA) Composite Film, cobalt ferrite, Dielectric Properties.

المقدمة

فرايت الكوبالت (CoFe₂O₄) مادة مغناطيسية ينتمي الى عائلة التركيب المغزلي و التي جاءت تسميتها من المعدن المغزلي (MgAl₂O₄) ذات التركيب العام (AB₂O₄). وان فرايت الكوبالت له تركيب مكعب مع ايونات الاوكسجين يشكل شبكية متمركزة الأوجه (FCC)، و ان الكيئونات (غالبا الفلزات) تشغل (1/8) من شبكية رباعي السطوح و (1/2) من شبكية ثماني السطوح. ويحتوي التركيب على (32) من ايونات الاوكسجين و (24) من الكيئونات ليصبح العدد الكلي (56) من الذرات. ان درجة حرارة كوري لفرايت الكوبالت حوالي (500°C) و ادنى من هذه الدرجة يمتلك خواص فيرومغناطيسية. وفرايت الكوبالت يمتلك معامل تشبع مغناطيسي وايضا ثابت عزل كهربائي عال [1]. بولي فينيل الكحول (PVA) بوليمر صناعي قابل للذوبان في الماء عديم الرائحة، يصنع من خلات الفينيل الاحادية (vinyl acetate monomer) بواسطة اخضاعها بالبلمرة و التحلل الجزئي. وعن طريق اذابة في الماء والسماح للماء بالتبخر يتكون غشاء شفاف باللدانة عالية ومقاومة للتمزق. وان ذوبانية البوليمر تعتمد على درجة التحلل الجزئي وقابلية الاصرة الهيدروجينية، ويزوب في الماء الحار فقط، ويمتلك ميزة التصاق عالية وكثافته تتراوح من (1.19-1.31g/cm³). وان الكميات الكبيرة من بولي فينيل الكحول تكون خطيرة و خصوصا اذا مزجت مع الماء، ويكون غير سام طالما غير محروق او ذائب بالنار. ومن مزايا هذا البوليمر المقاومة الميكانيكية العالية وقابلية الذوبان بالماء [2]. و أن المواد المترابكة تجمع بين خواص مادتين أو أكثر متجاوزة مساوي كل مادة و لاسيما فهي تمتلك إمكانية التحكم بخواصها سواء عن طريق نوع ونسب المواد المكونة لها أو من خلال تصميمها وطرائق تصنيعها، في هذا البحث مترابكات تحتوي على السيراميك من طور الفيرومغناطيسي ذات الخصائص المغناطيسية و ذات العزل العالي كمواد تقوية تضاف الى البوليمر ذات العزل الواطئ مقارنتها بالسيراميك و المرونة العالية، والهدف من هذا البحث الحصول على اغشية مترابكة تمتاز بالعزل العالي و المرونة والشفافية وسهولة المعالجة، حيث ان هذه المترابكات مرشحة كنوع جديد من المكتفات لما لها من مزايا من جانبي

تحضير و دراسة الخواص العزلية لغشاء مترابك (CoFe₂O₄-PVA)

تحسين حسين مبارك ، صباح محمد علي و عمر عبد الوهاب احمد

التصميم الدقيق والتشكيل [3]، وبضاد الى ذلك اهمية الاقتران في الكثير من التطبيقات الممكنة في الاجهزة المتعددة مثل اجهزة الاستشعار و محولات الطاقة و الذواكر و الالكترونيات الدورانية.

الجانب العملي

تحضير فرايت الكوبالت

استعمل في تحضير مركب فرايت (COFe₂O₄) طريقة السول – جل ذات الاحتراق التلقائي ، وحضر من نترات الكوبالت ونترات الحديد وحامض الستريك بنسب مولية (0.025,0.05,0.075) على التوالي وفق المعادلة الكيميائية التالية .



تذاب نترات المعادن وحامض الستريك في الماء المقطر كل على حدة حسب النسب الوزنية المحسوبة والموضحة في الجدول (1) ، ويستخدم خلاط مغناطيسي (Magnetic stirrer) في عملية الإذابة و لمدة نصف ساعة لغرض الحصول على نوبان تام ، و ثم يخلط محلول النترات مع محلول الحامض في دورق كبير مناسب مقاوم للحرارة (Pyrex)، ويتم خلط الخليط لمدة (35 min) عند درجة حرارة الغرفة بواسطة الخلاط المغناطيسي (Magnetic Stirrer) لغرض الحصول على خليط متجانس ، وبعد ذلك يتم معادلة دالة الحامض (pH) للخليط الى حين الوصول الى ما يقارب (7)، وذلك بإضافة الامونيا الى الخليط . وبعد ذلك ترفع درجة الحرارة الخلاط المغناطيسي (Magnetic Stirrer) وتثبت عند (95°C) مع التحريك المستمر للخليط لحين الوصول الى الشكل الهلامي (gel)، وخلال ذلك نلاحظ بعد مدة زمنية قليلة تبدا الغازات بالتصاعد وتترك التفاعل . وبعد مدة نصف ساعة تقريبا من تحول الخليط الى هلام يبدأ الهلام بالاشتعال لتتكون هلامه جافة (xerogel)، ويتم طحنها لتتحول الى مسحوق دقيق . يوضع مسحوق الناتج في وعاء من الألومينا، في الفرن الكهربائي لغرض الكلسنة (Calcination) عند درجة حرارة (600°C) لمدة ساعتين ثم تترك المسحوق ليبرد داخل الفرن .

الجدول (1) كميات المواد المتفاعلة لتحضير فرايت الكوبالت

Materials	Mass (g)
CO(NO ₃) ₂ 6(H ₂ O)	7.273
Fe(NO ₃) ₃ 9(H ₂ O)	20.192
C ₆ H ₈ O ₇ H ₂ O	15.75

تحضير الاغشية المترابكة

تم تحضير الأغشية المترابكة بخلط النسب الوزنية لفرايت الكوبالت هي (0,1,3,5wt%) مع كمية معينة (2g) من بولي فينيل الكحول (PVA) كما يوضح الجدول (2) ، وتم الترميز للعينات (CFO(x)) حيث x تمثل نسبة الإضافة من مسحوق الفرايت . ويتم وضع كمية معينة من مسحوق فرايت الكوبالت في دورق يضاف اليه كمية من الماء المقطر ويوضع في جهاز الموجات فوق الصوتية لغرض تشتيت المسحوق وان عملية التشتيت تساعد في تجانس للغشاء ، و في الوقت نفسه

تحضير و دراسة الخواص العزلية لغشاء مترابك (CoFe₂O₄-PVA)

تحسين حسين مبارك ، صباح محمد علي و عمر عبد الوهاب احمد


يتم تذوب كمية بولي فينيل الكحول (PVA) في الماء المقطر في دورق اخر على الخلاط المغناطيسي عند درجة حراره لا تتجاوز (55 °C)، ثم يضاف المسحوق المشتت بالماء الى السائل البوليمر بصورة تدريجية مع الخلط المستمر لمدة ساعة واحده ، وعند ملاحظة زيادة لزوجة السائل المترابك يتم صب الغشاء في قوالب من الزجاج مستطيلة الشكل ذات الابعاد (25.4 × 76.2mm) وسمك (2mm-2.2mm) اعدت لهذا الغرض، ثم يترك حتى يجف في درجة حرارة الغرفة.

جدول (2) نسب الخلط فرايت الكوبالت وبولي فينيل الكحول في الاغشية المترابكة.

Samples	PVA Concentration (g)	CoFe ₂ O ₄ Concentration (g)
PVA	2	0
CFO(0.01)	2	0.01
CFO(0.03)	2	0.03
CFO(0.05)	2	0.05

النتائج و المناقشة

يوضح الشكل (1) فحص حيود الاشعة السينية واطهرت النتائج وجود عشرة ذروات واضحة ضمن المدى الزاوي (10-80) تعود للسطوح (111) ، (220) ، (311) ، (222) ، (400) ، (422) ، (511) ، (440) ، (620) ، (533) ، وهذه القمم تشير الى طبيعة التركيب البلوري لمسحوق الفرايت وهو مكعب متمركز الوجه (FCC) ، ووجد انها مطابقة للبطاقة القياسية ذات الرقم (ICDD-022-1086) . كما يدل طيف الحيود على تشكل الطور المغزلي للفرايت ولا توجد اطوار اخرى ظاهرة عدا الطور المغزلي للفرايت المحضر وهذا تطابق مع الباحث (Mahmoud)[4].



الشكل (1) مخطط حيود الاشعة السينية للعينة فرايت الكوبالت.

وان ثابت الشبيكة المحسوب لهذه العينة وفق المعادلة(1) هو (8.377A°) بينما الموجود بالبطاقة القياسية يساوي (8.391A°) [5].

تحضير و دراسة الخواص العزلية لغشاء مترابك (CoFe₂O₄-PVA)

تحسين حسين مبارك ، صباح محمد علي و عمر عبد الوهاب احمد

$$\frac{1}{d^2} = \frac{h^2+k^2+l^2}{a^2} \quad \dots\dots(1)$$

a: ثابت الشبكة

d: المسافة بين سطوح المستويات

(hkl): معاملات ميلر

وتم حساب الحجم البلوري باستعمال معادلة ديبيي شرر (D_{Sh}) (Debye – Scherrer) وفق المعادلة (2)، وذلك من خلال منتصف شدة الذروة (FWHM) للقيمة التي تمتلك اعلى شدة وهي (311) ، ووجد ان الحجم الحبيبي لمسحوق الفرايت هو (41.96nm) في مدى الحجم البلوري النانوي [6] .

$$D = \frac{K\lambda}{\beta_{hkl} \cos \theta} \quad \dots\dots(2)$$

D : معدل حجم البلوري (nm) .

K : ثابت قيمته تساوي (0.9) تقريبا .

λ : طول موجة الاشعة السينية المستعملة (nm) .

β_{hkl} : اقصى عرض عند منتصف الشدة (rod) .

θ : زاوية سقوط الاشعة السينية .

وباستعمال معادلة وليامسون – هول (Williamson-Hall)(W-H) وفق المعادلة (3) ، تم حساب الحجم البلوري للعينة المحضرة، وذلك من خلال رسم مخطط بياني بين (sinθ) على محور السينات و (βcosθ) على محور الصادات ، كما هو موضح في الشكل (3-4) ، ومن خلال القطع الذي يساوي (kλ/D) تم حساب معدل الحجم البلوري والحجم البلوري للعينة كان ضمن مدى الحجم النانوي (45.14 nm) [7].

$$\beta_{hkl} \cos \theta = \frac{K\lambda}{D} + [4\varepsilon \sin \theta] \quad \dots\dots(3)$$

ε : تمثل الانفعال الداخلي (Strain) .

D : تمثل الحجم البلوري (nm) .

λ : طول موجة الاشعة السينية (nm) .


β_{hkl} : اقصى عرض عند منتصف الشدة (rad) .

θ : زاوية سقوط الاشعة السينية (deg) .

K : ثابت قيمته تساوي (0.9) تقريبا لنظام المكعب .

تحضير ودراسة الخواص العزلية لغشاء مترابك (CoFe₂O₄-PVA)

تحسين حسين مبارك ، صباح محمد علي و عمر عبد الوهاب احمد




الشكل (2) حساب الحجم البلوري والانفعال المجهرى من معادلة وليامسون- هول للعينة فرايت الكوبالت

ومن خلال مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها من معادلة (1) و(2) ، نلاحظ ان الحجم البلوري لعينة الذي تم الحصول عليه من معادلة وليامسون- هول اكبر من الحجم البلوري المحسوب بوساطة معادلة ديبياي شرر ، ويرجع ذلك الى ان معادلة (وليامسون - هول) قد اخذت بنظر الاعتبار الانفعال المجهرى الذي يمثل ($\Delta d/d$) للشبيكة الذي يؤدي الى اتساع القمة او ضيقها ، و وجد ان قيمة الانفعال الداخلي تساوي (-6×10^{-4}) ، فالقيمة الموجبة للانفعال الداخلي تدل على اتساع القمة اي وجود تباعد بين مستويات السطوح (d) . اما القيمة السالبة تدل على انضغاط الشبيكة الذي يؤدي الى تقليل المسافة بين مستويات السطوح (d) اي انكماش الشبيكة [8]. وكما توضح في الاشكال (3) تبين طبيعة سطوح الاغشية من حيث انتشار المواد المضافة في مادة الاساس بوليمر (PVA) والتكتلات الحاصلة في الاغشية المترابكة ، وان عملية الفحص بالمجهر الضوئي للأغشية المترابكة بعد اكتمال عملية التحضير، وان فحص طوبوغرافية السطح يعطي صورة واضحة عن انتشار المادة المدعمة ضمن المادة الاساس و مقدار التشتت للمواد المدعمة ذات الحجم النانوي خلال طريقة التحضير ، بالإضافة الى اختيار العينات الاكثر تجانسا في انتشار المواد المدعمة لأجراء الفحوصات الكهربائية .

تحضير و دراسة الخواص العزلية لغشاء مترابك (CoFe₂O₄-PVA)

تحسين حسين مبارك ، صباح محمد علي و عمر عبد الوهاب احمد



الشكل (3) صور المجهر الضوئي للأغشية المترابكة لفرايت الكوبالت مع بولي فينيل الكحول

ويتم حساب ثابت العزل لأغشية المترابكة من فرايت الكوبالت المضافة بالنسب الوزنية (0,1,3,5wt%) الى بولي فينيل الكحول من المعادلة (4) .

$$\epsilon_r' = \frac{Cd}{\epsilon_0 A} \dots\dots\dots(4)$$

ϵ_r' : ثابت العزل

c : السعة الكهربائية للمتسعة في الفراغ وتقاس بوحدة (Farad)

ϵ_0 : سماحية الفراغ (Space Permittivity) هي كمية ثابتة $(8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m})$


تحضير و دراسة الخواص العزلية لغشاء مترابك (CoFe₂O₄-PVA)

تحسين حسين مبارك ، صباح محمد علي و عمر عبد الوهاب احمد

A : مساحة أي من لوجي المتسعة المتوازيين وتقاس بوحدة (m²)

D : المسافة العمودية بين لوجي المتسعة وتقاس بوحدة (m)

و يوضح الشكل (4) تغير ثابت العزل مع التردد ضمن المدى (50Hz-3MHz) لجميع نسب الاضافة لفرايت الكوبالت الى بولي فينيل الكحول ، اذ نلاحظ نقصان ثابت العزل بزيادة التردد لكل نسبة ، وذلك نتيجة حركة الشحنات وثنائيات القطب التي لن تكون قادرة على تغيير اتجاهها مع سرعة تغير اتجاه المجال الكهربائي ولذا تتخلف عنه مما يؤدي الى نقصان الاستقطاب الكهربائي ، وتبعاً لذلك ينقص ثابت العزل . ان اعلى قيمة لثابت العزل تكون في الترددات الواطئة والتي تتناقص بسرعة مع زيادة التردد وذلك بسبب ان في الترددات الواطئة قيمة ثابت العزل تعتمد على مساهمة اربعة انواع من الاستقطاب (الالكتروني ، الايوني ، البيني ، التوجيه) ، اما في الترددات العالية فقيمة ثابت العزل تعتمد على الاستقطاب الايوني و الالكتروني اللذان لهما القدرة في متابعة تناوب المجال الكهربائي الخارجي المسلط وهذا يقود الى تناقص الاستقطاب وبالتالي انخفاض ثابت العزل . وان تردد تنطط الالكترونون بين ايونات (Fe⁺²) و (Fe⁺³) في شبيكة ثماني السطوح يكون اعلى بالمقارنة مع تردد المجال المطبق وبالتالي يتفاعل مع المجال بسهولة وينتج عن ذلك اعلى قيمة لثابت العزل في الترددات الواطئة ، اما الالكترونون في الترددات العالية لا يستطيع متابعة تردد المجال الكهربائي المطبق و ينتج عن ذلك انخفاض ثابت العزل لذلك التبادل الالكتروني بين (Fe⁺²) و (Fe⁺³) يكون غير مستقر [9] .



الشكل (4) تغير ثابت العزل مع التردد لغشاء مترابك لفرايت الكوبالت و بولي فينيل الكحول

اما معامل الفقد العزلي للأغشية المترابكة ، تم حسابه وفق المعادلة (5).

$$\epsilon_r'' = \frac{d}{\omega \epsilon_0 A R} \quad \dots\dots(5)$$

ε_r'': معامل الفقد العزليε₀ : سماحية الفراغ (Space Permittivity) هي كمية ثابتة (8.85 × 10⁻¹² F/m)A : مساحة أي من لوجي المتسعة المتوازيين وتقاس بوحدة (m²)


تحضير و دراسة الخواص العزلية لغشاء مترابك (CoFe₂O₄-PVA)

تحسين حسين مبارك ، صباح محمد علي و عمر عبد الوهاب احمد

D : المسافة العمودية بين لوحى المتسعة وتقاس بوحدة (m)

ω : التردد الزاوي ($\omega = 2\pi F$) (Hz)

و الشكل (5) يوضح تناقص معامل الفقد العزلي مع التردد ضمن المدى (50Hz-3MHz) في كل العينات من الاغشية المترابكة من فرايت الكوبالت و بولي فينيل الكحول ، والملاحظ ايضا ان قيم معامل الفقد تكون كبيرة في الترددات الواطئة ثم تبدأ بالتناقص مع زيادة تردد المجال الكهربائي المسلط ، وذلك بسبب ان مترابكات الفرايت في الترددات الواطئة تظهر مقاومة عالية سببها الرئيسي من الحدود الحبيبية لذلك الطاقة المطلوبة لتنطط الالكترن بين ايونات (Fe²⁺) و (Fe³⁺) في الحدود الحبيبية تكون عالية وبالتالي خسائر الطاقة كبيرة ، اما في الترددات العالية تكون المقاومة اقل و الحدود الحبيبية اكثر فعالية في التوصيل الكهربائي وهذا يعني خسائر العزل تكون واطئة . وهناك سبب اخر في تغير معامل الفقد العزلي مع التردد يعزى الى طاقة امتصاص ثنائيات الاقطاب من المجال الكهربائي في النظام من اجل التغلب على مقاومة المواد اللزجة التي تحيط بها اثناء الدوران ، و هذه الطاقة الممتصة تقلل حاملات الشحنة المنقلة بين الحدود في المتسعة مع زيادة التردد و ثنائيات الاقطاب التي تحتاج الى طاقة اعلى في النظام لتحصل على الاسترخاء وفي هذه الحالة يتناقص عامل التبديد [9,10] .



الشكل (5) تغير معامل الفقد العزلي مع التردد لغشاء مترابك من فرايت الكوبالت و بولي فينيل الكحول

الاستنتاجات

تم الحصول على فرايت الكوبالت ذو حجم نانوي بلوري احادي الطور عند درجة كلسنه (600°C)، واطهرت صور المجهر الضوئي للأغشية المترابكة انتشار جيد لحبيبات الفرايت ضمن المادة الاساس بولي فينيل الكحول. ونقصان ثابت العزل للأغشية المترابكة مع زيادة التردد للمجال المسلط نتيجة تخلف الاستقطاب بشكل عام ونفس السلوك لمعامل الفقد العزلي . و زيادة ثابت العزل ومعامل الفقد العزلي مع زيادة محتوى فرايت الكوبالت في الاغشية المترابكة.

تحضير و دراسة الخواص العزلية لغشاء مترابك (CoFe₂O₄-PVA)
تحسين حسين مبارك ، صباح محمد علي و عمر عبد الوهاب احمد

References

1. L.Zheng, " Cobalt ferrite-Barium titanate sol-gel biferroics", University of Maryland, College Park, in partial fulfillment,(2006).
2. W. Yao; H. Jiamian; L. Yuanhua; and N. Ce-Wen; NPG Asia Mater, 2(2), 61,(2010).
3. Z.Min, Dang; Hai -Yan, Wang ; Bo, Peng ; and Ce - Wen, Nan ; J.Electroceram, 21, 381,(2008).
4. M.G. Naseri, E.B. Saion, H.A.Ahangar, A.H.Shaari, and M. Hashim," Simple Synthesis and Characterization of Cobalt Ferrite Nanoparticles by a Thermal Treatment Method" Hindawi Publishing Corporation Journal of Nano materials, Article ID 907686, 8 pages,(2010) .
5. F. Sher," Crystal Structure Determination I", Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences ,1-20, (2010) .
6. A.K. Zak, " X-ray analysis of ZnO nanoparticles by Williams one-Hall and size strain plot Methods", Journal Solid State Sciences, (13), 251-256,(2011).
7. Y. T. Prabhu, " X-ray Analysis of Fe doped ZnO Nanoparticles by Williamson-Hall and Size-Strain Plot", International Journal of Engineering and Advanced Technology, 2249(2), 268-274, (2013).
8. عمار عيسى عباس "دراسة الخصائص التركيبية والكهربائية و المغناطيسية للفرايت النانوي ذي التركيب المغزلي (Ni_xCu_{0,2}Zn_{0.8-x}Fe₂O₄) رسالة ماجستير في الفيزياء ، كلية التربية للعلوم الصرفة- ابن الهيثم ، جامعة بغداد ، (2015) .
9. L. S. Mahmood ," Preparation of Co_{1-x}Zn_xFe₂O₄ nano ferrite and study of its electrical and structural properties" Scientific Research University of Diyala College of Science Department of Physics, P(63,64),(2012) .
10. O.A.Hussein ," Studying The Dielectric Properties of (Polymer – Ceramic) Composite, University of Diyala College of Sciences, (2012) .