

الخواص الميكانيكية لمتراكب بوليمري مدعم بالمخلفات الزراعية

بشرى حسني موسى محمد

الخواص الميكانيكية لمتراكب بوليمري مدعم بالمخلفات الزراعية

بشرى حسني موسى محمد

الجامعة التكنولوجية - قسم العلوم التطبيقية - فرع المواد - بغداد - العراق

الخلاصة

تتركز هذه الدراسة على تحضير متراكب بوليمري من البولي استر غير المشبع (UPE) المدعم بكسر وزني مقداره (10%) من الياف مقشدة الذرة الطبيعيه (الطويلة والقصيرة) باستخدام تقنية القولبة اليدوية ، وقد تمت معاملة الألياف الطبيعية بمحلول هيدروكسيد الصوديوم (Na OH) وبتركيز قدره (0.5) نورمالتى. ودرست بعض الخواص الميكانيكية مثل (مقاومة الصدمه ، متانة الانحناء وصلادة شور D) على هذا المتراكب البوليمري. ومن خلال النتائج وجد أن مقاومة الصدمه تزداد عند التدعيم بالياف المقشدة الطويلة المعاملة بالمقارنه مع الاليف القصيرة والبولي استر غير المشبع النقي بينما تقل متانة الانحناء والصلاده للمتراكب المعامل مما هو عليه للبولي استر غير المشبع النقي .

الكلمات المفتاحية: مخلفات زراعيه ، متراكب بوليمري ، الياف مكنسه الذرة ، الخواص الميكانيكية

Mechanical Properties of Polymer Composite Reinforced by Agricultural Wastes

Bushra Hosni Musa

University of Technology – Applied Sciences – Material Science

Bsh.material@uotechnology.edu.iq

Received 27 March 2017

Accepted 14 May 2017

Abstract

This study is concerned on prepare polymer composite from unsaturated polyester resin (UPE) reinforced with (10%) weight fraction of broomcorn natural fibers (long and short) by using hand lay-up technique. The natural fibers treated with 0.5 normality of NaOH solution . Some mechanical properties such as (Impact strength, flexural strength and shore D hardness)

have been studied. It was found that the impact strength increased when unsaturated polyester reinforced by treated long broomcorn fibers compared with short fiber and pure unsaturated polyester while, flexural strength and hardness values decreased of treated composite compared with pure unsaturated polyester.

Keyword: Agricultural wastes, polymer composite, broomcorn fibers, mechanical properties

المقدمة

المخلفات الزراعية agro-wastes هي نواتج ثانوية للإنتاج الزراعي والتي تكون على هيئة قشور husk وقش straw وعراييس الذرة cobs او ألياف . ان المتراكبات البلاستيكية المدعمة بالمخلفات الزراعية هي مزيج من البوليمر (ولي او معاد تدويره) الممتلئ او المحشو بالمخلفات الزراعية للحصول على مادة بخواص افضل من خواص المادة النقيه لاستخدامها في التطبيقات الوظيفية المتعدده . لذلك فقد جذبت دراسة المتراكبات المدعمة بالمخلفات الزراعية والالياف الطبيعيه اهميه كبيره لدى الاكاديمين والصناعيين بسبب خواصها الممتازه مثل تحسين المقاومه الميكانيكية وحواجز الماء والاكسجين واستقرار الابعاد والحراره ومقاومة البلى والمقاومه الكيمايية... الخ⁽¹⁾

لقد اصبحت الزيادة السريعه في كمية وفئات المخلفات الزراعية نتيجة الزراعة المكثفة في أعقاب النمو السكاني وتحسين مستويات المعيشه مشكله مزدهره كالمخلفات الفاسدة التي تبعث غاز الميثان والحرق في الهواء الطلق من قبل المزارعين لتنظيف اراضيهم التي تنتج غاز ثاني اوكسيد الكربون والملوثات الحية . لقد ساهم تحسين ادارة النفايات من النفايات الزراعية في التخفيف من حدة تأثير تغيرات الطقس وتلوث الماء و التربه والهواء⁽¹⁾

المتراكبات composites هي جمع مادتين او اكثر احدهما يسمى الطور الاساس (بوليمر، سيراميك ومعدن) والثاني يسمى الطور المدعم (الياف ، طبقات و دقائق) . تصنف المواد المتراكبة عادة اعتمادا على مادة التدعيم الى متراكبات بوليمريه ، متراكبات سيراميكيه(سمنتيه) ومتراكبات معدنيه⁽²⁾

يتم انتاج المتراكبات ذات الاساس البوليمري من متراكبات تستخدم الرتنج كمادة أساس ممثلة بمواد تدعيم مختلفة. يصنف البوليمر(الراتنج) الى صنفين : البوليمرات المطاوعه للحراره مثل (البولي اثيلين ، البولي بروبيلين ، بولي كلوريد الفايثيل ، البولي ستايرين .. الخ) والبوليمرات المتصلدة بالحرارة مثل(الايبوكسي ، البولي استر وراتنجات الفينول فورمالديهايد ... الخ) والتي تدعم بانواع مختلفه من الالياف كالياف الطبيعيه (النباتيه ، الحيوانية و غير العضوية mineral) والالياف المصنعه من قبل الانسان المستخدمة في التطبيقات المختلفة⁽³⁾.

استغلت المصادر الطبيعيه بشكل كبير كبديل عن المواد الصناعيه نتيجة زيادة التلوث. ولهذا السبب لقت الالياف الطبيعيه المستخدمة في تدعيم المتراكبات اهتماماً كبيراً⁽³⁾. حيث تمتلك الالياف الطبيعيه العديد من الميزات الرائعه التي جعلتها تفوق الالياف الصناعيه المستعملة في التسليح التقليدي للمواد كالياف الزجاج والياف الكربون والياف الكفلر وغيرها ومن هذه

الخواص الميكانيكية لمتراكب بوليمري مدعم بالمخلفات الزراعية

بشرى حسني موسى محمد

الميزات: صديقة للبيئة ، متوفرة بكثرة ، خفيفة الوزن، ذات كثافة واطئة ، رخيصة الكلفة ، سهلة الفصل ، تمتلك مقاومة محددة ، جسة rigid ، ذات متانة عالية، قوية ، استقرارية هندسية عالية للاجزاء المصنعة، غير قابلة للتآكل، ذات خواص حرارية وعزل جيدة ، تقلل من البلى واهتراء الالات ، قليلة الإحتكاك لمعدات التجهيز ، لها قابلية التجدد ، لها قابلية على امتصاص الضوضاء و قابلة للتحلل البيولوجي ، سهلة التدوير، غير سامة ، تقلل من تهيج الجلد وحساسية الجهاز التنفسي وغير مسببة للسرطان ، خفض استهلاك الوقود الاحفوري fossil fuel (النفط والفحم الحجري)، مواد قاعدية تمتص CO₂ الحامضي ، وتوفر الطاقة(9-3). ومع ذلك، فإن أهم عيوب متراكبات الألياف الطبيعية هي نسبة امتصاص رطوبة عالية. لذلك، يتم معاملتها الكيميائية وذلك لتعديل خصائص سطح الألياف (9). وتستخدم متراكبات الألياف الطبيعية في البناء والتشييد والتعبئة والتغليف والسيارات و تبطين عربات السكك الحديدية من الداخل وأجهزة التخزين (9).

وفي الوقت الحاضر تم دراسة انواع متنوعة من متراكبات الالياف الطبيعيه وتشمل الكتان flax، القنب hemp، قش الجوت jute straw ، الخشب wood، قشور الرز rice husk، الحنطة wheat، الشعير barley، الشوفان oats،حبوب الجاودار rye ، القصب cane (السكر والخيزران)، العشب grass، القصب reeds ، التيل kenaf ، الرامي قنب سيام ramie ، زيت النخيل oil palm ، سيزال sisal، جوز الهند coir، ورد النيل water hyacinth ،سرة الارض pennywort، كابوك kapok ، ورقة التوت paper mulberry، ليف الموز banana fiber، ليف ورقة الاناناس pineapple leaf fiber و ورق البردي papyrus (3)

تصنف المتراكبات البوليمرية المدعمة بالالياف اعتمادا على ترتيب الالياف سواء كانت مستمرة او غير مستمره في المادة الاساس الى عدة انواع منها: المتراكبات المدعمة بالالياف غير المستمرة والتي تتكون من الياف مقطعة او شعيرات ، والمتراكبات المدعمة بنسيج القماش fabric والتي قد تكون منسوجة woven او محيوكة knitted او مظفوره braided ، والمتراكبات المدعمة بالالياف المستمرة ، والمتراكبات الشعيرية Filamentary composite حيث تكون الالياف مستمرة في المادة الاساس والمتراكبات المدعمة بالالياف احادية الاتجاه Unidirectional fiber حيث تكون كل الالياف موجهه في اتجاه واحد (10) .

ان أصل نبات مقشدة الذرة broomcorn لم يتم تحديدها و تنتمي إلى صنف من النباتات المعروفة باسم السيرغوم sorghums اسمها العلمي (*Sorghum vulgare*) و (*Holcus sorghum L*) ولكنه يختلف عن السيرغوم الأخرى في ان فروع الرأس تنتج في شكل الفرشاة (11) . و يستخدم السيرغوم الموضح في الشكل (1) بشكل اساسي لغذاء الإنسان وعلف الحيوان، ومواد البناء، و السياج ، وصناعة المكائن بمختلف الأحجام والأشكال والاعراض (12)



الشكل (1) انواع سنبله مقشدة الذرة: (A) الحالات العادية السليمه normal; Defective panicle types (B) النبات مائل (C spike ملتوية, crooked, المجعده، curly، [12] (D

يهدف بحثنا الحالي الى دراسة تأثير التدعيم باللياف مقشدة الذرة المُعاملة بالقاعده وبكسر حجمي مقداره 10% على الخواص الميكانيكية مثل الصلادة و الصدمة و متانة الانحناء للبولي أستر غير المشبع .

الجزء العملي

المواد المستخدمة

1- المادة الاساس (البولي استر غير المشبع UPE)

هو سائل شفاف اللون ذو لزوجة معتدلة (سعودي المنشأ) وبكثافة (1.2 غم /سم³) ويضاف اليه مصلد (Hardener) شفاف اللون وهو مركب من بيروكسيد مثيل اثيل كيتون (MEKP) بنسبة (2 غم) لكل (100 غم) من الراتنج ليتم معالجته ويصبح صلباً ، كما يتم اضافة معجل من مادة الكوبلت (Co – Catalyst) والذي يكون بشكل سائل غامق اللون على هيئة قطرات وبنسبة اضافة (0.2 غم) لكل (100 غم) من الراتنج لغرض زيادة سرعة عملية التصلب للراتنج، وبعد فترة زمنية معينة بحدود نصف ساعة يبدأ بالتحول الى مادة جيلاتينية (Gel) عند درجة حرارة الغرفة .

2- المادة المدعمة (اللياف مقشدة الذرة)

استخدمت اللياف مقشدة الذرة Broomcorn في تدعيم راتنج البولي استر غير المشبع والتي تنمو في اربيل ، ثم نُظفت هذه الاللياف و غُسلت بشكل جيد بالماء المقطر و جُففت بدرجة حرارة الغرفة قبل ادخالها في فرن بدرجة حراره (70 م⁰) لمدة ثلاث ساعات ثم قُطعت يدوياً الى اللياف قصيرة بطول (5 ملم) واللياف طويله بطول (100 ملم) كما في الشكل (2،3) بعد ذلك تُعامل جزء من الاللياف كيميائياً باستخدام محلول قاعدي كهيدروكسيد الصوديوم وبعياريه (0.5 نورمالتني)

الخواص الميكانيكية لمتراكب بوليمري مدعم بالمخلفات الزراعية

بشرى حسني موسى محمد

لمدة نصف ساعة وعند درجة حرارة الغرفة لتنظيف سطح الليف الطبيعي ولانتاج الياف بجوده عاليه وللحصول على التصاق جيد مع المادة الاساس ولازالة السليلوز القابل للذوبان غير المرغوب فيه والسليولوز نصفي و البكتين واللجنين، وغيرها من الألياف . بعد ذلك تم غسل هذه الاللياف المعاملة بالماء المقطر جيداً لازالة المحلول القاعدي ثم رُشحت باستخدام ورق الترشيح . واخيراً جُففت هذه الاللياف قبل الاستعمال لمدة يومين وحُفظت في فرن تجفيف عند درجة حرارة (100 م⁰) ولمدة ست ساعات.



الشكل (2) الياف مقشاة الذرة الطويلة



الشكل(3) الياف مقشاة الذرة القصيرة

طريقة التحضير :

استخدمت طريقة القولبة اليدوية Hand lay – up molding لتحضير عينات المادة المتراكبة . فقد استخدم قالب مرن من مطاط السيلكون كما في الشكل ادناه لسهولة اخراج العينات من القالب ولكي لا يلتصق ولا يتفاعل مع العينة و المصنع بابعاد تتناسب مع ابعاد العينات التي تم تحضيرها للفحوصات المختبرية.




الشكل (4) قوالب مطاط السيلكون

وقد تم تحضير ثلاث عينات منها :اولاً: راتنج البولي استر غير المشبع (UPE): اذ تم خلطه مع مصلده بنسبة (100 غم (من البولي استر لكل (2 غم) من المصلد باستخدام قضيب زجاجي وبصورة تدريجية لضمان عدم تكون فقاعات وللوصول الى حالة التجانس ،ثانياً: متراكب البولي استر غير المشبع المدعم باللياف مقشدة الذرة القصيرة المعاملة (UPE / treated short BCF) composite : تم اضافة اللياف مقشدة الذرة القصيرة المعاملة بمحلول هيدروكسيد الصوديوم الى البولي استر غير المشبع بشكل مستمر للحصول على كسر وزني للاللياف مقداره 10% وثالثاً: متراكب البولي استر غير المشبع المدعم باللياف مقشدة الذرة الطويلة المعاملة (UPE / treated long BCF) composite : ترتب اللياف مقشدة الذرة الطويلة المعاملة بمحلول هيدروكسيد الصوديوم بمسافات متساوية عن بعضها داخل القالب ثم يصب عليها البولي استر غير المشبع للحصول على كسر وزني للاللياف مقداره 10% . وبعد الانتهاء من عملية القولبة ، تستخرج العينات من القوالب كما في الشكل(5) وتدخل في فرن حراري بدرجة حرارة (60-55)م ° و لمدة ساعتين لاتمام عملية المعالجة .Curing

الخواص الميكانيكية لمتراكب بوليمري مدعم بالمخلفات الزراعية

بشرى حسني موسى محمد



الشكل (5) 1- بولي استر الغير مشبع النقي 2- بولي استر غير المشبع مدعم باللياف مقشدة الذرة الطويله

3- بولي استر غير المشبع مدعم باللياف مقشدة الذرة القصيرة

الاختبارات الميكانيكية

1- اختبار صلادة شور Shore D Hardness test

أستخدم مقياس فحص صلادة شور D نوع (TH210) ايطالي المنشأ الذي يكون بشكل جهاز يدوي يتكون من نابض مُحمل باداة غرز بشكل ابرة تخترق سطح العينة وبعدها يسجل الرقم الذي يظهر على شاشة الجهاز والذي يمثل قيمة الصلادة.

اختبار الصدمة Impact test

أستخدم جهاز الصدمة نوع جاربي (Charpy Impact Test) المصنع من قبل الشركة الامريكية Testing Machine INC., AMITYVILLE, New York وذلك لحساب الطاقة المطلوبة للكسر والتي يمكن من خلالها حساب مقاومة الصدمة للمادة . و يتكون هذا الجهاز أساسا من البندول و مقياس الطاقة حيث يتم رفع مطرقة الجهاز والتي تحمل طاقة (30 جول) الى اقصى ارتفاع وتثبت جيدا وتوضع العينة في المكان المخصص لها بشكل افقي بين مسندي الجهاز ويتم تفسير مقياس الطاقة اولا ثم يحرر البندول باستخدام العتلة المثبتة على المقياس وبحركة تأرجحية تتحول الطاقة الكامنة الى طاقة حركية يفقد جزء منها في كسر العينة فيقرأ مؤشر المقياس طاقة الكسر للعينة (U_c). ان ابعاد العينة حسب مواصفة القياسية ISO 179 كالاتي : طول العينة (55 ملم) وعرضها (10 ملم) وسمكها (10 ملم) وتم حساب مقاومة الصدمة (I.S) Impact Strength من العلاقة الرياضية الاتية [9] :

$$I.S = U_c / A \quad \dots\dots\dots (1)$$

حيث ان :

 U_C : طاقة الكسر مقاسة بوحدة (KJ).A: مساحة المقطع العرضي للعينة مقاسة بوحدة (m^2).**2- اختبار متانة الانحناء Flexural strength test**


أستخدم مكبس هيدروليكي من نوع (Leybold Harris NO.36110) الماني المنشأ لقياس متانة الكسر flexural Strength وقُطعت العينات وفقا للمواصفات القياسية الأمريكية ASTM-D790 كالاتي : طول العينة (100 ملم) وعرضها (10 ملم) وسمكها (5 ملم) وتثبت نهايات العينة على مساند يتم وضعها على القاعدة المتحركة للجهاز وبعد ذلك ترفع هذه القاعدة بواسطة ذراع الجهاز الى الاعلى حتى يصبح سطح العينة بتماس مع السطح العلوي للجهاز ، ثم يتم تفسير المقياس الذي يقوم بقراءة قيمة الحمل المسلط وتثبت اداة مدببة في منتصف القاعدة العليا للجهاز ويسلط الحمل تدريجياً على العينة الى ان يحدث فشل للعينة ويتم حساب قيمه ذلك الحمل. ان قيمه متانة الكسر (F.S) تحسب من القانون الاتي (13) :

$$F.S = 3PS/2bt^2 \quad \dots\dots(2)$$

حيث تمثل P: الحمل المسلط لحين حصول الفشل للعينة (نت) ، S: طول المسافة بين المسندين للعينة (ملم) ، b : عرض العينة (ملم) و t: سمك العينة (ملم).

النتائج والمناقشة**1- اختبار صلادة شور**

لقد اظهرت النتائج من الشكل (6) ان قيم الصلادة للعينات تقل عند تدعيم البولي استر باللياف مقشدة الذرة بالرغم من معامله الليف كيميائياً كما وجد ان البولي استر غير المشبع النقي امثلك اعلى قيمة للصلادة بالمقارنه مع بقية العينات لأن تركيز الاجهادات تتجمع عند المناطق الضعيفه حيث تكون قوى الالتصاق ضعيفه بين المادة الاساس والليف (14) .



الشكل (6) تغير الصلادة مع نوع العينة


2- اختبار الصدمة

اوجدت النتائج الموضحة في الشكل (7) ان اعلى قيمة لمقاومه الصدمه كانت عند تدعيم البولي استر غير المشبع باللياف مقشدة الذرة الطويله وبطول (100 ملم) بالمقارنه مع البولي استر غير المشبع النقي والبولي استر غير المشبع المدعم باللياف مقشدة الذرة القصيرة وبطول (5 ملم) والسبب يعود الى ان الليف القصير قد لا يكون متراكب متوافق composite compatible بسبب الترابط غير الجيد بين الألياف والمادة الاساس. في العموم فان التوزيع الضعيف للألياف يمكن ملاحظته لأقل نسبة من الليف. كما يمكن ملاحظة ميكانيكة الكسر للألياف وانسحاب الألياف وآليات كسر الألياف بسهولة (15). ان الزيادة التدريجية في مقاومة الصدمة هي نتيجة زيادة محتوى الليف وقوى الانضغاط والتي تلغي الفجوات في المتراكبات وكذلك يساهم طول الليف في زيادة مقاومة الصدمه (15). يلعب الليف دور مهم في مقاومه الصدمه حيث انه يقاوم انتشار الشقوق ويلعب كوسط ناقل للحمل. وينتقل الحمل المسلط بشكل فعال نظرا لفعاليه قوة الترابط البيني وان طول الليف يؤثر بشكل كبير على مقاومة الصدمة لتحمل الحمل المفاجيء وعندما تتجاوز طاقة الصدمة مقاومة الليف فيحدث كسر الليف وينتقل الكسر في جميع اجزاء المتراكب (15). كما يمكن تفسير ان المعاملة الكيميائية والتعديل لسطح الليف اعطت قوة التصاق اقوى بين الاليف والمادة الاساس وان هذا البحث يتوافق مع النتائج التي توصل لها الباحثان Zamani و Ismail (16)

الخواص الميكانيكية لمتراكب بوليمري مدعم بالمخلفات الزراعية

بشرى حسني موسى محمد


إن وجود الألياف يقلل من الطاقة الممتصة من قبل عينة، إضافة إلى أن الألياف تولد مناطق لتركيز الإجهاد التي تتطلب طاقة أقل لبدء الشق⁽¹⁷⁾ ويرجع ذلك إلى الربط الضعيف أي قوة الترابط القليلة بين الألياف الطبيعية والبولي أستر غير المشبع ، وتزداد قابلية امتصاص طاقة الصدمة للمتراكب ويُمتص مقدار كبير من الطاقة بواسطة بدأ الشق على طول السطح البيني بين المادة الأساس والليف خلال فصل الليف debonding⁽¹⁸⁾



الشكل (7) تغير مقاومة الصدمة مع نوع العينة

3- اختبار متانة الانحناء

ان قيم متانة الانحناء للبولي استر غير المشبع المدعم باللياف مقشدة الذرة موضحة في الشكل (8) . ولوحظ ان قيم متانة الانحناء تقل عند تدعيم البولوي استر باللياف مقشدة الذرة الطويلة والقصيرة مما هي للبولوي استر غير المشبع بالرغم من المعاملة الكيميائية للاليف ويعود ذلك الى ان تركيز الاجهادات تتجمع عند المناطق الضعيفه التي تكون فيها قوى الالتصاق ضعيفة بين المادة الاساس والاليف⁽¹⁴⁾ ونظرا لزيادة تفاعلات الاليف-الألياف ومشكلة التشنت مما يؤدي الى انخفاض الخواص الميكانيكية للمواد المتراكبة⁽¹⁹⁾ . ان طول الليف الكبير له القدرة على مقاومة الانحناء اكثر من الليف القصير .



الشكل (8) تغير متانة الانحناء مع نوع العينة

الاستنتاجات

لقد وُجد ان قيم مقاومة الصدمة تزداد عند تدعيم البولي استر غير المشبع باللياف مقشدة الذرة الطويلة والمُعاملة بالقاعدة بالمقارنه مع قيمتها عند التدعيم بالاللياف القصيرة والبولي استر غير المشبع النقي و ان معاملة الاللياف بالمحلول القاعدي يساعد على تنظيف السطح وزيادة الالتصاق بين سطح الليف والبوليمر وبالنتيجة يحسن خواص المادة المتراكبة ، بينما وجد ان قيم متانة الانحناء والصلادة تقل عند التدعيم باللياف مقشدة الذرة الطويلة والقصيرة بسبب مشكله التشتت التي تضعف الخواص بين الليف والراتنج .

References

1. Hammajam Alhaji Abba, Ismarrubie Zahari Nur, Sapuan Mohd Salit , 2013, “ Review of Agro Waste Plastic Composites Production “, Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering, 1, PP.(271-279),.
2. Dr. Pavla Tesinova . , 2011,” Composite Materials from Natural Resources: Recent Trends and Future Potentials, Advances in Composite Materials - Analysis of Natural and Man-Made Materials “ , Chemical and Materials Engineering Department , Ed. , China .
3. Taj S., Munawar, M.A., & Khan, S.U.. Review, 2007, “Natural fiber-reinforced polymer composites “, Proc Pakistan Acad Sci , Vol 44, No.2 , pp. (129–144) .

4. Singha, A.S and Vijay Kumar Thakur , 2008, “ Mechanical properties of natural fibre reinforced polymer composites”, Bull. Mater. Sci., Vol. 31, No. 5, PP.(791–799).
5. Saxena, M., Pappu, A., Haque, R., & Sharma, A., 2011,“ Sisal Fiber Based Polymer Composites and Their Applications Cellulose Fibers: Bio- and Nano-Polymer Composites “ . Springer Book ISBN 13 .
6. Saxena, M., Asokan, P., & Bakshi, P., 2008 , “ Sisal potential for engineering application– an overview . In: Sisal fiber technologies for sustainable rural employment generation “ . Allied Publications, New Delhi, pp. (112–154).
7. Mohanty, A.K., Misra, M., & Drzal, L.T. , 2005, “ Natural fibers biopolymers and biocomposites “ , 1 edition , CRC press.
8. Xin, X., Xu, C. G., & Qing, L. F ,2007,“ Friction properties of sisal fiber reinforced resin brake composites “. Wear, Vol. 262, pp. (736–741).
9. U.S.Bongarde, V.D.Shinde, 2014, “Review on natural fiber reinforcement polymer composites” , International Journal of Engineering Science and Innovative Technology ,Volume 3, Issue 2, PP(431-436).
10. Jack R. Vinson and Robert L. Sierakowski, 2004, “The Behavior of Structures Composed of Composite Materials “, 2nd Edition , Kluwer Academic publishers , New York .
11. R. S.Washburn , Costsj Bureau , and J. H.Martin ,1933, “ An Economic Study of Broomcorn Production V” , Technical Bulletin No.347 , united states department of agriculture Washington D.C.
12. Janos Berenji , Jeff Dahlberg , Vladimir Sikora , and Dragana Latkovic ,2011, “ Origin, History, Morphology, Production, Improvement, and Utilization of Broomcorn [Sorghum bicolor (L..” Economic Botany, 65(2), pp. (190–208).
13. Crawford R.J.,1987 , " Plastics Engineering", 2nd edition, Pergamon Press, New York.
14. X. Li, S.A. Panigrahi, L.G. Tabil, W.J. Crerar, 2004 ,” Flax Fiber-reinforced Composites and the Effect of Chemical Treatments on their Properties “, The Society for engineering in agricultural, food, and biological system, Paper Number: MB04- 305.

15. P. Amuthakkannan, V. Manikandan, J.T. Winowlin Jappes, M. Uthayakumar ,2013 , “ Effect of fiber length and fiber content on mechanical properties of short basalt fiber reinforced polymer matrix composites, Materials Physics and Mechanics , 16 , PP.(107-117).
16. A. E. Ismail, N. A. Zamani, 2008, “Tensile and impact behavior of hybrid extruded glass/natural fiber reinforced polypropylene composites” , Tun Hussein University of Malaysia, International Conference on Environmental Research and Technology , PP. (793- 796).
17. Raghad Hussein Mohammed, Mustafa Amer Hassan, Noor Sabah Sadeq , 2010 , “ The Edition Effect of Natural Fibers on Polymeric Materials and Study some of Thermal and Mechanical Properties “ , Journal of Al-Nahrain University , Vol.13 (1), pp.(84-90).
18. Kaundal R, Patnaik A and Satapathy ,2012 , “ A Comparison of the mechanical and thermo-mechanical properties of unfilled and SiC filled short glass polyester composites” , Silicon , Vol. 4, PP.(175–188).
19. Sreekala, M.S., J.George, M.G. Kumaran and S. Thomas, 2002 ,“The mechanical performance of hybrid phenolformaldehyde- based composites reinforced with glass and oil palm fibers”, Composite. Science technology , Vol. 62, PP. (339- 353) .